

KATALOG

Der Katalog führt in ansteigender Reihenfolge der Katalognummern (Kat.) die einzelnen im Text besprochenen Gefäße an; jene zusätzlich analysierten Stücke, die nicht unter den Katalognummern Kat. 1–505 enthalten sind, werden in deren Anschluss nach der Probennummer (CKOL) geordnet aufgeführt. Jeder Katalogbeitrag enthält neben einem Verweis auf die entsprechende Abbildung im Tafelteil die Fundortnummer (FONr.), Angaben zur Form, zum Erhaltungszustand, zum Dekor und zu den Maßen. Es folgen eine Beschreibung des Scherbentyps¹⁰⁰⁶ bzw. die Zuordnung zu einer makroskopischen Gruppe (CMG) sowie gegebenenfalls Anmerkungen zu Herstellungstechnik, Datierung und Herkunft. Wurde ein Gefäß naturwissenschaftlich analysiert, ist nach der Fundortnummer (FONr.) auch die jeweilige Probennummer (CKOL) sowie nach bzw. an Stelle der makroskopischen Gruppe auch die petrographische Zuordnung angegeben; die Herkunftsangabe gibt in diesen Fällen sowohl die Ergebnisse der stilistischen als auch der naturwissenschaftlichen Analyse wieder.¹⁰⁰⁷ Wenn ein Fund in das Grabungs- bzw. Museumsinventar aufgenommen wurde, so folgt nach der Fundort- bzw. Probennummer die entsprechende Inventarnummer (A, P bzw. MA). Zum Erhaltungszustand wird angegeben, in welcher Weise und in wie vielen Fragmenten das Gefäß erhalten ist. Beim Rand-, Boden- und beim maximalen Durchmesser ist hinter dem Maß in Klammern der prozentuelle Anteil des erhaltenen Fragments angegeben. Die Beschreibung der Form führt deren wichtigste Merkmale an. Die Bezeichnung der Lampen folgt dabei der Klassifizierung von I. Scheibler.¹⁰⁰⁸ Bei der Beschreibung des Dekors wird zwischen den Kategorien ‚unbemalt‘, ‚bemalt‘ und ‚Firniss‘¹⁰⁰⁹ unterschieden. Kann das Gefäß einer der im Kapitel IX definierten

makroskopischen Gruppen CMG 1 bis 18 zugeordnet werden, so wird diese angegeben. Eine ausführliche Beschreibung der Scherbenqualität erfolgt bei jenen Gefäßen, die keiner makroskopischen Gruppe zugewiesen werden können sowie bei allen naturwissenschaftlich untersuchten Gefäßen.¹⁰¹⁰ Bei der Beschreibung der Oberfläche werden gegebenenfalls zusätzlich Details der Oberflächenbearbeitung (z. B. ‚fein geglättet‘, ‚streifig poliert‘, ‚verstrichen‘ oder ‚ungeglättet‘) genannt.¹⁰¹¹ Die Farbangaben beziehen sich auf die Munsell Soil Color Charts.¹⁰¹² Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich um scheibengedrehte Gefäße; erwähnt wird nur, wenn es sich um handgefertigte Gefäße handelt oder wenn, wie etwa im Fall der ‚Kochkeramik‘, die Herstellung auf der Drehscheibe besonders erwähnenswert ist.

Folgende Abkürzungen werden verwendet:

BDm	Bodendurchmesser
CKOL	Probennummer
D.	Drittel
erh.	erhalten
FONr.	Fundortnummer
fr.	früh
Frgm.	Fragment
fs.	fortgeschritten
H (erh.)	erhaltene Höhe des Fragments
H (max.)	vollständig erh. Höhe des Gefäßes
H.	Hälfte
M.	Mitte
MaxDm	maximaler Durchmesser
CMG	makroskopische Gruppe
Ofl.	Oberfläche
RDm	Randdurchmesser
rek.	rekonstruiert
sp.	spät
V.	Viertel

¹⁰⁰⁶ Zum Begriff ‚Scherbentyp‘ s. Anm. 16.

¹⁰⁰⁷ S. dafür Kapitel IX.2.

¹⁰⁰⁸ SCHEIBLER 1976.

¹⁰⁰⁹ Zum Begriff ‚Firniss‘ und zu seiner Verwendung s. Anm. 10.

¹⁰¹⁰ S. Kapitel IX.1.1 zu den Kriterien der makroskopischen Beschreibung.

¹⁰¹¹ Zur Definition dieser Begriffe s. Kapitel X.3.2 und 3.3 mit Anm. 789. 796. 797. 802.

¹⁰¹² Überarbeitete Auflage 1994.

Kat. 1

FONr. SHC4/04-1
Schale auf hohem Fuß, Typ C?
Wand (1 Frgm.)
konkaver Rand winkelig abgesetzt, tiefer Schalenkörper
Firn: metallisch hochglänzend, dicht, innen und außen vollständig gefirnist
MaxDm 17 (7%); H (erh.) 3,9
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 7.5YR 5/4; Malfarbe: 1Gley 2.5/N-10Y
attisch; sp. 6. Jh. v. Chr.

Taf. 1

Kat. 2

FONr. SHC4/04-6
Skyphos, korinthischer Typ
Rand mit Teil der Wand und einem Henkelansatz
sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel (1 Frgm.)
Firn: matt glänzend, dicht, teilweise abgeplatzt, außen und innen vollständig gefirnist, ein Streifen außen unter Lippe, zwei Streifen außen unter Henkelansatz und ein Streifen innen unter Lippe in zusätzlicher roter matter Farbe
RDm 16 (1%); H (erh.) 4,5
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 2.5Y 6/3 bis 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 2.5YR 6/3 bis 7.5YR 7/6; Malfarbe: schwarz bis 2.5Y 4/3
attisch; sp. 6./fr. 5. Jh. v. Chr.

Taf. 1

Kat. 3

FONr. SHC4/04-2
Schale
Rand mit Teil der Wand und einem Ansatz eines Henkels (1 Frgm.)
ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, Horizontalhenkel
Firn: metallisch glänzend, dicht, vollständig gefirnist bis auf ausgesparten Streifen mit vertikalen geneigten Linien an der Innenseite des Randes
RDm 16-17 (6%); H (erh.) 2,9
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 2.5Y 2.5/1
attisch

Taf. 1

Kat. 4

FONr. SHC4/04-4
Schale
Rand mit oberem Ansatz eines Henkels (1 Frgm.)
vertikaler Bandhenkel, der am Rand ansetzt
Firn: metallisch matt glänzend, z. T. wenig dicht, innen vollständig gefirnist, außen am Henkel fortlaufend horizontale Streifen
RDm 15-17 (3%); H (erh.) 2,1
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 2.5YR 2.5/1 bis 2.5YR 4/6
attisch

Taf. 1

Kat. 5

FONr. SHC4/05-01
A 201; MA 6568

Taf. 1. 72

Olpe

vollständig erh. mit kleinen Fehlstellen in Wand (8 Frgm.)
runde Mündung, ausgebogener Rand mit leicht verdickter gerundeter Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, konkav eingewölbte Basis
Firn: matt glänzend, dicht bis fleckig, außen und Innenseite des Randes vollständig gefirnist, an Bodenunterseite dünne bräunliche Farbe
RDm 3,9 (100%); MaxDm 6,8 (100%); BDm 3,95-4,15 (100%); H (max.) 12,8
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 2.5Y 6/3 bis 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz bis 2.5Y 3/1
attisch; um 480 v. Chr.

Kat. 6

FONr. SHC4/05-02
Olpe
Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)
leicht konkav eingewölbte Basis
Firn: matt glänzend, unregelmäßig gebrannt, außen vollständig gefirnist, Bodenunterseite unbemalt
BDm 3,8 (55%); H (erh.) 2,2
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, sehr weich; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 2.5YR 4/8 bis 1Gley 2.5/N
attisch

Taf. 1

Kat. 7

FONr. SHC4/05-04
Olpe
fast vollständiger Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.)
Scheibenfuß
Firn: matt glänzend, unregelmäßig, außen vollständig gefirnist, Bodenunterseite unbemalt mit Tropfspuren
BDm 3,6 (90%); H (erh.) 2,3
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: 2.5YR 4/8 bis 5YR 3/1
attisch

Taf. 1

Kat. 8

FONr. SHC4/05-03
Olpe
Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)
konkav eingewölbte Basis, Unterseite des Bodens leicht konkav
Firn: matt glänzend, splittrig abgeplatzt, außen und Bodenunterseite vollständig gefirnist
BDm 4,1 (75%); H (erh.) 1,7
Struktur Ofl.: innen glatt, hart, Einschlüsse sehr wenig: wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse wenig: sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig mittelgroße dunkelrote Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)
Farbe Ofl.: 7.5YR 8/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
vermutlich nicht attisch

Taf. 1

Kat. 9

FONr. SHC4/05-26
Olpe?

Taf. 1

Wand (2 Frgm.)

Firnis: matt glänzend, dicht, z. T. splittig abgeplatzt, außen vollständig gefirnist

MaxDm 6 (38%); H (erh.) 5,3

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz attisch

Kat. 10

Taf. 1

FONr. SHC4/05-33

Olpe?

Rand (1 Frgm.)

ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe

Firnis: leicht metallisch matt glänzend, außen vollständig gefirnist bis an Innenseite der Lippe, am Rand etwas abgerieben RDm 3 (25%); H (erh.) 1,2

Struktur Bruch: glatt, keine Einschlüsse zu erkennen

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 6/3; Malfarbe: 2.5Y 2.5/1

Herkunft?

Kat. 11

Taf. 1. 72

FONr. SHC4/05-09

Lekythos

Rand mit Ansatz des Halses (2 Frgm.)

ausgestellter Mündungsrand mit innen verbreiteter kantiger Lippe, Mündung vom Hals winkelig abgesetzt, am erhaltenen Fragment kein Henkelansatz

Firnis: hochglänzend, dicht bzw. innen wenig dicht, außen vollständig gefirnist bis unter Ansatz des Halses hinaus, Oberseite des Randes unbemalt, innen vollständig gefirnist

RDm 3,8 (55%); H (erh.) 2,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch

Kat. 12

Taf. 1

FONr. SHC4/05-16

Askos

Mittelteil mit zentraler Durchlochung (1 Frgm.)

Wand des zylindrischen Teiles biegt an einer Seite schräg nach außen um

Firnis: matt glänzend, dicht, großflächig abgeplatzt, Innenseite der zentralen Durchlochung vollständig gefirnist, Innenseite des Gefäßkörpers unbemalt

H (erh.) 3,4

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch

Kat. 13

Taf. 1

FONr. SHC4/05-17

Askos

Mittelteil mit zentraler Durchlochung (1 Frgm.)

Wand des zylindrischen Teiles biegt an einer Seite schräg nach außen um

Firnis: glänzend, dicht, Innenseite der zentralen Durchlochung vollständig gefirnist, Innenseite des Gefäßkörpers unbemalt

H (erh.) 3,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch

Kat. 14

Taf. 1

FONr. SHC4/05-06

Askos?

Wand mit Bruchstellen des Fußansatzes und der winkelig umbiegenden Schulter (2 Frgm.)

Schulter winkelig vom Körper abgesetzt

Firnis: glänzend, dicht, außen vollständig gefirnist

MaxDm 7 (24%); H (erh.) 3,5

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, kreidig weich (vermutlich durch Lagerung); Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 5Y 7/2; Malfarbe: schwarz

attisch

Kat. 15

Taf. 1. 60. 72. 126

FONr. SHC4/05-05; ProbenNr. **CKOL 1**

Schälchen mit breiter Lippe

vollständiges Profil (1 Frgm.)

Wand verbreitert sich zur kantigen Lippe hin, flache Oberseite fällt leicht nach innen ab, schräg ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollständig gefirnist, Bodenunterseite mit Innenseite des Fußes und Standfläche unbemalt

RDm 8,8 (7%); BDm 5,6 (3%); H (max.) 3,3

CMG 5/Fine micaceous fabric

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse sehr wenig; wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig und sehr gut sortiert: sehr wenig kleine weiße Einschlüsse

Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch; sp. 1./fr. 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 16

Taf. 1

FONr. SHC4/05-10

Skyphos, attischer Typ

Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel (1 Frgm.)

gerundete Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollständig gefirnist, außen größtenteils abgeplatzt

RDm 6 (10%); H (erh.) 3,9

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6 bis 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch

Kat. 17

Taf. 1

FONr. SHC4/05-23

Skyphos, attischer Typ

Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel (1 Frgm.)

gerundete Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, Henkelansätze leicht zusammengezogen

Firnis: dicht, hochglänzend, innen und außen vollständig gefirnist, an Lippe etwas abgerieben

RDm 14 (8%); H (erh.) 2,9

CMG 5

Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Bruch: 2.5Y 5/3 bis 7.5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 18

Taf. 1

FONr. SHC4/05-56

Skyphos, attischer Typ

Rand mit vollständigem Henkel (1 Frgm.)

gerundete Lippe, U-förmiger Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollständig gefirnist

RDm 9–10 (11%); H (erh.) 1,3

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 19

Taf. 1

FONr. SHC4/05-25

Skyphos, attischer Typ

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

gerundete Lippe

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollständig gefirnist

RDm 13 (5%); H (erh.) 4,2

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz bis 1Gley 2.5/5GY
attisch

Kat. 20

Taf. 1. 72

FONr. SHC4/05-11

Skyphos mit hochgezogenen Horizontalhenkeln

Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel (2 Frgm.)

gerundete Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt schräg nach außen hochgezogen

Firnis: hochglänzend, dicht, innen vollständig gefirnist, außen Henkelpaneele und Innenseite der Henkel unbemalt, zu wenig erhalten um zu bestimmen, ob auch Henkelzone unbemalt

RDm 13,5 (4%); H (erh.) 4,8

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt bis leicht kreidig, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6–7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 21

Taf. 2

FONr. SHC4/05-24

Schale, einhenkelig

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

kantige Lippe mit gerader Oberseite

Firnis: hochglänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist, unbemalter Streifen außen unter Lippe und an Oberseite der Lippe

RDm 14 (3%); H (erh.) 3,2

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 22

Taf. 2

FONr. SHC4/05-58

Schalenskyphos?

Fuß mit Ansatz der Bodenunterseite (2 Frgm.)

Außenseite des Ringfußes gekehlt

Firnis: hochglänzend, dicht, Firnistreifen an Ober- und Innenseite des Fußes, Außenseite des Fußes unbemalt, an Innenseite in ungefirnister Zone Reste von Miltos

BDm 11 (25%); H (erh.) 1,3

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6–7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 23

Taf. 2. 72

FONr. SHC4/05-13

Schale auf hohem Fuß ‚Vicup‘

Fuß mit Teil des Stiels (1 Frgm.)

Außenseite des Fußes im oberen Teil gekehlt, an Oberseite über horizontal umlaufender Ritzlinie Grat, feiner Grat am unteren Ansatz des Stiels, Innenseite konvex

Firnis: hochglänzend, dicht, Ober-, Außen- und Innenseite des Fußes gefirnist, Kehle an Außenseite des Fußes ungefirnist mit Miltos, Standfläche und Innenseite des Stiels unbemalt

BDm 7,4 (100%); H (erh.) 3

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; ca. 480/70 v. Chr.

Kat. 24

Taf. 2

FONr. SHC4/05-28

Schale auf hohem Fuß, vermutlich ‚Vicup‘

Fuß (1 Frgm.)

Außenseite des Fußes gekehlt, an Oberseite leichter Grat; Innenseite gerade

Firnis: hochglänzend, dicht, Oberseite und breiter Streifen an Innenseite gefirnist, Außenseite des Fußes, Standfläche und obere Zone der Innenseite unbemalt

BDm 7 (10%); H (erh.) 0,9

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; ca. 480/70 v. Chr.

Kat. 25

Taf. 2. 60. 72

FONr. SHC4/05-07; ProbenNr. **CKOL 2**

Schale auf hohem Fuß ‚Typ C‘

Rand mit Teil der Wand (2 Frgm.)

winkelig abgesetzter konkaver Rand mit gerundeter Lippe, Rand an Innenseite durch Kerbe abgesetzt

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollständig gefirnist

RDm 15 (7%); H (erh.) 3,7

CMG 5/Fine micaceous fabric

Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, keine sichtbaren Einschlüsse

Farbe Bruch: 5YR 6/6 bis 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 26

Taf. 2

FONr. SHC4/05-08

Schale auf hohem Fuß ,Typ C'
 Rand (1 Frgm.)
 winkelig abgesetzter konkaver Rand mit gerundeter Lippe
 Firnis: hochglänzend, dicht, unregelmäßig gebrannt, innen und außen vollständig gefirnist
 RDm 13,5–14 (1%); H (erh.) 2,4
 CMG 5
 Struktur Bruch: glatt
 Farbe Bruch: 2.5Y 6/4; Malfarbe: 5Y 3/1 bis 2.5Y 5/4
 attisch

Kat. 27 Taf. 2. 72

FONr. SHC4/05-12
 Schale auf hohem Fuß ,Typ C'
 Rand mit Teil der Wand und einem unteren Henkelansatz (2 Frgm.)
 winkelig abgesetzter konkaver Rand mit gerundeter Lippe, hochgezogener Horizontalhenkel von rundem Querschnitt setzt unter Rand an
 Firnis: glänzend, dicht, innen vollständig gefirnist, außen in ausgesparter Henkelpaneelle Miltos
 RDm 13,5 (10%); H (erh.) 3,5
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 28 Taf. 2

FONr. SHC4/05-57
 Schale
 Wand mit vollständigem Henkel (1 Frgm.)
 aufgebogener Horizontalhenkel von rundem Querschnitt
 Firnis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollständig gefirnist, Henkelpaneelle nicht ausgespart
 MaxDm erh. 11 (10%); H (erh.) 2,5
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 2.5Y 6/3 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 29 Taf. 2. 63. 72

FONr. SHC4/05-54; ProbenNr. **CKOL 20**
 Kanne
 vorderer Teil der Mündung bis zum Ansatz des Gefäßkörpers (1 Frgm.)
 Kleeblatt-förmige Mündung, schmaler Ausguss biegt etwa rechtwinkelig aus, Lippe leicht abgeflacht, Hals winkelig vom Gefäßkörper abgesetzt, relativ dickwandig und leichtgewichtig
 Firnis: matt glänzend, dick, außen und innen vollständig gefirnist
 MaxDmR erh. 12,9; H (erh.) 6,2
 CMG 6/Fine micaceous & metamorphic with Tcfs fabric
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse häufig: wenig Glimmer, häufig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, länglich); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, stark porös, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, wenig kleine und große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
 lakonisch

Kat. 30 Taf. 2

FONr. SHC4/05-55
 Kanne
 Wand mit Schulter und Hals (3 Frgm.), drei vermutlich zugehörige nicht anpassende Wandfragmente mit runder Mündung zu ergänzen, trotz Dickwandigkeit relativ leichtgewichtig
 Firnis: mäßig dicht, dicklich, stumpf, getunkt, innen und außen vollständig gefirnist
 MaxDm 16,7 (20%); H (erh.) 9,9
 CMG 6
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht, z. T. porös
 Farbe Ofl.: 5YR 5–6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
 lakonisch

Kat. 31 Taf. 2

FONr. SHC4/05-59
 Kanne
 weitgehend erhaltener Henkel mit unterem Ansatz an Wand (1 Frgm.)
 Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, leichtgewichtig
 Firnis: matt glänzend, Pinselstrich zu erkennen, z. T. mäßig dicht und fleckig, Außen- und Innenseite des Henkels vollständig gefirnist
 H (erh.) 13,2
 CMG 6
 Struktur Ofl.: innen glatt, hart; Struktur Bruch: glatt, z. T. leicht porös
 Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz bis 5YR 5/8
 lakonisch

Kat. 32 Taf. 2. 72

FONr. SHC4/05-15
 Kantharos
 Wand mit unterem Henkelansatz (1 Frgm.)
 steiler gerader Rand winkelig von Schulter abgesetzt, markanter Schulterknick, an dem Vertikalhenkel von D-förmigem Querschnitt ansetzt
 Firnis: matt glänzend, dick und unregelmäßig aufgetragen, innen und außen vollständig gefirnist, außen großflächig abgeplatzt
 MaxDm 10,5 (15%); H (erh.) 3,7
 CMG 6?
 Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse sehr wenig: wenig Glimmer, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, kantig)
 Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
 vermutlich lakonisch, aber sehr feine Scherbenqualität

Kat. 33 Taf. 2. 63. 72. 126

FONr. SHC4/05-18; ProbenNr. **CKOL 26**
 A 203; MA 6569
 Kanne
 fast vollständig erh. mit kleinen Fehlstellen in der Wand (28 Frgm.)
 rund ausgebogener Hals mit kantiger nach außen abfallender Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, schräg angestellter Scheibenfuß, sehr schwerer dichter Scherben

Firnis: matt glänzend, fleckig, getunkt, platzt teilweise splittig ab, außen vollständig gefirnist bis über Rand der Bodenunterseite, innen Tropfspuren

RDm 10,3–10,4 (90%); MaxDm 16,8 (100%); BDm 10,3–10,5 (100%); H (max.) 20–21,2

CMG 6?/Fine micaceous & metamorphic with Tcfs fabric

Struktur Ofl.: seifig, hart, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, leicht porös, wenig und gut sortierte Einschlüsse: wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse, vereinzelter kleiner schwarz glänzender Einschluss (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10R 6/3; Farbe Bruch: 5YR 5–6/6; Malfarbe: 2.5YR 4/6 bis 2.5Y 2.5/1

lakonisch

Kat. 34 Taf. 2. 60. 72. 126

FONr. SHC4/05-64; ProbenNr. **CKOL 8**

Kanne

vollständiger Boden mit Ansatz der Wand, nicht anpassendes Wandfrgm. mit Schulter zeichnerisch ergänzt (53 Frgm.)

schräg ausgestellter Ringfuß

bemalt: außen und Bodenunterseite vollkommen bemalt, bemalte Oberfläche matt glänzend poliert, an Standfläche stark abgerieben

MaxDm 20 (100%); BDm 11,4 (90%); H (rek.) 19,5

Schist & quartz-rich metamorphic rock fragments fabric

Struktur Ofl.: leicht seifig, sehr weich, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, wenig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, dicht, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig mittelgroße weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5Y 5/1 bis 2.5Y 4/1; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6 außen bis 2.5Y 4/2 Kern; Malfarbe: 1Gley 3/N

reduziert gebrannt

Herkunft?

Kat. 35 Taf. 3. 65. 73. 126

FONr. SHC4/05-39; ProbenNr. **CKOL 48**

Lekythos

Wand (11 Frgm.)

hoch sitzende und flach abfallende Schulter

unbemalt

MaxDm 13,5 (37%); H (erh.) 9,6

CMG 10a/Very fine fabric

Struktur Ofl.: seifig, hart, Einschlüsse sehr wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, dicht, leicht porös, Einschlüsse sehr wenig und sehr gut sortiert: sehr wenig kleine hellrote Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 8/3 außen bis 5YR 7/6 innen; Farbe Bruch: 2.5Y 8/3 außen bis 5YR 6/6 innen

korinthisch

Kat. 36 Taf. 3

FONr. SHC4/05-34

Skyphos

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

Wand verdickt sich zur sich verjüngenden Lippe hin etwas

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, Malfarbe rot-

braun, dicht, matt glänzend bis matt, z. T. stark abgeblättert, negative Spuren eines schmalen Streifens in zusätzlicher Farbe zu erkennen

RDm 14–16 (3%); H (erh.) 5

CMG 10a

Struktur Ofl.: leicht seifig, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8 außen bis 10YR 6/6

Kern; Malfarbe: 10R 4/8 bis 2.5YR 4/8

korinthisch

Kat. 37 Taf. 73

FONr. SHC4/05-37

Skyphos

Wand (1 Frgm.)

bemalt: Farbe sehr schlecht erhalten, innen vollkommen bemalt mit schwarzbrauner matter Farbe, außen auf horizontalem Streifen nach links geneigter linearer Strahlenkranz

H (erh.) 2,1

CMG 11

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 2.5Y 6/4; Malfarbe: 2.5Y 2.5/1

korinthisch

Kat. 38 Taf. 73

FONr. SHC4/05-38

Skyphos

Wand (1 Frgm.)

bemalt: außen vermutlich echter Strahlenkranz zu ergänzen, sehr schlecht erh., innen vollkommen bemalt, Malfarbe matt

H (erh.) 4,5

CMG 11

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 2.5Y 6/4; Malfarbe: schwarz

korinthisch

Kat. 39 Taf. 3. 59. 73. 125

FONr. SHC4/05-20; ProbenNr. **CKOL 31**

A 205; MA 6570

Amphoriskos

größtenteils erhalten, große Fehlstellen in Wand, Henkel und Rand teilweise ergänzt (32 Frgm.)

Schulter und Rand winkelig abgesetzt, gerader vertikaler Rand mit kantiger Lippe, horizontal umlaufende Rille knapp unter Lippe, zwei Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, einfach profilierte Basis, Bodenunterseite unregelmäßig unbemalt

RDm 8,8 (80%); MaxDm 16,9 (45%); BDm 10,4 (100%); H (max.) 22,9

CMG 4/Buf fabric B

Struktur Ofl.: außen leicht seifig, fein geglättet, vertikal streifig poliert, mittelhart, an einfach geglätteter Innenseite rau, Einschlüsse sehr häufig: wenig Glimmer, häufig mittelgroße bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (länglich, kantig gerundet), häufig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, häufig kleine dunkle Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig kleine helle durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 7–8/3; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6
äginetisch

Kat. 40 Taf. 3
FONr. SHC4/05-35
Deckel
Rand mit Teil der Wand (3 Frgm.), Deckel gehörte ev. zum Amphoriskos Kat. 39
gerader leicht ausgesetzter Rand, an der Unterseite leicht abgeflacht, darüber eine bzw. zwei horizontal umlaufende Rillen unbemalt
RDm 10 (24%); H (erh.) 4,2
CMG 4
Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse sehr häufig; wenig Glimmer, häufig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig weiße matte Einschlüsse (länglich, kantig gerundet), häufig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, relativ dicht, Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig), sehr wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/4
äginetisch

Kat. 41 Taf. 3. 59. 73
FONr. SHC4/05-53; ProbenNr. **CKOL 32**
Kanne oder Amphoriskos
Wand (4 Frgm.), 3 vermutlich zugehörige nicht anpassende Wandfrgm.
hoch sitzende steile Schulter
unbemalt
MaxDm 17 (60%); H (erh.) 16
CMG 4/BufF Fabric B
Struktur Ofl.: außen leicht seifig, fein geglättet, vertikal streifig poliert, mäßig hart, an Innenseite leicht rau, Einschlüsse sehr häufig; wenig Glimmer, häufig mittelgroße bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig weiße matte Einschlüsse (länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mittel, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 2.5Y 8/3 außen bis 10YR 7/4 innen; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6
außen Brandspuren
äginetisch

Kat. 42 Taf. 3. 58. 73
FONr. SHC4/05-22; ProbenNr. **CKOL 33**
Kanne
unterer Teil des Gefäßes vom vollständigen Boden bis zur Schulter (42 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß
bemalt: im unteren Bereich zwei, um die Mitte drei horizontal umlaufende Streifen, Malfarbe dunkel, matt, z. T. nur mehr in Spuren vorhanden
MaxDm 20 (20%); BDm 9,3 (100%); H (erh.) 20,6
CMG 3/BufF Fabric A
Struktur Ofl.: leicht kreidig, weich, Einschlüsse wenig; sehr

wenig Glimmer, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet, z. T. explodiert), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, häufig kleine rötliche matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5Y 7–8/2; Farbe Bruch: 5Y 7/3
äginetisch

Kat. 43 Taf. 4. 71. 74. 129
FONr. SHC4/05-65; ProbenNr. **CKOL 94**
A 341
Hydria
Gefäßkörper bis knapp unter Ansatz des Halses weitgehend erh., Boden vollständig, Fehlstellen in Wand, zwei vollständige Horizontalhenkel, ein vollständiger Vertikalhenkel (63 Frgm.) sphärischer Gefäßkörper, zwei Horizontalhenkel von rundem Querschnitt schräg hochgezogen, ein Vertikalhenkel von etwa rundem Querschnitt mit Daumeneindruck am unteren Ansatz, schräg ausgesetzter Ringfuß mit gerundeter Innenseite unbemalt
MaxDm 28,3 (80%); BDm 11 (100%); H (erh.) 27,6
CMG 16/Carbonate & metamorphic fabric
Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet, mäßig hart, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, häufig kleine bis mittelgroße silbrige Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/3–4; Farbe Bruch: 5YR 5/6
sehr dünnwandig, handgeformt, innen im Bodenbereich Verstrichspuren von Fingern, Fuß nachträglich angesetzt attisch; 1. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 44 Taf. 3
FONr. SHC4/05-67
Hydria?
vollständiger z. T. bestoßener Boden mit Teil der Wand (7 Frgm.), 64 wahrscheinlich zugehörige nicht anpassende Wandfrgm. und zwei vollständige Horizontalhenkel ausgesetzter Ringfuß mit gerundeter Innenseite, stark gewölbter Boden
unbemalt
BDm 10,6 (100%); H (erh.) 10,8
CMG 16
Struktur Ofl.: glatt bis leicht kreidig, weich bis mittelhart, Einschlüsse sehr häufig; häufig feine bis mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine bis mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, häufig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/4 bis 2.5YR 5/6; Farbe Bruch: 2.5YR 5/6 außen bis 5YR 5/6 innen
handgeformt, innen im Bodenbereich und darüber fein verstrichen, kantige Eindrücke vom Ansatz des Verstrichgerätes und Fingerspuren, auch außen feine Verstrichspuren sichtbar, sehr dünnwandig, Fuß nachträglich angesetzt, kleines an der Rückseite schräg abgeschlagenes Loch in der Wand könnte Flickung sein
attisch

Kat. 45

Taf. 4. 74

FONr. SHC4/05-21

A 206; MA 6571

Amphoriskos

weitgehend erh., kleine Fehlstellen in Wand, ein Henkel und Großteil des Halses mit Rand ergänzt (42 Frgm.)

Rand außen verdickt, gerundete Lippe, gerader Hals winkelig von Schulter abgesetzt, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, ausgestellter Scheibenfuß mit konkaver Unterseite
unbemalt

RDm 5,6 (25%); MaxDm 19,7 (100%); BDm 10,6 (100%); H (max.) 24,4

Struktur Ofl.: kreidig, mittelhart, Einschlüsse sehr häufig: häufig kleine bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig bis kantig gerundet), sehr wenig große silbrige Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig), wenig mittelgroße bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenige sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: fein, leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet, sehr wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 8/3 außen bis 10YR 7/3 innen; Farbe Bruch: 10YR 7/4 bis 10YR 7/3 an der Innenseite

Herkunft?

Kat. 46

Taf. 4. 74

FONr. SHC4/05-40

Kanne oder Amphoriskos

vollständiger Boden mit Wand bis zum Halsansatz und unterem Ansatz eines Henkels (7 Frgm., 1 nicht anpassendes Wandfrgm.), vermutlich gehört nicht anpassendes Randfrgm. Kat. 47 zu diesem Gefäß

Hals winkelig von der geraden Schulter abgesetzt, Vertikalhenkel setzt an Schulter an, ausgestellter Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

bemalt: auf Schulter mit dünner roter Farbe Buchstabe E, von dessen linker unterer Ecke schräges Band Richtung Henkel hochführt

MaxDm 15,6 (30%); BDm 8,9–9,1 (90%); H (erh.) 13,7

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig: häufig Glimmer, wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große rostbraune Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig und sehr gut sortiert: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine hellrote Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 7/4 bis 10YR 8/3; Farbe Bruch: 10YR 6/4

Herkunft?

Kat. 47

Taf. 4

FONr. SHC4/05-41

Kanne oder Amphoriskos

Rand mit Hals (1 Frgm.), gehört vermutlich zu Kat. 46, aber keine Anpassung
ausgebogene kantige Lippe, gerader Hals
unbemalt

RDm 11,5 (7%); H (erh.) 5,4

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse sehr wenig: wenig Glimmer, sehr wenig kleine goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig), sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse sehr wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 8/3 bis 10YR 7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/4

Herkunft?

Kat. 48

Taf. 4. 74

FONr. SHC4/05-66

Lekythos

vollständiger Boden mit Teil der Wand bis zum Ansatz der Schulter (2 Frgm.)

ausgestellter unregelmäßig profilierter Ringfuß

unbemalt

MaxDm 12,8 (5%); BDm 7,9 (100%); H (erh.) 9,1

Struktur Ofl.: seifig bis kreidig, mittelhart, Einschlüsse häufig: sehr häufig kleine bis große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig), häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, z. T. leicht porös, Einschlüsse wenig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, häufig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig sehr große dunkle Einschlüsse (sphärisch, kantig)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6

kräftige Drehrillen

nordionisch?

Kat. 49

Taf. 5

FONr. SHC4/05-52

Transportamphore

Wand (17 Frgm.)

unbemalt

MaxDm 31 (40%); H (erh.) 21

Struktur Ofl.: kreidig, weich, außen bilden feine Partikel an Oberfläche helle Schicht, Einschlüsse wenig: häufig feine bis kleine silbrige Einschlüsse, sehr wenig kleine goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große matte weiße Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine bis große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 8/3 außen bis 7.5YR 6/4 innen; Farbe Bruch: 5YR 5/8

Herkunft?

Kat. 50

Taf. 5. 51. 75

FONr. SHC4/05-19; ProbenNr. CKOL 81

A 204; MA 6560

Chytra, einfache Form
weitgehend erh., größere Fehlstellen in Wand (20 Frgm.)
ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, Schulter winkelig
vom Gefäßkörper abgesetzt, vertikaler Bandhenkel, rund ge-
wölbter Boden
unbemalt
RDm 8,5–8,8 (90%); MaxDm 13,4 (50%); H (max.) 10,5
CMG 1/Red Fabric A
Struktur Ofl.: an Außenseite glatt, unterhalb des Schulter-
knicks vertikal streifig poliert, mittelhart, an Innenseite rau,
Einschlüsse häufig: häufig große schwarze glänzende Ein-
schlüsse (länglich, kantig), wenig große goldene Einschlüsse
(sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große weiße
matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur
Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig
und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße
schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), sehr häu-
fig mittelgroße bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch,
kantig gerundet), häufig mittelgroße bis große dunkle matte
Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 3/2 bis 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4
außen an der gesamten Unterseite sowie an der dem Hen-
kel gegenüberliegenden Seite von Schulter und Rand starke
Brandspuren
vollständig scheinendgedreht: im Inneren vom Boden bis zur
Schulter kräftige spiralförmige Drehrillen, im Schulter- und
Halsbereich feine horizontale Drehrillen, keine Verstrichspu-
ren
äginetisch

Kat. 51 Taf. 5

FONr. SHC4/05-62
Chytra, einfache Form
Wand mit Ansatz des Randes (3 Frgm., 1 vermutlich zugehöri-
ges, aber nicht anpassendes Fragment)
Schulter winkelig vom Gefäßkörper abgesetzt
unbemalt
MaxDm 11,5 (42%); H (erh.) 5
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart bis sehr hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6 bis 7.5YR 4/3; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8
scheinendgedreht
äginetisch

Kat. 52 Taf. 5

FONr. SHC4/05-69
Chytra
Rand (1 Frgm.)
ausgebogener Rand außen leicht verdickt und gekehlt, gerun-
dete Lippe
unbemalt
RDm 12 (8%); H (erh.) 1,4
CMG 1
Struktur Ofl.: an Außenseite leicht rau, an Innenseite glatt,
hart; Struktur Bruch: leicht körnig
Farbe: verbrannt
außen starke Brandspuren
scheinendgedreht
äginetisch

Kat. 53 Taf. 5. 55. 76

FONr. SHC4/05-49; ProbenNr. **CKOL 88**
Kanne?

vollständiger Boden mit Teil der Wand bis zur Schulter (12
Frgm.)
flache Basis
unbemalt
MaxDm 27 (3%); BDm 9,5 (100%); H (erh.) 15,5
CMG 1/Red Fabric A
Struktur Ofl.: glatt bis leicht seifig, Gefäßkörper im unteren
und oberen Teil vertikal streifig poliert, dazwischen um Stel-
le des größten Durchmessers Band aus horizontalen Strei-
fen, Bodenunterseite streifig poliert, hart, Einschlüsse sehr
häufig: häufig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet), häufig kleine und mittelgroße schwarze glänzen-
de Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), sehr wenig
große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet),
häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kan-
tig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut,
Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: häufig kleine
und mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet), wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse
(mäßig länglich, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte
Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 4–5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6
innen sorgfältig verstrichen
äginetisch

Kat. 54 Taf. 5

FONr. SHC4/05-50
Kanne?
beinahe vollständiger Boden mit Teil der Wand (4 Frgm.)
leicht konvexe Basis
unbemalt
BDm 9,5 (95%); H (erh.) 5,1
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, Bodenunterseite und Gefäßkörper vertikal
streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
innen sorgfältig verstrichen
äginetisch

Kat. 55 Taf. 5. 75

FONr. SHC4/05-51
Kanne?
beinahe vollständiger Boden mit Wand bis zum Ansatz der
Schulter (16 Frgm.)
flache Basis, kein Henkelansatz erh.
unbemalt
MaxDm 25,3 (50%); BDm 10,1–10,3 (85%); H (erh.) 16,1
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart, Gefäßkörper im unteren und oberen
Bereich vertikal und um die Stelle des maximalen Durchmes-
sers horizontal streifig poliert, Bodenunterseite streifig poliert;
Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6 außen bis 2.5YR
5/2 Kern
innen sorgfältig verstrichen
äginetisch

Kat. 56 Taf. 5. 55. 76

FONr. SHC4/05-42; ProbenNr. **CKOL 91**
Kanne
Gefäßkörper vom vollständig erhaltenen Boden bis zur Schul-
ter mit unterem Teil des Henkels, einige Fehlstellen in der
Wand, Hals fehlt vollständig (34 Frgm.)

Schulter in leichtem Winkel vom Gefäßkörper abgesetzt, vertikaler Bandhenkel, abgesetzte Basis mit unregelmäßiger Unterseite

unbemalt

MaxDm 18,3 (50%); BDm 9,1–9,3 (100%); H (erh.) 19,1

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: glatt bis leicht rau, weich, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, wenig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig bis kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis mäßig länglich, kantig), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet, z. T. explodiert), häufig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße hellrote Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: häufig Glimmer, häufig kleine weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 4/1–2; Farbe Bruch: 5YR 4/6

vollständig scheidengedreht

äginetisch

Kat. 57

Taf. 6

FONr. SHC4/05-43

Kanne oder Amphoriskos

beinahe vollständiger Boden mit Teil der Wand (7 Frgm.)

abgesetzte Basis

unbemalt

BDm 8–8,1 (90%); H (erh.) 4,4

CMG 1

Struktur Ofl.: leicht rau, mittelhart; Struktur Bruch: leicht körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/6 außen bis 7.5YR

4/2 Kern

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 58

Taf. 6

FONr. SHC4/05-44

Kanne oder Amphoriskos

vollständiger Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

abgesetzte Basis mit leicht unregelmäßiger Unterseite

unbemalt

BDm 8,4 (100%); H (erh.) 4,6

CMG 1

Struktur Ofl.: rau, mittelhart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen bis 7.5YR

4/2 Kern

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 59

Taf. 6

FONr. SHC4/05-45

Kanne oder Amphoriskos

beinahe vollständiger Boden mit Teil der Wand bis etwa zur Höhe des maximalen Durchmessers (7 Frgm.)

abgesetzte Basis

unbemalt

MaxDm 19,8 (2%); BDm 9,6 (90%); H (erh.) 9

CMG 1

Struktur Ofl.: leicht rau, hart; Struktur Bruch: leicht körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen bis 2.5Y 5/2

innen

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 60

Taf. 6

FONr. SHC4/05-47

Kanne

vollständiger Boden mit Teil der Wand bis etwa zur Höhe des maximalen Durchmessers (3 Frgm.)

abgesetzte Basis mit unregelmäßiger Unterseite

unbemalt

MaxDm 19,6 (1%); BDm 8,3–8,4 (98%); H (erh.) 9,4

CMG 1

Struktur Ofl.: leicht rau, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 4–5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/4 außen bis 5YR

5/8 innen

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 61

Taf. 6. 55. 76

FONr. SHC4/05-46; ProbenNr. **CKOL 90**

Kanne

beinahe vollständiger Boden mit Teil der Wand bis zum Ansatz der Schulter (5 Frgm.)

unregelmäßig profilierter ausgestellter Ringfuß, Boden unregelmäßig, so dass Gefäß nicht sicher steht

unbemalt

MaxDm 16,7 (45%); BDm 9,7 (95%); H (erh.) 8,9

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, innen rau, weich bis

mittelhart, Einschlüsse häufig: häufig kleine bis sehr große

goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine

bis große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich,

kantig), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch,

kantig gerundet, z. T. explodiert), häufig kleine dunkle matte

Einschlüsse; Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Ein-

schlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer,

häufig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet),

häufig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch,

mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 5/4; Farbe Bruch: 10YR 4/4

vollständig scheidengedreht

äginetisch

Kat. 62

Taf. 6

FONr. SHC4/05-71

Kanne

Rand mit Hals (2 Frgm.)

ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe

unbemalt

RDm 10,6 (28%); H (erh.) 3,9

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, hart; Struktur Bruch:

körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6

scheidengedreht, innen Drehrillen und vereinzelte kurze Ver-

strichspuren

äginetisch

Kat. 63

Taf. 6

FONr. SHC4/05-61

Schüssel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

gerundete Lippe

unbemalt

RDm 21 (10%); H (erh.) 2,9

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, außen und v. a. innen fein geglättet, hart;

Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 3–4/2; Farbe Bruch: 7.5YR 3/2 außen bis 5YR 5/4 innen

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 64

Taf. 6. 52. 76

FONr. SHC4/05-48; ProbenNr. **CKOL 107**

Schüssel

Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel (6 Frgm., 2 sicherlich zugehörige nicht anpassende Rand- und 20 Wandfrgm.)

horizontal nach außen vorkragender Rand mit gerader Oberseite, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt sitzt am Rand auf

unbemalt

RDm 36 (32+16%); H (erh.) 13,9

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, innen vertikal streifig poliert, weich bis mittelhart, Einschlüsse sehr häufig; häufig Glimmer, sehr häufig kleine bis große goldene Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (länglich, kantig gerundet bis sphärisch); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, sehr wenig sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große ziegelrote Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig sehr große dunkle matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 7.5YR 4/3 Kern

vermutlich scheibengedreht

äginetisch

Kat. 65

Taf. 6

FONr. SHC4/05-68

Kessel

Rand mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

nach außen vorkragender leicht abfallender Rand mit gerader Oberseite

unbemalt

RDm 36 (7%); H (erh.) 2,1

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, Oberseite des Randes fein geglättet, hart;

Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4

vermutlich scheibengedreht

äginetisch

Kat. 66

Taf. 6

FONr. SHC4/05-63

Deckel

Rand mit Teil der Wand bis zur Oberseite (2 Frgm., 2 weitere nicht anpassende Frgm.)

hoher gerader Rand, Oberseite flach gewölbt

unbemalt

RDm 12 (26+18%); H (erh.) 4,9

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, vertikal streifig poliert, innen rau, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 5–6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 67

Taf. 6

FONr. SHC4/05-70

Deckel

vollständiger Knauf mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

massiver konischer Knauf

unbemalt

MaxDm Knauf 1,8–1,9 (100%); H (erh.) 2,8

CMG 1

Struktur Ofl.: rau, hart; Struktur Bruch: leicht körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6

handgeformt

äginetisch

Kat. 68

Taf. 6

FONr. SHC4/05-32

Rundschulterlampe

Rand mit Ansatz der Schulter (1 Frgm.)

Rand fällt leicht nach innen ab

Firmis: glänzend, dicht, außen vollständig gefirnist, an Unterseite des Randes Streifen ausgespart

RDm 5 (7%); H (erh.) 1,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 1./fr. 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 69

Taf. 6

FONr. SHC4/05-31

Rundschulterlampe

Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

flache Basis, darüber in Wand konkave Einziehung

Firmis: glänzend, außen dicht, innen mäßig dicht, innen vollständig gefirnist, außen unmittelbar über Basis Streifen ausgespart, Bodenunterseite unbemalt

MaxDm (erh.) 7,8 (5%); BDm 6,5 (10%); H (erh.) 1,3

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 1./fr. 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 70

Taf. 6

FONr. SHC4/05-14

Knickschulterlampe

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

breiter gerader Rand fällt nach innen ab

unbemalt

RDm 4,6 (20%); MaxDm 8 (23%); H (erh.) 1,7

Struktur Ofl.: glatt, sehr weich, Einschlüsse sehr wenig; wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse sehr

wenig: wenig Glimmer
Farbe Ofl.: 10YR 8/4 bis 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8 außen bis 10YR 7/4 Kern
östliche Peloponnes?

Kat. 71 Taf. 7. 77
FONr. SHD1b/08-02
Lekanis
Wand (1 Frgm.)
kantiger Vorsprung an Außenseite unter Rand bildet Deckelleiste
Firniss: matt glänzend, mäßig dicht, innen vollkommen gefirnist, außen in ausgesparter Zone unter Deckelleiste flüchtige vertikale Wellenlinien
MaxDm ca. 18 (3%); H (erh.) 3,9
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 72 Taf. 7
FONr. SHD1b/08-01
Kanne
Rand mit Teil des Halses (1 Frgm.)
kantige, nach innen abfallende Lippe
Firniss: glänzend, fleckig, innen und außen vollkommen gefirnist
RDm 6,4 (18%); H (erh.) 1,9
CMG 5
Struktur Bruch: fein
Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 73 Taf. 7
FONr. SHD1b/08-03
Schale
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
Wand verdickt sich zur kantigen nach außen abfallenden Lippe hin
Firniss: matt glänzend, größtenteils abgeplatzt, innen und außen vollständig gefirnist
RDm 14 (4%); H (erh.) 2,4
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 74 Taf. 7. 77
FONr. SHD1b/09-16
A 193; MA 6549
Kanne
weitgehend erh., wenige Fehlstellen in Wand, Henkel an Ansätzen abgebrochen, Mündung bestoßen (33 Frgm.)
Kleeblatt-förmige Mündung mit sich verjüngender Lippe, vertikaler Henkel mit Ansätzen an Schulter und Lippe, ausgestellter niedriger Ringfuß
Firniss: hochglänzend, dicht, außen vollständig gefirnist, innen größtenteils gefirnist und Tropfspuren, Standfläche mit Innenseite des Fußes und Bodenunterseite ungefirnist, an Bodenunterseite Milos, auf der Schulter gegenüber dem Henkel zusätzlich eine Reihe von vier Blättern in weißer matter Farbe, schlecht erhalten

RDm 10,7–11,3 (80%); MaxDm 17,7 (90%); BDm 12,6 (100%); H (erh.) 21,1–21,9
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5–6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; um 430/20 v. Chr.

Kat. 75 Taf. 7. 60. 77
FONr. SHD1b/09-63; ProbenNr. **CKOL 3**
Kanne
oberer Teil von der Mündung bis zur Schulter mit vollständigem Henkel, einzelne Fehlstellen an Rand und Wand (18 Frgm.), gehört vermutlich zum nicht anpassenden Boden Kat. 76
Kleeblatt-förmige Mündung mit flach gerundeter nach außen abfallender Lippe, Vertikalhenkel außen mit Mittelgrat
Firniss: glänzend, dicht, platzt an einigen Stellen großflächig ab, außen vollständig und an Innenseite des Halses gefirnist
RDm 9,5–11,2 (90%); MaxDm 17 (14%); H (erh.) 15,5
CMG 5/Fine micaceous fabric
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6 bis 2.5YR 6/3; Farbe Bruch: 7.5YR 6/4; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 76 Taf. 7
FONr. SHD1b/09-64
Kanne
teilw. erh. Boden mit Teil der Wand (4 Frgm.), gehört vermutlich zur nicht anpassenden Kat. 75
ausgestellter niedriger Ringfuß
Firniss: hochglänzend, dicht, außen vollständig gefirnist, innen Firniss an Boden und Teilen der Wand, auf Standfläche Tropfspuren, dünne braune Farbe in ungefirnisten Zonen an Standfläche, Innenseite des Fußes und Bodenunterseite
BDm 12,3 (52%); H (erh.) 4,9
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 77 Taf. 7
FONr. SHD1b/09-36
Kanne
teilw. erh. Boden mit Teil der Wand bis zur Schulter und Bruchstelle des unteren Henkelansatzes (40 Frgm.)
Vertikalhenkel setzt unten an Schulter an, ausgestellter Ringfuß
Firniss: hochglänzend, dicht, außen vollkommen gefirnist, Standfläche, Innenseite des Fußes und Bodenunterseite unbemalt, Tropfspuren an Bodenunterseite, dünne bräunliche Farbe innen im unteren Teil bis etwa zur Schulter
MaxDm 17 (40%); BDm 11,7 (56%); H (erh.) 13,9
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 78 Taf. 7
FONr. SHD1b/09-30
Kanne

weitgehend erh. Boden mit unterem Teil der Wand, Fuß stark bestoßen, Standfläche abgerieben (32 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, außen vollständig gefirnist, Standfläche mit Innenseite des Fußes und Bodenunterseite ungefirnist, an Innenseite des Fußes und Bodenunterseite Spuren von Milto, innen dünne braune Farbe und Tropfspur
MaxDm 16,9 (20%); BDm 10,6 (90%); H (erh.) 10
CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch

Kat. 79 Taf. 7. 60. 77
FONr. SHD1b/09-18; ProbenNr. **CKOL 4**
A 195; MA 6539

Skyphos, korinthischer Typ
weitgehend erh. mit größerer Fehlstelle an Wand und Rand, von einem Henkel beide Ansätze erh., vom anderen Henkel ein Ansatz erh., Fuß z. T. bestoßen (10 Frgm.)
sich verjüngende und leicht einziehende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, außen, innen und Fuß vollständig gefirnist bis auf ausgespartes Band über dem Fuß, Bodenunterseite ungefirnist mit Spuren von Milto und zwei konzentrischen Kreisringen um zentralen Punkt
RDm 10,2 (65%); MaxDm 10,8 (65%); BDm 4,8 (100%); H (max.) 8,4–8,7
CMG 5/Fine micaceous fabric

Struktur Ofl.: glatt, hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig und sehr gut sortiert: sehr wenig kleine weiße Einschlüsse

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz attisch; um 430/20 v. Chr.

Kat. 80 Taf. 8
FONr. SHD1b/09-65

Skyphos, korinthischer Typ
Rand mit Teil der Wand und Ansätzen eines Henkels (1 Frgm.)
sich verjüngende und leicht einziehende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollständig gefirnist, außen größtenteils abgeplatzt
RDm 10 (10%); H (erh.) 4,5
CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4 bis 2.5Y 6/2; Farbe Bruch: 2.5Y 5/3; Malfarbe: schwarz
attisch; ca. 430/20 v. Chr.

Kat. 81 Taf. 8. 77
FONr. SHD1b/09-32

Skyphos, korinthischer Typ
Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist, an Außenseite des Fußes und darüber anschließender Zone der Wand Streifen ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit Spuren von Milto und zwei konzentrischen Kreisringen um zentralen Punkt
BDm 5,4 (50%); H (erh.) 1,9
CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch

Kat. 82 Taf. 8. 77
FONr. SHD1b/09-33

Skyphos, korinthischer Typ
Boden mit Ansatz der Wand (2 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß mit konvexer Oberseite

Firnis: matt glänzend, dicht, innen, außen, Unter- und Innenseite des Fußes vollständig gefirnist, Oberseite des Fußes und darüber anschließende Zone der Wand ungefirnist mit Spuren von Milto

BDm 6,4 (5%); H (erh.) 2,2
Struktur Ofl.: leicht kreidig, weich, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, keine Einschlüsse sichtbar

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 7.5YR 3/2 bis schwarz
vermutlich korinthisch

Kat. 83 Taf. 8
FONr. SHD1b/09-31

Schalenskyphos
Rand mit Teil der Wand und Ansätzen eines Henkels (7 Frgm.)
Rand mit gerundeter Lippe, an der Innenseite durch leichten Rücksprung abgesetzt, hochgebogener Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollständig gefirnist, außen auf Höhe des Henkelansatzes zwei feine horizontale Rillen, unter Henkel zwei horizontal umlaufende Streifen in zusätzlicher roter Farbe
RDm 13,2 (44%); H (erh.) 4,4

CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 10YR 5/3; Malfarbe: 2 for Gley 2.5/10G bis 1 for Gley 3/104
attisch; fs. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 84 Taf. 8. 77
FONr. SHD1b/09-19

A 196; MA 6544
Bolsal
weitgehend erh., größere Fehlstellen in Wand, ein Henkel vollständig erh., von zweitem Henkel nur noch Bruchstellen der Ansätze erh. (8 Frgm.)

Lippe schmal zulaufend, zwei Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, gerader unterer Ansatz der Wand, über horizontal umlaufender Kerbe läßt Wand leicht aus und führt steil nach oben, ausgestellter Ringfuß

Firnis: glänzend, dicht, unregelmäßig gebrannt, außen, innen und Fuß vollständig gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei konzentrischen Kreisringen um Punkt, kein Stempeldekoration

RDm 11,4 (45%); BDm 6,2 (90%); H (max.) 4,5
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Malfarbe: 2.5Y 2.5/1 bis 2.5YR 4/3
attisch; 430/20 v. Chr.

Kat. 85 Taf. 8. 78
FONr. SHD1b/09-21

A 198; MA 6546

Bolsal

vollständiger Boden mit unterem Teil der Wand (4 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß, unterer Ansatz der Wand gerade, über
horizontal umlaufender Kerbe lädt Wand etwas aus und führt
steil nach oben

Firnis: glänzend, dicht bis mäßig dicht, vollständig gefirnist,
innen und an Standfläche z. T. abgerieben, an Innenseite
Stempeldekor: zwei parallele Kreisrillen, an deren Außenseite
abwechselnd Palmette und Ovulus

BDm 6,5 (100%); H (erh.) 2

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 7/6 bis 5YR 6/8; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Mal-
farbe: schwarz

attisch; 430/20 v. Chr.

Kat. 86

Taf. 8. 78

FONr. SHD1b/09-20

A 197; MA 6547

Näpfchen

fast vollständig erh. mit einer kleinen Fehlstelle am Rand (2
Frgm.)

Rand durch konkave Einziehung leicht zurückgesetzt, Lippe
gerundet, flache Basis

Firnis: matt glänzend, dicht, vollständig gefirnist, an Bodenun-
terseite und Lippe abgerieben

RDm 5,6 (80%); BDm 3,5 (100%); H (max.) 2,4

CMG 5

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; fs. 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 87

Taf. 8. 78

FONr. SHD1b/09-54

Näpfchen

relativ vollständig erh., Fuß und Rand z. T. beschädigt (2
Frgm.)

gerundete Lippe, Wand konkav einziehend, Bodenunterseite
zurückgesetzt

Firnis: matt glänzend, dicht, vollständig gefirnist, innen beina-
he vollständig und außen großflächig abgeplatzt

RDm 6,5 (80%); BDm 6,3 (70%); H (max.) 2,8–2,9

CMG 11

Struktur Ofl.: kreidig bis seifig, weich; Struktur Bruch: glatt,
dicht, z. T. leicht porös

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 7/3; Malfarbe: schwarz
korinthisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 88

Taf. 8. 78

FONr. SHD1b/09-05

Glocken- oder Kelchkrater

Rand mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

ausgebogener Rand, außen verdickt, seichte Kehle zwischen
zwei horizontalen Graten

Firnis: hochglänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist, au-
ßen zwischen zwei unbemalten Streifen Band mit Blattmuster

RDm 42 (10%); H (erh.) 5,2

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 10YR
2/2 bis schwarz

attisch; fs. 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 89

Taf. 8. 61. 78. 127

FONr. SHD1b/09-22; ProbenNr. **CKOL 12**

A 199; MA 6541

Kanne

Gefäßkörper vom teilweise erh. Boden bis zum Hals mit unte-
rem Henkelansatz, große Fehlstellen an Boden und Wand (36
Frgm., wahrscheinlich 4 weitere Fragmente zugehörig)

Form der Mündung unklar, Vertikalhenkel mit vertikaler Mit-
telrille an Außenseite, gerader Ringfuß an Außenseite unregel-
mäßig geformt

bemalt: außen vollkommen bemalt, Malfarbe metallisch, be-
malte Oberfläche poliert, innen und an Bodenunterseite bis
zur Standfläche unbemalt

MaxDm 21,2 (70%); BDm 11,6 (70%); H (erh.) 25,6

Schist & chert fabric

Struktur Ofl.: seifig, weich, Einschlüsse häufig: häufig Glim-
mer, wenig große silbrige Einschlüsse (länglich, kantig gerun-
det), sehr wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphä-
risch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mit-
tel, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer,
wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerun-
det), wenig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse
(mäßig länglich, kantig gerundet), wenige mittelgroße dunkle
matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 2.5/1; Farbe Bruch: 5YR 4/4; Malfarbe: 1for-
Gley 2.5/N bis 10YR 5/2

reduziert gebrannt

Herkunft?

Kat. 90

Taf. 8. 61. 79

FONr. SHD1b/09-15; ProbenNr. **CKOL 9**

A 192; MA 6545

Kanne

weitgehend erh., Teile des Bodens, der Wand und der Mün-
dung fehlen (59 Frgm.)

Kleeblatt-förmige Mündung mit kantiger Lippe, vertikaler
Bandhenkel mit flachem Mittelgrat an Außenseite, ausgestell-
ter Ringfuß

bemalt: außen vollkommen bemalt, Malfarbe leicht metallisch,
bemalte Oberfläche stark poliert, innen und Bodenunterseite
mit Innenseite des Fußes unbemalt

MaxDm 19,7 (90%); BDm 12 (ca. 90%); H (max.) 24,6

Silicate & carbonate fabric

Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer,
sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerun-
det); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse
häufig und sehr gut sortiert: häufig Glimmer, wenig kleine wei-
ße Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 1forGley 3/N bis 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
außen bis 7.5YR 5/3 Kern; Malfarbe: 7.5YR 2.5/1

reduziert gebrannt

Herkunft?

Kat. 91

Taf. 9. 61. 79. 126

FONr. SHD1b/09-26; ProbenNr. **CKOL 11**

A 208; MA 6561

Kanne

größtenteils erh., größere Fehlstellen an Wand und Rand (53
Frgm., vermutlich 16 weitere Fragmente zugehörig)

Kleeblatt-förmige Mündung mit gerundeter Lippe, Vertikal-
henkel mit Mittelgrat an Außenseite, unterhalb des unteren
Henkelansatzes Delle, ausgestellter Ringfuß

bemalt: außen vollständig bemalt, innen am Hals bis knapp
unter Lippe, Malfarbe innen matt, außen bemalte Oberfläche
glänzend poliert und großflächig abgeplatzt, Standfläche und
Bodenunterseite unbemalt

MaxDm 19,9 (35%); BDm 11,4–11,6 (50%); H (max.) 24,3
 Quartz & calcite fabric
 Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer, vereinzelt große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), vereinzelt sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und sehr gut sortiert: häufig Glimmer, sehr wenig große dunkle glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
 Farbe Ofl.: 2.5Y 4/1 bis 2.5Y 5/2; Farbe Bruch: 2.5Y 5/3 außen bis 2.5Y 5/2 innen; Malfarbe: 1forGley 2.5/N
 reduziert gebrannt
 Herkunft?

Kat. 92 Taf. 9. 61. 78. 126
 FONr. SHD1b/09-28; ProbenNr. **CKOL 10**

Kanne
 unterer Teil des Gefäßes vom teilweise erh. Boden bis zum Ansatz des Halses, Fuß stark bestoßen (12 Frgm.)
 kugelig Körper, ausgestellter Ringfuß
 bemalt: außen vollkommen bemalt, bemalte Oberfläche glänzend poliert, Bodenunterseite und Standfläche unbemalt
 MaxDm 19,4 (25%); BDm 10,7 (55%); H (erh.) 18,9
 Silicate & carbonate fabric
 Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig Glimmer, häufig kleine weiße Einschlüsse, sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 2.5Y 4/1; Farbe Bruch: 2.5Y 5/2 außen bis 2.5Y 4/1 Kern; Malfarbe: 1Gley 2.5/N
 reduziert gebrannt
 Herkunft?

Kat. 93 Taf. 9
 FONr. SHD1b/09-56

Kanne
 Boden mit unterem Teil der Wand (1 Frgm.)
 ausgestellter Ringfuß
 bemalt: außen vollkommen bemalt, Malfarbe dünn, bemalte Oberfläche matt glänzend poliert, innen und Bodenunterseite mit Innenseite des Fußes unbemalt
 BDm 10 (7%); H (erh.) 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig und gut sortiert: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, rund)
 Farbe Ofl.: 10YR 5/1; Farbe Bruch: 10YR 4/1; Malfarbe: schwarz
 Herkunft?

Kat. 94 Taf. 9. 60. 80. 126
 FONr. SHD1b/09-35; ProbenNr. **CKOL 5**

A 346
 Kanne
 weitgehend erh., kleine Fehlstellen an Boden, Wand und Rand (90 Frgm.)
 Kleeblatt-förmige Mündung mit kantiger Lippe, Vertikalhenkel von D-förmigem Querschnitt, ausgestellter Ringfuß
 bemalt: außen und innen vollkommen bemalt, Malfarbe matt

glänzend, unterschiedlich dicht, z. T. großflächig abgeplatzt, Bodenunterseite sowie Innenseite und Standfläche des Fußes unbemalt

RDm 9,5–13,7 (80%); MaxDm 19,6 (60%); BDm 11,8 (90%); H (max.) 23,8–24,9

Schist & calcite fabric

Struktur Ofl.: kreibig, sehr weich, Einschlüsse wenig: häufig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine weiße Einschlüsse, sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 2.5YR 4/8 bis 2.5YR 5/6
 vermutlich attisch

Kat. 95 Taf. 9. 80
 FONr. SHD1b/09-09

A 184; MA 6551

Kanne

Gefäßkörper vom vollständigen Boden bis zur Schulter mit dem unteren Henkelansatz, Fuß leicht bestoßen (16 Frgm.)

Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt setzt ein wenig schief an, Scheibenfuß mit leicht eingewölbter Unterseite

Firmis: matt glänzend bis glänzend, unterschiedlich dicht, z. T. abgeplatzt, außen vollständig gefirnist bis auf schmalen unregelmäßig begrenzten Streifen am Boden, innen Tropfspuren, Bodenunterseite unbemalt

MaxDm 21,1 (100%); BDm 11,2 (100%); H (erh.) 22,6
 CMG 6

Struktur Ofl.: glatt, hart, sehr wenig Einschlüsse: wenig Glimmer, sehr wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, leicht porös, Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, häufig kleine weiße Einschlüsse, sehr wenig sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6 bis 7.5YR 5/4; Malfarbe: 5YR 1/1 bis 5YR 3/3
 vermutlich lakonisch

Kat. 96 Taf. 10. 80
 FONr. SHD1b/09-11

A 183; MA 6548

Kanne oder Amphoriskos

Boden und Teil der Wand mit Bruchstelle des unteren Henkelansatzes (7 Frgm.)

Ansatz eines Vertikalhenkels auf Höhe des maximalen Durchmessers, ausgestellter Scheibenfuß

Firmis: matt glänzend, wenig dicht, unregelmäßig, außen vollkommen gefirnist bis auf Zone über Boden, Bodenunterseite unbemalt

BDm 7,3 (60%); H (erh.) 9,5

CMG 6

Struktur Ofl.: glatt, hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: wenig kleine weiße Einschlüsse, sehr wenig große dunkelrote Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: 5YR 3/2 bis 7.5YR 3/2

vermutlich lakonisch

- Kat. 97** Taf. 10. 80
 FONr. SHD1b/09-10
 A 185; MA 6540
 Lekythos
 Wand (7 Frgm.)
 Firnis: leicht metallisch glänzend, außen obere Zone bis unter Schulter gefirnist, darunter unbemalt
 MaxDm 16,6 (ca. 50%); H (erh.) 15,4
 CMG 6
 Struktur Ofl.: glatt, hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, sehr dicht, Einschlüsse sehr wenig und sehr gut sortiert: sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse
 Farbe Ofl.: 5YR 5/3; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6; Malfarbe: 5Y 3/2 bis schwarz
 vermutlich lakonisch
- Kat. 98** Taf. 10. 82
 FONr. SHD1b/09-17
 A 194; MA 6542
 Lekythos
 in einem Stück mit vollständigem Henkel erh. bis zum Hals, Mündung fehlt
 vertikaler Bandhenkel, Scheibenfuß mit leicht konkaver Unterseite
 bemalt: horizontale Streifen an der Außenseite des Fußes, über Fuß und auf Höhe des unteren Henkelansatzes, zwei große Kleckse an Außenseite des Henkels, Malfarbe matt
 MaxDm 6,2 (100%); BDm 3,55 (95%); H (erh.) 8,8
 CMG 11
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 10YR 7/3; Farbe Bruch: 10YR 7/4; Malfarbe: 10YR 3/1
 korinthisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 99** Taf. 10. 64. 81. 127
 FONr. SHD1b/09-06; ProbenNr. **CKOL 44**
 A 187; MA 6534
 Amphoriskos
 vollständig erh. mit wenigen kleinen Fehlstellen in Wand (26 Frgm.)
 ausgestellter Rand mit gerundeter Lippe, zwei Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, schräg ausgestellter Ringfuß
 bemalt: unterschiedlich breite horizontale Streifen an der Außenseite des Fußes, um den unteren Teil des Körpers, unterm Henkel und am Rand, Außenseite der Henkel vollständig bemalt, Malfarbe matt glänzend
 RDm 10,7 (100%); MaxDm 15,95 (100%); BDm 8,3 (95%); H (max.) 27
 Silicate & carbonate fabric
 Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse häufig: sehr häufig Glimmer, sehr wenig große silbrig glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große und sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet, teilweise explodiert), sehr wenig große dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig kleine schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine und mittelgroße weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)
 Farbe Ofl.: 7.5YR 5-6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/4 außen bis
- 7.5YR 5/4 Kern; Malfarbe: 7.5YR 2.5/1 bis 7.5YR 4/3 ostgriechisch, vermutlich ionisch
- Kat. 100** Taf. 10. 64. 81. 127
 FONr. SHD1b/09-07; ProbenNr. **CKOL 45**
 A 186; MA 6533
 Amphoriskos
 relativ vollständig erh. mit mehreren Fehlstellen in Wand, ein Henkel vollständig erh., zweiter Henkel bereits vor dem Brand abgebrochen (44 Frgm.)
 über horizontal umlaufendem gerundetem Wulst leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, ausgestellter Ringfuß
 bemalt: horizontale Streifen an der Außenseite des Fußes, an der Stelle des maximalen Durchmessers, am Halsansatz und am Rand, Außenseite des Henkels vollständig bemalt, Ansatzstellen des abgebrochenen Henkels mit je einem Blatt übermalt, Malfarbe leicht metallisch, matt glänzend, wenig dicht
 RDm 10,3 (97%); MaxDm 18,1 (100%); BDm 10,3 (100%); H (silic.) 25,1
 Silicate & brown amphibole fabric
 Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer, häufig mittelgroße und große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig kleine schwarze matte Einschlüsse; Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig kleine und mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr selten große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)
 Farbe Ofl.: 5YR 5/4-6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 außen bis 2.5YR 6/8 Kern; Malfarbe: 5YR 2.5/1-2
 ostgriechisch, vermutlich ionisch
- Kat. 101** Taf. 10
 FONr. SHD1b/09-52
 Kanne oder Lekythos
 Wand mit unterem Henkelansatz (2 Frgm.)
 Vertikalhenkel
 bemalt: drei horizontale Streifen auf Höhe des maximalen Durchmessers, zwei horizontale Streifen im unteren Teil, ein horizontaler Streifen am Ansatz des Halses, Malfarbe metallisch glänzend, dicht bis mäßig dicht
 MaxDm 15 (35%); H (erh.) 13,6
 Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig: häufig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse, wenig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 2.5Y 6/6; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8; Malfarbe: 2.5YR 6/8
 vermutlich ostgriechisch
- Kat. 102** Taf. 11. 82
 FONr. SHD1b/09-37
 A 334
 Askos
 weitgehend erh., Fuß beschädigt, Fehlstellen in Wand, Teil des Halses und ganze Mündung fehlen (35 Frgm.)
 Rand ausgestellt, Korbhenkel mit konkaver Einziehung an

Außenseite, setzt am Hals unterm Rand und an der Schulter an, ausgestellter Ringfuß
 unbemalt, auf Schulter etwas über Höhe des maximalen Durchmessers zwei parallele horizontale Rillen
 MaxDm 23 (90%); BDm 13,5 (80%); H (erh.) 21,8
 Struktur Ofl.: leicht rau bis vereinzelt leicht seifig, hart, Einschlüsse häufig; wenig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig kleine bis mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)
 Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4-6; Farbe Bruch: 5YR 6/6 außen bis 2.5YR 5/6 innen
 Ausguss nachträglich aufgesetzt, schwerer Scherben
 Herkunft?

Kat. 103

Taf. 11. 82

FONr. SHD1b/09-08

A 189; MA 6535

Amphoriskos

vollständig erh. mit wenigen Fehlstellen in Wand, Fuß bestoben (39 Frgm.)

ausgebogener Rand mit kantig profilierter Deckelleiste an Außenseite, zwei vertikale Bandhenkel, winkelliger Schulterknick, niedriger ausgestellter Ringfuß

unbemalt

RDm 11,4 (60%); MaxDm 19 (90%); BDm 9,9 (95%); H (max.) 23,3

Struktur Ofl.: kreidig, hart, feine Partikel bilden an Oberfläche helle Schicht, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung sehr gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig feine weiße Einschlüsse, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, rund), sehr wenig kleine schwarze Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
 Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3 bis 2.5Y 8/2; Farbe Bruch: 5YR 6/6 attisch?

Kat. 104

Taf. 11

FONr. SHD1b/09-50

Kanne

vollständiger Boden mit Teil der Wand bis zur Schulter (11 Frgm.), an Außenseite des Fußes Bronzereste, stand in Gefäßunterteil Kat. 106

niedriger ausgestellter Ringfuß mit konkaver Innenseite, Bodenunterseite unregelmäßig gewölbt

unbemalt

MaxDm 17,4 (30%); BDm 12,5 (100%); H (erh.) 10,4

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig; häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse; Struktur Bruch: glatt bis leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig; häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/4
 vermutlich ostpeloponnesisch

Kat. 105

Taf. 11

FONr. SHD1b/09-60

Lekythos

vollständig erh. Boden mit Ansatz der Wand (3 Frgm.), nicht anpassender Gefäßkörper mit Schulter (38 Frgm.), zeichnerisch rekonstruiert, kein Henkelansatz erh., aber an einer Stelle des maximalen Durchmessers Fehlstelle, wo unterer Henkelansatz rekonstruierbar

Wand im unteren Bereich z. T. sehr dünn, ausgestellter Ringfuß

unbemalt

MaxDm 22,5 (90%); BDm 11,1 (100%); H (rek.) 23,8

Struktur Ofl.: glatt bis leicht rau, an der Schulter Reste einer hellen feineren Schicht, vermutlich von feinen Partikeln gebildet, mittelhart, Einschlüsse häufig; wenig Glimmer, wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig), häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse wenig und mäßig gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 2.5YR 7/6

schwerer Scherben

ostgriechisch?

Kat. 106

Taf. 11

FONr. SHD1b/09-53

Kanne

relativ vollständiger Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.), an der Innenseite ankorrodierter Bronzestift (Qu 0,35)

ausgestellter Ringfuß

unbemalt, über dem Fuß unregelmäßig horizontal umlaufende Rillen

BDm 11,5 (90%); H (erh.) 6,4

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig; häufig feine bis kleine silbrige Einschlüsse, sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, rund)

Farbe Ofl.: 7.5YR 4-5/4; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8 außen bis 5YR 4/3 Kern

ostgriechisch?

Kat. 107

Taf. 12

FONr. SHD1b/09-61

Kanne

größtenteils erh. Boden mit Teil der Wand (16 Frgm.), vermutlich zugehöriger nicht anpassender Teil der Wand mit unterem Ansatz eines Vertikalhenkels

ausgestellter Ringfuß

BDm 8,8 (75%); H (erh.) 8,6

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig; häufig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig); Struktur Bruch: glatt, dicht, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6, helle Schicht aus feinen Partikeln; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 10YR 8/2

Herkunft?

Kat. 108

Taf. 12

FONr. SHD1b/09-78

Kanne

vollständig erh. Boden mit Teil der Wand (10 Frgm.), gehört

zusammen mit mehreren nicht anpassenden Wandfrgm. zum Henkelfrgm. Kat. 109

leicht abgesetzte Basis

unbemalt

BDm ca. 10 (100%); H (erh.) 10,1

Struktur Ofl.: glatt, sehr weich, Einschlüsse häufig; sehr häufig feine bis kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), wenig große bis sehr große schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 6/6

Herkunft?

Kat. 109

Taf. 12

FONr. SHD1b/09-79

Kanne

Rand mit oberem Teil eines Henkels (1 Frgm.), gehört zusammen mit mehreren nicht anpassenden Wandfragmenten zum Boden Kat. 108

vertikaler Hals, kantige Lippe fällt leicht nach außen ab, Henkel von ovalem Querschnitt

unbemalt

RDM 11,1 (5%); H (erh.) 8,7

Struktur Ofl.: glatt, sehr weich, Einschlüsse häufig; sehr häufig feine bis kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), wenig große bis sehr große schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6

Herkunft?

Kat. 110

Taf. 12

FONr. SHD1b/09-82

Kanne

Boden mit Teil der Wand (4 Frgm.)

leicht ausgestellter Ringfuß

unbemalt

BDm 11,2 (55%); H (erh.) 8,3

Struktur Ofl.: glatt bis leicht rau, mittelhart, Einschlüsse häufig; wenig kleine bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis mäßig länglich, kantig), häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Einschlüsse häufig; wenig Glimmer, wenig kleine schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig), häufig mittelgroße bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 6/2; Farbe Bruch: 10YR 6/3 außen bis 7.5YR 5/4 Kern

äginetisch

Kat. 111

Taf. 12. 82

FONr. SHD1b/09-43

Hydria

vollständiger Rand mit Hals bis zur Schulter und vollständigem Henkel (11 Frgm.)

runde Mündung, ausgebogener und außen verdickter Rand

mit kantiger nach außen abfallender Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt

unbemalt

RDM 12,9–14,5 (100%); H (erh.) 18,3

CMG 16?

Struktur Ofl.: leicht rau, mittelhart, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, häufig kleine bis mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet bis gerundet), wenig mittelgroße schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht rau, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert; wenig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große bis sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/4; Farbe Bruch: 5YR 6/6

attisch

Kat. 112

Taf. 12. 82

FONr. SHD1b/09-27

Lekythos

Teil des Bodens, Wand bis zum Ansatz des Halses mit unterem Henkelansatz (14 Frgm.)

vertikaler Bandhenkel, flache Basis, Boden sehr dünn

unbemalt

MaxDm 15,8 (55%); BDm 12,2 (51%); H (erh.) 17,2

CMG 6?

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig; sehr wenig Glimmer, wenig mittelgroße bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, porös, Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert; sehr wenig Glimmer, wenig feine weiße Einschlüsse, wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße dunkelrote Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6

an der Bodenunterseite Spuren einer Schnur, mit der Gefäß von Unterlage gelöst, relativ leichter Scherben lakonisch?

Kat. 113

Taf. 12

FONr. SHD1b/09-66

Schale

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

leicht ausgebogene gerundete Lippe

unbemalt

RDM 11 (10%); H (erh.) 3

CMG 3

Struktur Ofl.: kreibig, weich, keine Einschlüsse sichtbar; Struktur Bruch: glatt, leicht porös, Bindung gut, Einschlüsse wenig; wenig kleine bis große hellrote Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 8/2; Farbe Bruch: 2.5Y 8/2

vermutlich äginetisch

Kat. 114

Taf. 13. 55. 83

FONr. SHD1b/09-14; ProbenNr. **CKOL 92**

A 188; MA 6536

Kanne

relativ vollständig erh., Fehlstellen an Wand und Rand (46 Frgm.)

ausgebogene leicht verdickte kantige Lippe, Vertikalhenkel

von ovalem Querschnitt, abgesetzte Basis mit unregelmäßiger Unterseite, so dass das Gefäß nicht sicher steht
bemalt: außen und an Bodenunterseite unregelmäßig aufgetragene dünne Farbe, von der sich nachträglich angebrachte Politurstreifen hell abheben

RDm 11,3 (70%); MaxDm 23,7 (75%); BDm 9,8–9,9 (100%); H (max.) 24,1–24,9

CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: außen glatt, um die Stelle des MaxDm horizontale Politurstreifen, darunter vertikale Politurstreifen, Bodenunterseite streifig poliert, innen rau, Einschlüsse häufig; häufig kleine bis große goldene Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), kleine bis mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig Glimmer, wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 4/4 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen bis 5Y 6/1 Kern

innen Drehritzen bis unter Stelle des maximalen Durchmessers, im unteren Bereich sorgfältig verstrichen, keine Nahtstelle feststellbar, an einer Stelle innen zusätzlich mit Ton verstärkt, der unregelmäßig mit Fingern angedrückt
äginetisch

Kat. 115 Taf. 13. 83

FONr. SHD1b/09-23

A 200; MA 6550

Kanne

beinahe vollständig erh. mit kleinen Fehlstellen an Wand und Rand (46 Frgm.)

Lippe ausgebogen, außen etwas verdickt, kantig gerundet, runde Mündung, vertikaler Henkel von ovalem Querschnitt, abgesetzte Basis

unbemalt

RDm 10,5–11 (25%); MaxDm 20,9 (100%); BDm 9,6 (100%); H (max.) 23,2

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, am Hals Spuren von vertikalen Politurstreifen, hart

Farbe Ofl.: 10YR 4/2 bis 7.5YR 5/4

Drehritzen an Innenseite des Halses bis etwas unter Schulteransatz, darunter glatt und keine Drehritzen oder Verstrichspuren feststellbar, auf dieser Höhe außen leichter Knick spürbar: eventuell aus zwei Teilen gefertigt
äginetisch

Kat. 116 Taf. 13

FONr. SHD1b/09-68

Kanne

Rand mit vollständigem Henkel und Wand mit Teil des Bodens (32 Frgm.)

runde Mündung, ausgebogene und leicht verdickte gerundete Lippe, Vertikalhenkel von innen gratförmig zulaufendem Querschnitt, abgesetzte Basis, sehr dünnwandig

unbemalt

RDm 12 (45%); MaxDm 24,2 (42%); BDm 10,4 (30%); H (max.) 25

CMG 1

Struktur Ofl.: außen und an Bodenunterseite glatt, fein geglättet, innen rau, hart; Struktur Bruch: leicht körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6

an der Innenseite des Halses Drehritzen, darunter sorgfältige Verstrichspuren, die im oberen Schulterbereich relativ horizontal auslaufen, auf dieser Höhe an der Innenseite leichter Knick spürbar durch nachträgliches Ansetzen des oberen Teiles, im Bodenbereich biegen kantige Ansatzspuren des Verstrichgerätes vom Boden auf die Wand um
äginetisch

Kat. 117 Taf. 13

FONr. SHD1b/09-62

Kanne

oberer Teil des Gefäßes mit Rand und vollständigem Henkel, Fehlstellen an Wand und Rand (25 Frgm.)

runde Mündung, ausgebogene gerundete Lippe, vertikaler Bandhenkel

unbemalt

RDm 10,3 (70%); H (erh.) 11,2

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 4/2–3; Farbe Bruch: 5YR 5/8

vollständig scheibengedreht

äginetisch

Kat. 118 Taf. 13

FONr. SHD1b/09-75

Kanne

Rand mit Bruchstelle des oberen Henkelansatzes (6 Frgm.)

runde Mündung, leicht ausgebogene kantig gerundete Lippe,

Vertikalhenkel setzt an Lippe an

bemalt: außen und an Innenseite des Randes unregelmäßig aufgetragene dünne rote Farbe

RDm 10,5 (75%); H (erh.) 7,3

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 119 Taf. 14

FONr. SHD1b/09-49

Kanne

Gefäßkörper vom relativ vollständigen Boden bis zur Schulter mit Bruchstelle des unteren Henkelansatzes, mehrere Fehlstellen in Boden und Wand (55 Frgm.)

Vertikalhenkel setzt an Schulter an, abgesetzte Basis mit unregelmäßiger Unterseite

unbemalt

MaxDm 27,1 (100%); BDm 11,3 (95%); H (erh.) 24,1

CMG 1

Struktur Ofl.: leicht rau, hart; Struktur Bruch: leicht rau

Farbe Ofl.: 5YR 4/6 bis 7.5YR 4/2; Farbe Bruch: 5YR 5/8

vollständig scheibengedreht, unterer Teil an Innenseite verstrichen

äginetisch

Kat. 120 Taf. 14. 83

FONr. SHD1b/09-46

Kanne

unterer Gefäßteil vom vollständigen Boden bis zum Ansatz der

Schulter (6 Frgm.)

Scheibenfuß mit leicht unregelmäßiger Unterseite
bemalt: außen unregelmäßig aufgetragene dünne rote Farbe
MaxDm 24,1 (50%); BDm 10,1–10,5 (95%); H (erh.) 13,1
CMG 1

Struktur Ofl.: Außenseite im unteren Teil leicht rau, um Stelle des maximalen Durchmessers unregelmäßige horizontale Politurstreifen, darüber vertikal streifig poliert, Bodenunterseite in eine Richtung streifig poliert, mittelhart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
vollständig scheinbendgedreht, Drehrillen durchgehend sichtbar bis deutlich unterhalb der Stelle des maximalen Durchmessers, keine eindeutige Nahtstelle, Boden und unterer Teil innen verstrichen und kantige Eindrücke am Boden
äginetisch

Kat. 121

Taf. 14

FONr. SHD1b/09-47

Kanne

relativ vollständiger Boden mit Teil der Wand (10 Frgm.)
abgesetzte Basis mit unregelmäßiger Unterseite
bemalt: an Außen- und Bodenunterseite unregelmäßig aufgetragene dünne rote Farbe
BDm 10 (91%); H (erh.) 9,7
CMG 1
Struktur Ofl.: leicht rau, mittelhart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheinbendgedreht, innen verstrichen und kantige Eindrücke, Drehrillen weitgehend geglättet
äginetisch

Kat. 122

Taf. 14. 84

FONr. SHD1b/09-48

Kanne

Gefäßkörper vom weitgehend erh. Boden bis zum Ansatz der Schulter mit Bruchstelle des Henkelansatzes, Fehlstellen an Boden und Wand (12 Frgm.)
Vertikalhenkel setzt an Schulter an, abgesetzte Basis mit leicht eingewölbter Unterseite
bemalt: außen und an Bodenunterseite Spuren von unregelmäßig aufgetragener dünner roter Farbe
MaxDm 23,9 (100%); BDm 10,3 (95%); H (erh.) 16,3
CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet, auf Höhe des maximalen Durchmessers horizontale und darüber vertikale Politurstreifen, Bodenunterseite streifenpoliert, hart; Struktur Bruch: leicht körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
vollständig scheinbendgedreht, in zwei Teilen gefertigt, an Nahtstelle an der Außenseite leichter Knick und an der Innenseite von oben leicht vorkragender, verstrichener Wulst, auch im unteren Teil Drehspuren zu erkennen, die nur im Bodenbereich wenig sorgfältig verstrichen wurden
äginetisch

Kat. 123

Taf. 14

FONr. SHD1b/09-69

Kanne

größtenteils erh. Boden mit unterem Teil der Wand (1 Frgm.)
Scheibenfuß mit unregelmäßiger Unterseite
unbemalt
BDm 9,9–10,1 (75%); H (erh.) 4,6

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, außen vertikal bzw. an der Bodenunterseite horizontal streifenpoliert, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 4/2 bis 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6
innen unregelmäßig verstrichen
äginetisch

Kat. 124

Taf. 14

FONr. SHD1b/09-70

Kanne

vollständiger Boden mit Teil der Wand (16 Frgm.)
abgesetzte Basis

unbemalt
BDm 9,7–9,8 (100%); H (erh.) 7,1
CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: leicht körnig
Farbe Ofl.: 5YR 4/2 bis 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/8
scheinbendgedreht, feine Drehrillen an Bodenunterseite, innen fein verstrichen, so dass keine Drehrillen erkennbar
äginetisch

Kat. 125

Taf. 15

FONr. SHD1b/09-71

Kanne

weitgehend erh. Boden mit unterem Teil der Wand, Boden in Mitte ausgebrochen (12 Frgm.)
abgesetzte Basis

bemalt: außen und an Bodenunterseite unregelmäßig aufgetragene dünne rote Farbe
BDm 11,1 (95%); H (erh.) 4,2
CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: leicht körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6

vermutlich scheinbendgedreht, innen unregelmäßig verstrichen
äginetisch

Kat. 126

Taf. 15. 84

FONr. SHD1b/09-73

Kanne

vollständiger Boden mit Teil der Wand (10 Frgm.)
abgesetzte Basis mit konkaver Unterseite

unbemalt
BDm 8,9 (100%); H (erh.) 9,4
CMG 1

Struktur Ofl.: außen und an Bodenunterseite glatt und streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
scheinbendgedreht, innen unregelmäßig verstrichen und unter Verstrichspuren z. T. Drehrillen zu erkennen
äginetisch

Kat. 127

Taf. 15

FONr. SHD1b/09-72

Kanne

vollständiger Boden mit Teil der Wand, Fuß bestoßen (3 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß

bemalt: außen, an Innenseite des Fußes, an Bodenunterseite und z. T. an Standfläche unregelmäßig aufgetragene dünne rote Farbe
BDm 10,1 (60%); H (erh.) 4,3

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: leicht körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht, innen verstrichen
äginetisch

Kat. 128

Taf. 15

FONr. SHD1b/09-74

Kanne

vollständiger Boden mit Teil der Wand (6 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

unbemalt

BDm 12,2 (100%); H (erh.) 10,5

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, Bodenunterseite streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6

scheibengedreht, Innenseite nicht verstrichen

äginetisch

Kat. 129

Taf. 15. 56. 85

FONr. SHD1b/09-24; ProbenNr. **CKOL 99**

A 182; MA 6537

Amphoriskos

zu einem großen Teil erh., Boden und beide Henkel vollständig erh., große Fehlstelle in Wand, Teil des Randes fehlt (46 Frgm.)

abgesetzte Basis mit unregelmäßiger Unterseite, zwei Vertikalhenkel von kantig ovalem Querschnitt, Rand leicht ausgebogen, kantig verdickt

unbemalt

RDm 12,6–12,7 (70%); MaxDm 28,8 (60%); BDm 11,4–11,6 (100%); H (max.) 32,8–32,9

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: glatt bis leicht rau, sehr hart, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, wenig große bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), sehr häufig feine weiße Einschlüsse, wenig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: häufig Glimmer, wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 3/1 bis 2.5YR 5/6; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8

in zwei Phasen gefertigt: außen deutlicher Knick auf Höhe des MaxDm, dem an der Innenseite der Übergang von den im oberen Teil sichtbaren Drehrillen zum sorgfältig verstrichenen unteren Teil entspricht, im unteren Teil keine anderen Herstellungsspuren mehr zu erkennen, spiralförmige Drehrillen an der Bodenunterseite: vermutlich sind beide Teile auf der Drehscheibe gefertigt, ungleichmäßig gebrannt fehlende Flickung im unteren Teil: Wand an der Rückseite zu einer runden Durchlochung hin abgeschrägt

äginetisch

Kat. 130

Taf. 16. 56. 85

FONr. SHD1b/09-38; ProbenNr. **CKOL 100**

A 335

Amphoriskos

zu einem großen Teil erh. vom Boden bis zum Hals mit einem vollständigen Henkel, Teil des Halses mit Rand und zweiter

Henkel fehlen, Fehlstellen an Boden und Wand (50 Frgm.)
winkelig abgesetzter gerader Hals, vertikaler Bandhenkel mit Fingereindruck am unteren Ansatz, ausgestellter niedriger Ringfuß

unbemalt

MaxDm 21,6 (80%); BDm 9,6 (65%); H (erh.) 24,9

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: glatt bis leicht rau, hart, Einschlüsse sehr häufig: häufig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr häufig kleine schwarze matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, häufig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/6 bis 5YR 6/8; Farbe Bruch: 5YR 5/6

sehr dünnwandig, vollständig scheibengedreht, Innenseite im unteren Drittel verstrichen, z. T. unter Verstrichspuren noch Drehrillen zu sehen, in zwei Phasen gefertigt: Nahtstelle sichtbar und spürbar, der an der Innenseite etwa der obere Abschluss der Verstrichspuren entspricht

äginetisch

Kat. 131

Taf. 16. 56. 85

FONr. SHD1b/09-13; ProbenNr. **CKOL 98**

A 191; MA 6538

Amphoriskos

relativ vollständig erhalten mit kleinen Fehlstellen in der Wand, Fuß stark bestoßen, Bodenunterseite in der Mitte an drei Stellen durchbrochen, vermutlich Beschädigungen (49 Frgm.)

Rand mit kantiger Lippe leicht ausgebogen, zwei Horizontalhenkel von kantigem Querschnitt mit konkaver Außenseite, unregelmäßig profilierter Scheibenfuß, sehr dünner Boden

unbemalt

RDm 10,55–10,8 (95%); MaxDm 22,8 (90%); BDm 10,9–11,5 (95%); H (max.) 28,6–29,1

CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, weich, innen leicht rau, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig mittelgroße bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, häufig große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet), wenig sehr große schwarze matt glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 5Y 4/1 Kern

Körper und Hals scheibengedreht, im unteren Teil innen Verstrichspuren, an der Innenseite deutliche Nahtstelle zwischen scheibengedrehtem oberem und verstrichenem unterem Teil

äginetisch

Kat. 132

Taf. 17. 51. 84

FONr. SHD1b/09-25; ProbenNr. **CKOL 83**

A 211; MA 6564

Chytra, einfache Form
relativ vollständig erh., einzelne kleine Fehlstellen in Wand
(36 Frgm.)

Rand mit kantig gerundeter Lippe ausgebogen, vertikaler
Bandhenkel, gewölbter Boden
unbemalt

RDm 9–9,3 (100%); MaxDm 16,2 (100%); H (max.) 12

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet, weich, Einschlüsse häufig:
häufig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch,
kantig gerundet), häufig mittelgroße bis große schwarze glän-
zende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig ge-
rundet), wenig mittelgroße bis große weiße matte Einschlüsse
(sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bin-
dung gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: sehr we-
nig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Ein-
schlüsse (länglich, kantig), sehr häufig mittelgroße bis große
weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig
mittelgroße bis große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch,
kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/6 bis 7.5YR 5/4

außen Brandspuren an der gesamten Unterseite und im Be-
reich des Henkels

vermutlich in zwei Phasen hergestellt: an der Innenseite des
Randes bis etwas unterhalb der Schulter Drehrillen, darunter
ist Innenseite unregelmäßig durch Verstrichspuren und kanti-
ge Eindrücke am Boden, die sich zum Teil auch an der Au-
ßenseite durchdrücken, an der Außenseite ist am Übergang
zwischen den Drehrillen und den Verstrichspuren ein leichter
Knick spürbar
äginetisch

Kat. 133

Taf. 17

FONr. SHD1b/09-80

Lopas

Wand mit Schulter, Deckelleiste und Ansatz des Randes (1
Frgm.)

innen vorkragende leicht hochgezogene Deckelleiste, gerader
Rand

bemalt: außen unregelmäßig aufgetragene dünne rote Farbe
MaxDm 14,4 (25%); H (erh.) 4,3

CMG 1

Struktur Ofl.: Gefäßkörper innen und außen glatt, fein geglät-
tet, Rand und Deckelleiste innen und außen leicht rau, mittel-
hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 4–5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/4

Drehrillen im oberen Teil mit Rand und Deckelleiste bis etwas
unterhalb der Schulter, an der Innenseite leichter Wulst am
Übergang zum unteren fein geglätteten Teil, im unteren Teil
keine Herstellungsspuren zu erkennen, sehr dünnwandig
äginetisch

Kat. 134

Taf. 17

FONr. SHD1b/09-81

Lopas

Rand mit Deckelleiste und Ansatz der Wand (1 Frgm.)

Rand leicht S-förmig nach außen geschwungen, innen vorkra-
gende hochgezogene Deckelleiste

unbemalt

RDm 14,6 (8%); H (erh.) 2,8

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, innen leicht rau, mit-
telhart; Struktur Bruch: leicht rau

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8 bis 5YR 4/4 Kern
am gesamten erhaltenen Fragment Drehrillen
äginetisch

Kat. 135

Taf. 17. 84

FONr. SHD1b/09-12

A 190; MA 6543

Deckel

weitgehend erh., Rand z. T. beschädigt, kleine Fehlstelle in
Wand, Knauf größtenteils ergänzt (5 Frgm.)

winkelig abgesetzter Rand mit konkaver Außenseite, ringfö-
rmiger Knauf mit ausgebogenem Rand

unbemalt

RDm 11,6 (70%); H (max.) 3,9

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, Oberseite sternförmig streifig poliert, hart;

Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6

scheibengedreht, Knauf nachträglich aufgesetzt

äginetisch

Kat. 136

Taf. 17

FONr. SHD1b/09-57

Schüssel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

horizontal ausgestellter Rand mit gerader Oberseite

unbemalt

RDm 33 (4%); H (erh.) 4,5

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 4/3; Farbe Bruch: 10R 5/6 bis 7.5YR 5/2

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 137

Taf. 17. 84

FONr. SHD1b/09-58

Schüssel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

horizontal ausgestellter Rand mit gerader Oberseite

bemalt: innen und außen unregelmäßig aufgetragene dünne
rote Farbe

RDm 45 (5%); H (erh.) 7,6

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, an der Oberseite des Randes fein geglättet,
hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8

am Rand zahlreiche Kerben, vermutlich von einem Messer

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 138

Taf. 17. 53. 84

FONr. SHD1b/09-59; ProbenNr. **CKOL 119**

Eschara

Rand mit Ansatz der Wand und einem vollständigen Henkel
(1 Frgm.)

kantig verbreiteter Rand mit gerader Oberseite, Horizontal-
henkel von rundem Querschnitt

unbemalt

RDm 34 (17%); H (erh.) 4,4

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: leicht seifig, fein geglättet, hart, Henkel an der
Außenseite streifig poliert, Einschlüsse sehr häufig; wenig gro-
ße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häu-

fig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis mäßig länglich, kantig), sehr wenig große weiße Einschlüsse (länglich, kantig), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8
handgeformt
äginetisch

Kat. 139 Taf. 17

FONr. SHD1b/09-77

Kanne

Rand mit vollständigem Henkel und Wand bis zum Ansatz des Bodens

Kleeblatt-förmige Mündung, ausgebogener Rand mit kantig gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel
unbemalt

MaxDm 18,5 (55%); H (erh.) 21,7

Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet, Oberfläche leicht glänzend, hart, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, sehr häufig große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4 außen bis 2.5YR 5-6/6 innen; Farbe Bruch: 2.5YR 4/8

scheibengedreht, relativ schwer und dickwandig

Herkunft?

Kat. 140 Taf. 18. 68. 86FONr. SHD1b/09-41; ProbenNr. **CKOL 78**

Transportamphore

etwa eine Hälfte des Gefäßkörpers erh. mit vollständigem Fuß und Wand bis zur Schulter (31 Frgm.)

in konkaver Kurve ausgestellter Fuß mit gewölbter Unterseite und zentraler runder Vertiefung
unbemalt

MaxDm 29,8 (50%); BDm 6,1-6,2 (100%); H (erh.) 39,6

CMG 15/Micaceous, carbonate & silicate fabric with Tcfs

Struktur Ofl.: glatt bis leicht kreidig, weich, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse wenig und mäßig gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6-7/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6

nordägäisch, Herkunft?

Kat. 141 Taf. 18. 68. 86. 128FONr. SHD1b/09-44; ProbenNr. **CKOL 79**

Transportamphore

oberer Teil vom größtenteils erh. Rand bis zur Schulter, beide Henkel vollständig erh., zwei kleine Fehlstellen in Wand (30 Frgm.)

beidseitig verdickter, außen kantig profilierter Rand mit gerundeter Lippe, Mündung in der Aufsicht oval, zwei Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, Fingereindrücke an Henkelansätzen

unbemalt, an der Innenseite des einen Henkels drei, des anderen Henkels zwei horizontale Kerben, letztere unregelmäßig und ausgefranst, Kerben vermutlich erst nach dem Brand angebracht

RDm 10,3-11,9 (90%); H (erh.) 23

CMG 15/Micaceous, carbonate & silicate fabric with Tcfs

Struktur Ofl.: leicht kreidig, weich, Einschlüsse häufig: sehr häufig Glimmer, häufig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5-6/8

nordägäisch, Herkunft?

Kat. 142 Taf. 18

FONr. SHD1b/09-67

Transportamphore

Rand mit Wand bis zur Schulter und vollständigem Henkel (1 Frgm.)

kantig profilierter Rand mit gerader Oberseite, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt mit Fingereindruck am unteren Ansatz
unbemalt

RDm 10 (13%); H (erh.) 18,5

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse häufig: häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet), wenig dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und schlecht sortiert: häufig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig große rote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6

nordägäisch

Kat. 143 Taf. 18

FONr. SHD1b/09-45

Transportamphore

Fuß mit Teil der Wand, Fuß stark beschädigt, Oberfläche stark abgenutzt (1 Frgm.)

in konkaver Kurve ausgestellter Fuß mit gewölbter Unterseite und zentraler runder Vertiefung
unbemalt

BDm rek. 5,4 (ca. 90%); H (erh.) 10,3

CMG 15?

Struktur Ofl.: glatt, feine Partikel bilden an Oberfläche helle Schicht, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große bis sehr große dunkelrote matt glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse wenig: wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6

nordägäisch

Kat. 144

Taf. 19. 68. 86

FONr. SHD1b/09-39; ProbenNr. **CKOL 62**

Transportamphore

vollständiger Fuß mit Teil der Wand bis knapp unter Schulteransatz (22 Frgm.)

massiver zylindrischer Stiel verbreitert sich in konkaver Kurve zum konischen Fuß, Außenseite des Fußes dreifach facettiert, flache Einziehung und runde Vertiefung an Unterseite unbemalt, einfache Kerbe an Unterseite des Fußes

BDM 9,1 (100%); H (erh.) 38,8

Silicate/metamorphic & carbonate fabric

Struktur Ofl.: rau, mittelhart, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: häufig mittelgroße bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig große bis sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 7/3; Farbe Bruch: 7.5YR 6/4 bis 5YR 6/4

nordägäisch, vermutlich mendaisch

Kat. 145

Taf. 19. 68. 86. 128

FONr. SHD1b/09-42; ProbenNr. **CKOL 63**

Transportamphore

vollständiger Fuß mit Teil der Wand (7 Frgm.)

massiver zylindrischer Stiel verbreitert sich in konkaver Kurve zum konischen Fuß, Unterseite des Fußes flach gewölbt mit zentraler flacher Vertiefung

unbemalt, um Stiel vier horizontal umlaufende Rillen

BDM 8,9 (80%); H (erh.) 24,9

Silicate/metamorphic fabric

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse häufig: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenige sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet), häufig sehr große weiße matte Einschlüsse (länglich bis sphärisch, kantig gerundet bis gerundet), wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3 außen bis 10YR 6/3 innen; Farbe Bruch: 10YR 6/4 außen bis 7.5YR 5/3 innen

nordägäisch, Herkunft?

Kat. 146

Taf. 19. 86

FONr. SHD1b/09-40

Transportamphore

vollständiger Fuß mit Teil der Wand, Unterseite des Fußes stark abgerieben (1 Frgm.)

zylindrischer winkelig abgesetzter Fuß mit abgeschrägter Unterseite, unregelmäßige Vertiefung an der Unterseite, an der Innenseite Rückstände des Inhalts

unbemalt

BDM 6,3 (100%); H (erh.) 8,5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine bis mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: fein, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig und gut sortiert: sehr wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6

schwerer Scherben

nordägäisch

Kat. 147

Taf. 19. 86

FONr. SHD1b/09-55

Webgewicht

vollständig erh., Kanten z. T. leicht bestoßen

in Form einer abgeschnittenen Pyramide, horizontal durchlocht, an einer Seite unter Durchlochung kreisförmiger Eindruck

unbemalt

Seitenlänge oberer Rand 1,7 × 1,7 (100%); Seitenlänge Boden 3,2 × 3,3 (100%); H (max.) 4,2

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6

handgeformt

äginetisch

Kat. 148

Taf. 19. 86

FONr. SHD1b/09-76

Webgewicht

vollständig erh.

kegelförmig, zum Boden hin abgeschrägt, Unterseite leicht konkav, horizontal durchlocht

unbemalt

MaxDm 5 (100%); H (max.) 6,8

CMG 10a

Struktur Ofl.: kreidig, weich

Farbe Ofl.: 10YR 7/4

korinthisch

Kat. 149

Taf. 20. 87

FONr. SHD1a/01-02

Näpfchen

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden (2 Frgm.)

echinusförmige Wand, außen abgeschrägte Lippe, zurückgesetzte Bodenunterseite

Firniss: glänzend, dicht bis mäßig dicht, z. T. großflächig abgeplatzt, innen, außen und Standfläche vollkommen gefirnist, Bodenunterseite unbemalt

RDm 5 (45%); BDM 3,3 (100%); H (max.) 3,6

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 10YR 7/6; Farbe Bruch: 10YR 7/6; Malfarbe: schwarz

attisch; fr. 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 150

Taf. 20. 87

FONr. SHD1a/01-05

Schale, einhenkelig

Rand mit Wand und Fuß mit Teil des Bodens (1 Frgm.)

Lippe kantig mit gewölbter Oberseite, an der Außenseite des Ringfußes horizontal umlaufende Rille
 Firnis: hochglänzend, dicht bis mäßig dicht, innen, außen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollständig gefirnist, an der Bodenunterseite schmaler Streifen entlang der Außenkante ausgespart, Standfläche unbemalt
 RDm 12,2 (15%); BDm 7 (38%); H (max.) 4,3
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz attisch; 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 151 Taf. 20

FONr. SHD1a/01-13
 Schale, einhenkelig
 Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel (1 Frgm.) kantige Lippe mit leicht gewölbter Oberseite, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt
 Firnis: glänzend, dicht, unregelmäßig gebrannt, z. T. abgeplatzt, innen und außen vollständig gefirnist
 RDm 12 (15%); H (erh.) 3,1
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz bis 2.5YR 4/8
 attisch; 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 152 Taf. 20. 87

FONr. SHD1a/01-19
 Schale, einhenkelig
 Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.) kantige Lippe, leicht gewölbte Oberseite fällt nach innen ab
 Firnis: glänzend, mäßig dicht, z. T. abgeplatzt, innen vollkommen gefirnist, Oberseite der Lippe und außen anschließende Zone unbemalt
 RDm 12,5 (16%); H (erh.) 1,9
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 10YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 153 Taf. 20. 87

FONr. SHD1a/01-01
 Skyphos, korinthischer Typ
 vollständig erh. Boden mit Teil der Wand, Fuß bestoßen (1 Frgm.)
 ausgestellter Ringfuß
 Firnis: hochglänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist, außen über Fuß ungefirniste Zone mit linearem Strahlenkranz, Fuß gefirnist bis auf ausgesparten Streifen entlang Außenkante, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen um zentralen Punkt
 BDm 6,3 (100%); H (erh.) 1,8
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 10YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 außen bis 2.5Y 5/2 Kern; Malfarbe: schwarz
 attisch; 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 154 Taf. 20. 87

FONr. SHD1a/01-04
 Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand (7 Frgm.)
 ausgestellter Ringfuß
 Firnis: hochglänzend, dicht, großflächig abgeplatzt, innen und außen vollständig gefirnist, Fuß gefirnist bis auf ausgesparten Streifen an Außenkante des Fußes, Bodenunterseite ungefirnist mit Kreisring um zentralen Punkt
 BDm 6,8 (100%); H (erh.) 5
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 10YR 6/4; Farbe Bruch: 2.5Y 6/4; Malfarbe: schwarz attisch; 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 155 Taf. 20

FONr. SHD1a/01-10
 Skyphos, korinthischer Typ
 Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
 leicht einziehende sich verjüngende Lippe
 Firnis: leicht metallisch, hochglänzend, dicht, außen vollkommen gefirnist, an Innenseite der Lippe schmaler Streifen ausgespart, außen zwei parallele horizontale Streifen in zusätzlicher roter matter Farbe
 RDm 13 (5%); H (erh.) 5,6
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 7.5YR 7/8; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 5Y 6/3; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 156 Taf. 20

FONr. SHD1a/01-09
 Skyphos, attischer Typ
 Rand mit Teil der Wand und Bruchstelle eines Henkelansatzes (1 Frgm.)
 gerundete Lippe
 Firnis: hochglänzend, dicht, unregelmäßig gebrannt, innen und außen vollkommen gefirnist
 RDm 14 (13%); H (erh.) 7,8
 CMG 5
 Struktur Bruch: glatt
 Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz bis 5YR 4/6
 attisch; 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 157 Taf. 87

FONr. SHD1a/01-17
 Krater
 Wand (2 Frgm.)
 Firnis: hochglänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist, außen rotfigurige Darstellung und vertikale ungefirniste Leiste mit zwei Reihen von Punkten als Bildfeldbegrenzung
 MaxDm erh. 19 (8%); H (erh.) 4,2
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 158 Taf. 87

FONr. SHD1a/01-07
 Krater
 Wand (1 Frgm.)
 Firnis: glänzend, mäßig dicht, innen vollkommen gefirnist, außen fortlaufende Reihen von Punkten zwischen horizontalen Streifen

H (erh.) 5,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:

schwarz

attisch

Kat. 159

Taf. 20

FONr. SHD1a/01-06

Olpe

vollständig erh. Boden mit Teil der Wand bis zur Schulter, Fuß bestoßen (4 Frgm.)

Scheibenfuß mit runder Einwölbung in der Mitte

Firniss: matt glänzend, mäßig dicht, außen vollkommen gefirnist mit unregelmäßiger Begrenzung an der Außenseite des Fußes

MaxDm 5,2 (50%); BDM 3,4 (100%); H (erh.) 4,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:

schwarz

attisch

Kat. 160

Taf. 20

FONr. SHD1a/01-16

Kanne

Fuß mit Ansatz der Wand und des Bodens (1 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: hochglänzend, dicht bis mäßig dicht, außen und Außenseite des Fußes vollkommen gefirnist

BDM 8 (24%); H (erh.) 1,5

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:

schwarz

attisch

Kat. 161

Taf. 20. 87

FONr. SHD1a/01-08

Schale, einhenkelig

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

gerundete Lippe, Wand biegt winkelig zum Boden hin um

bemalt: Malfarbe matt glänzend, mäßig dicht, innen vollkommen, außen obere Zone bemalt und nach unten unregelmäßig begrenzt

RDm 10,5 (24%); H (erh.) 3,7

CMG 7

Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet, hart bis sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz

Herkunft? 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 162

Taf. 20. 87

FONr. SHD1a/01-03

Lekythos

Wand mit unterem Henkelansatz (1 Frgm.)

winkelig abgesetzte und leicht einziehende Schulter, Vertikalhenkel setzt am Schulterknick an

bemalt: je ein horizontal umlaufender Streifen in roter matter Farbe auf Höhe des Schulterknicks und um unteren Teil des Gefäßkörpers

MaxDm 4,2 (30%); H (erh.) 4,1

CMG 10a

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/6 außen bis 2.5YR

6/8 innen; Malfarbe: 5YR 5/6

korinthisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 163

Taf. 20

FONr. SHD1a/01-14

Olpe

Rand mit Teil der Wand bis zu Schulter und vollständigem Henkel (6 Frgm.)

ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt

unbemalt

RDm ca. 5 (3%); MaxDm 7 (20%); H (erh.) 5,4

Struktur Ofl.: glatt bis kreidig, weich, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig kleine schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig kleine schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 2.5Y 8/4

äginetisch?

Kat. 164

Taf. 20

FONr. SHD1a/01-21

Hydria

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

ausgebogener Rand mit kantiger nach außen abfallender Lippe

unbemalt

RDm 14 (28%); H (erh.) 3,8

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer, sehr wenig kleine goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (länglich bis sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Einschlüsse häufig: häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig)

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/2; Farbe Bruch: 2.5YR 4/8

attisch

Kat. 165

Taf. 20

FONr. SHD1a/01-12

Lopadion

Rand mit Deckelleiste und Teil der Wand (1 Frgm. und 1 zugehöriges nicht anpassendes Frgm.)

leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe, an der Innenseite schräg hochgezogene Deckelleiste, Wand biegt winkelig zum Boden um

unbemalt

RDm 17 (15%); H (erh.) 4,5

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, innen vertikal streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 10YR 5/4

innen und außen starke Brandspuren

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 166

Taf. 20

FONr. SHD1a/01-18

Chytra, einfache Form

Rand mit Teil der Wand und Ansätzen des Henkels (2 Frgm.)
ausgebogener leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe,
vertikaler Bandhenkel setzt an Rand und Schulterknick an
unbemalt
RDm rek. 9,5; H (erh.) 5,2
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 167 Taf. 20
FONr. SHD1a/01-20
haubenförmige Abdeckung
Rand mit Teil der Wand, Rand stark bestoßen (1 Frgm.)
innen und außen verbreiteter Rand mit gerader Auflageflä-
che
unbemalt
RDm 25 (3%); H (erh.) 2,3
CMG 1
Struktur Ofl.: außen und Auflagefläche glatt, hart, innen
leicht rau; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 4/2; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4
innen und außen starke Brandspuren
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 168 Taf. 20. 87
FONr. SHD1a/01-11
Rundschulterlampe
vollständiges Profil mit Bruchstelle des Schnauzenansatzes,
Schnauze und Teil des Randes fehlen (2 Frgm.)
erhabenes Band um Füllloch, durch leichte Rille von Schulter
abgesetzt, kein Henkel zu ergänzen, flacher Boden geht ohne
Absatz in Wand über
bemalt: innen, außen und Bodenunterseite vollkommen be-
malt, Malfarbe matt glänzend
RDm 4,8 cm (55%); MaxDm 8 (80%); H (max.) 1,7
Struktur Bruch: glatt, dicht, Einschlüsse sehr wenig: sehr
wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Bruch: 2.5Y 6/4; Malfarbe: 10YR 3/2
vermutlich korinthisch; 1. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 169 Taf. 20
FONr. SHD1a/01-15
Lampe
Boden mit Teil der Zentralröhre und Ansatz der Wand (1
Frgm.)
Zentralröhre mit gerundeter Lippe, abgesetzte Basis
unbemalt
BDm 6,5 (15%); H (erh.) 2,2
Struktur Ofl.: leicht seifig, weich, Einschlüsse sehr wenig: sehr
wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Ein-
schlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt,
dicht, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig große dunkle matte
Einschlüsse (sphärisch, kantig)
Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 7/3
äginetisch?

Kat. 170 Taf. 21. 88
FONr. SHD1c/02-01
Skyphos, korinthischer Typ

Boden und Teil der Wand (4 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß
Firmis: glänzend, dicht, vollkommen gefirnist
BDm 5 (89%); H (erh.) 6,1
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 2.5Y 3/3 bis 7.5YR 5/4; Malfarbe: schwarz
attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 171 Taf. 21
FONr. SHD1c/02-17
Skyphos, korinthischer Typ
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
Wand zieht zur gerundeten Lippe hin leicht ein
Firmis: glänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist
RDm 9 (5%); MaxDm 10 (8%); H (erh.) 3,9
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 172 Taf. 21
FONr. SHD1c/02-18
Skyphos, korinthischer Typ
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
einziehende sich verjüngende Lippe
Firmis: glänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefir-
nist, z. T. großflächig abgeplatzt
RDm 8 (10%); H (erh.) 2
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5Y 6/2 bis 5YR 7/6; Farbe Bruch: 5Y 5/2; Malfarbe:
schwarz
attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 173 Taf. 21
FONr. SHD1c/02-12
Skyphos, korinthischer Typ
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
Firmis: glänzend bis matt glänzend, dicht, innen und außen
gefirnist
RDm 12 (17%); H (erh.) 2,2
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 2.5YR 4/8 bis 5YR 5/6
attisch; um M. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 174 Taf. 21
FONr. SHD1c/02-19
Skyphos, korinthischer Typ
Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel, Rand
stark bestoßen (1 Frgm.)
sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Quer-
schnitt
Firmis: glänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist
RDm 9 (10%); H (erh.) 2,1
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz bis 2.5Y 4/2
attisch; um M. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 175 Taf. 21
FONr. SHD1c/03-5

Skyphos, korinthischer Typ
 Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
 sich verjüngende Lippe
 Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen
 gefirnist
 RDm 12 (8%); H (erh.) 3,1
 CMG 5
 Struktur Bruch: glatt, dicht
 Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
 attisch; um M. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 176 Taf. 21

FONr. SHD1c/02-20
 Schale, einhenkelig
 Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel (1 Frgm.)
 kantige Lippe mit gewölbter nach innen leicht abfallender
 Oberseite, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt
 Firnis: glänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist
 RDm 7 (12%); H (erh.) 1,3
 CMG 5
 Struktur Bruch: glatt
 Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 177 Taf. 21

FONr. SHD1c/03-2
 Schale, einhenkelig?
 Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)
 Ringfuß
 Firnis: glänzend, dicht, vollkommen gefirnist, an Standfläche
 abgerieben
 BDm 5 (60%); H (erh.) 1,4
 CMG 5
 Struktur Bruch: glatt
 Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 10YR 2/2
 attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 178 Taf. 21. 88

FONr. SHD1c/02-04
 Schale auf hohem Fuß ‚Acrocup‘
 Teil des Fußes (1 Frgm.)
 konischer Fuß mit konkaver Ober- und konvexer Innenseite
 Firnis: hochglänzend, dicht, außen vollkommen und untere
 Zone der Innenseite gefirnist, Standfläche und obere Zone
 der Innenseite unbemalt
 BDm 6,2 (85%); H (erh.) 1,55
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:
 schwarz
 attisch

Kat. 179 Taf. 21. 88

FONr. SHD1c/02-05
 Schale auf hohem Fuß ‚Acrocup‘
 Teil des Fußes (2 Frgm.)
 konischer Fuß mit konkaver Ober- und konvexer Innenseite
 Firnis: hochglänzend, dicht, z. T. splittig abgeplatzt, außen
 vollkommen und Streifen an Innenseite gefirnist, Standfläche
 und obere Zone der Innenseite unbemalt
 BDm 4,6 (75%); H (erh.) 2
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
 attisch; gegen M. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 180 Taf. 21

FONr. SHD1c/02-26
 Glockenkrater
 Wand mit Teil des Randes, Oberfläche innen sehr schlecht
 erh. (1 Frgm.)
 ausgebogener, außen kantig verdickter und gekehlter Rand
 Firnis: glänzend, dicht, z. T. großflächig abgeplatzt, außen
 vollkommen und an Innenseite Streifen unter Rand gefirnist,
 darunter unbemalt
 MaxDm erh. 33,2 (1%); H (erh.) 16,7
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 2.5YR
 3/2 bis 5/8
 attisch

Kat. 181 Taf. 21

FONr. SHD1c/02-06
 Olpe
 vollständig erh. Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)
 Scheibenfuß, Bodenunterseite konkav mit kreisförmiger Rille
 Firnis: matt glänzend, dicht bis mäßig dicht, außen vollkom-
 men gefirnist, Farbe greift z. T. auf Fuß über, Innen- und Bo-
 denunterseite unbemalt
 BDm 3,3 (100%); H (erh.) 2,2
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 182 Taf. 21

FONr. SHD1c/03-3
 Olpe
 vollständig erh. Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.)
 Scheibenfuß mit leicht konkaver Unterseite
 Firnis: matt glänzend, dicht, außen vollkommen gefirnist,
 großflächig abgeplatzt, Bodenunterseite unbemalt
 BDm 3,65 (80%); H (erh.) 4
 CMG 5?
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse sehr wenig; wenig
 Glimmer, sehr wenig kleine bis mittelgroße silbrige Einschlüs-
 se (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Ein-
 schlüsse sehr wenig; sehr wenig feiner silbriger Glimmer, sehr
 wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:
 2.5YR 4/6 bis 7.5YR 2/2
 an Bodenunterseite ungeglättete spiralige Drehrillen
 vermutlich attisch, Drehrillen an Bodenunterseite und Art des
 Firnis sind ungewöhnlich

Kat. 183 Taf. 21

FONr. SHD1c/03-4
 Skyphos
 Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
 Wand verdickt sich zur sich verjüngenden Lippe hin etwas,
 biegt leicht winkelig nach unten um
 bemalt: innen und in oberer Zone außen nur noch Spuren
 einer dunklen Malfarbe, darunter Ansatz eines linearen Strah-
 lenkranzes
 RDm 11 (6%); H (erh.) 5

- CMG 11
Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 7/3
korinthisch; ca. 2. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 184** Taf. 21
FONr. SHD1c/02-27
Chytra, einfache Form, zweihenkelig?
Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel, Oberfläche an der Innenseite sehr schlecht erhalten (2 Frgm.)
ausgebogener leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel
unbemalt
RDm 25 (2%); H (erh.) 8,8
CMG 1
Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 4/1 bis 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/8
innen Reste feiner Verstrichspuren zu erkennen
äginetisch
- Kat. 185** Taf. 22
FONr. SHD1c/02-08
Chytra, einfache Form
Rand mit Teil der Wand und vollständigem Henkel (1 Frgm.)
leicht ausgebogener verdickter Rand mit gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel
unbemalt
RDm 11 (20%); H (erh.) 5,6
CMG 1
Struktur Ofl.: außen und an Innenseite des Randes glatt, fein geglättet, hart, innen leicht rau; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 2.5YR 5/6–8; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8
scheibengedreht, innen sorgfältig verstrichen
äginetisch
- Kat. 186** Taf. 22
FONr. SHD1c/02-09
Chytra mit Deckelleiste
Rand mit Deckelleiste und Teil der Wand (2 Frgm.)
schräg ausgestellter gerader Rand mit schmal zulaufender Lippe, Deckelleiste kragt innen horizontal vor
unbemalt
RDm 18 (8%); H (erh.) 4
CMG 1
Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, hart bis sehr hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 2.5YR 4/2; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen bis 7.5YR 3/2 Kern
scheibengedreht
äginetisch; 2. H. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 187** Taf. 22
FONr. SHD1c/02-31
Kanne oder Amphoriskos
Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)
einfach profilierter Scheibenfuß
unbemalt
BDm 13–14 (10%); H (erh.) 1,8
CMG 1
Struktur Ofl.: außen glatt, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch
- Kat. 188** Taf. 22
FONr. SHD1c/02-03
Lopas
Rand mit Deckelleiste, Teil der Wand und vollständiger Tülle (1 Frgm.)
Rand mit gerundeter Lippe leicht konvex, innen schräg hochgezogene Deckelleiste, Tülle nicht durchgängig
unbemalt
RDm 19 (6%); MaxDm 19,5 (10%); H (erh.) 4,2
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart bis sehr hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/2 bis 2.5YR 5/6; Farbe Bruch: 2.5YR 4/8
oberer Teil scheibengedreht, Drehrillen bis etwas unter Schulter sichtbar, darunter fein geglättet
äginetisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 189** Taf. 22
FONr. SHD1c/02-02
Schüssel
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
horizontal ausgestellter Rand mit leicht nach innen abfallender Oberseite
unbemalt
RDm 42 (8%); H (erh.) 4,7
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, innen und Oberseite des Randes fein geglättet, außen leicht rau, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 2.5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch
- Kat. 190** Taf. 88
FONr. SHD1c/02-21
Schüssel
Teil des Henkels mit Ansatz der Wand (3 Frgm.)
nach außen verbreiteter kantiger Rand mit gerader Oberseite, auf der Horizontalhenkel von rundem Querschnitt aufsitzt
unbemalt
RDm ca. 25 (7%); H (erh.) 7,6
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
äginetisch
- Kat. 191** Taf. 22
FONr. SHD1c/02-35
Schüssel
vollständiger Boden mit Teil der Wand (12 Frgm.), Oberfläche außen stark abgerieben
leicht gewölbte Basis
bemalt: innen Spuren von dünner roter Farbe
BDm 14,5 (100%); H (erh.) 9
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, innen fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/6
vermutlich scheibengedreht
äginetisch
- Kat. 192** Taf. 22
FONr. SHD1c/02-10
Platte
Rand mit Ansatz des Bodens (2 Frgm.)
schräg ausgestellter gerader Rand mit gerundeter Lippe

unbemalt

RDm ca. 48 (8%); BDm ca. 46 (3%); H (max.) 3,65

CMG 1

Struktur Ofl.: außen und innen glatt, fein geglättet, hart, Bodenunterseite rau, ungeglättet; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 10YR 4/2 bis 10YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/4
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 193

Taf. 22

FONr. SHD1c/02-11

tragbarer Herd oder Platte mit hohem Rand

Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.)

flache Basis

unbemalt

BDm ca. 20 (18%); H (erh.) 5,9

CMG 1

Struktur Ofl.: außen und innen im Bodenbereich glatt, fein geglättet, darüber innen Wand leicht rau, Bodenunterseite ungeglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 3/2 bis 5YR 4/4; Farbe Bruch: 2.5YR 4/8
innen Brandspuren
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 194

Taf. 23. 88

FONr. SHD1c/02-34

Deckel

Wand mit vollständigem Knauf (1 Frgm.)

zapfenförmiger unregelmäßig profilierter Knauf

unbemalt

MaxDm erh. 7,8; H (erh.) 2,2

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 195

Taf. 23

FONr. SHD1c/02-16

Deckel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm., weiteres nicht anpassendes Fragment Kat. 198)

kantig profilierter Rand

unbemalt

RDm 11,5 (14%); H (erh.) 1,1

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, mittelhart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 10YR 3/1; Farbe Bruch: 10YR 3/2
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 196

Taf. 23. 88

FONr. SHD1c/02-07

Deckel

Rand mit Teil der Wand (3 Frgm.)

gerundeter Rand

unbemalt

RDm 12,2 (50%); H (erh.) 2

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, vertikal streifig poliert, hart; Struk-

tur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 197

Taf. 23

FONr. SHD1c/02-14

Deckel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

Wand biegt zum Rand winkelig um, kantig profilierter Rand

unbemalt

RDm 20–24 (ca. 3%); H (erh.) 2,4

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 2.5YR 5/6 bis 5YR 5/8; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 198

Taf. 23

FONr. SHD1c/02-13

Deckel

Rand mit Teil der Wand, Oberfläche schlecht erh. (1 Frgm., weiteres zugehöriges, nicht anpassendes Frgm. Kat. 195)

kantig profilierter Rand

unbemalt

RDm 11,5 (15 %); H (erh.) 1,3

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, mittelhart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 199

Taf. 23

FONr. SHD1c/02-32

haubenförmige Abdeckung

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

kantig profilierter Rand

unbemalt

RDm 23–26 (5%); H (erh.) 5,5

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, hart, Auflagefläche des Randes und innen leicht rau; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/3–4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6
äginetisch

Kat. 200

Taf. 88

FONr. SHD1c/02-30

tragbarer Herd

vollständiger Aufsatz (1 Frgm.)

unbemalt

MaxDm 2,0–2,1; H (erh.) 2,6

CMG 1

Struktur Ofl.: leicht rau, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5–6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6
äginetisch; 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 201

Taf. 23

FONr. SHD1c/02-33

Grillrost

Teil des Gestänges mit Bruchstelle des Ansatzes (1 Frgm.)

Stab von rundem Querschnitt

unbemalt
 MaxDm 0,9–1 (100%); H (erh.) 6,2
 CMG 1
 Struktur Ofl.: glatt, an einer Seite fein geglättet, hart; Struktur
 Bruch: körnig
 Farbe Ofl.: 10YR 3/2; Farbe Bruch: 7.5YR 3/3
 starke Brandspuren
 äginetisch

Kat. 202 Taf. 23

FONr. SHD1c/02-15
 Kanne
 Rand mit Teil des Halses (2 Frgm.)
 runde Mündung, ausgebogener außen leicht verdickter Rand,
 an Außenseite unter Rand horizontal umlaufende Rille
 unbemalt
 RDm 9,2 (21%); H (erh.) 3,2
 CMG 3
 Struktur Ofl.: kreidig bis leicht rau, mittelhart; Struktur Bruch:
 körnig
 Farbe Ofl.: 5Y 8/3; Farbe Bruch: 5Y 7/3
 vermutlich äginetisch

Kat. 203 Taf. 23. 70. 88. 128

FONr. SHD1c/03-1; ProbenNr. **CKOL 75**
 Transportamphore
 oberer Teil des Gefäßes bis zur Schulter mit vollständig erh.
 Rand und beiden vollständig erh. Henkeln (7 Frgm.)
 ausgebogener außen dreieckig profilierter Rand, zwei Vertikal-
 henkel von ovalem Querschnitt
 unbemalt
 RDm 13,3 (100%); H (erh.) 12,7
 Calcareous fabric
 Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig: häufig Glim-
 mer, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch,
 kantig gerundet, z. T. explodiert); Struktur Bruch: glatt,
 Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig
 Glimmer, sehr wenig große weiße durchscheinende Einschlüs-
 se (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine bis mittelgroße
 rostbraune Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/4
 Herkunft? 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 204 Taf. 23

FONr. SHD1c/03-6
 P 198
 Webgewicht
 vollständig in einem Stück erhalten, Kanten bestoßen
 pyramidal mit abgeschnittener Spitze, horizontal durchlocht
 Firnis: um die Durchlochung und an der Oberseite Reste von
 rotbraunem matt glänzendem Firnis, größtenteils abgeplatzt
 MaxDm 3,8 × 3,8; H (max.) 5,2
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 5YR 3/1
 attisch

Kat. 205 Taf. 23. 88

FONr. SHD1c/02-36
 P 199
 Webgewicht
 vollständig erhalten in einem Stück
 pyramidal mit abgerundeter Spitze, an zwei aneinander gren-

zenden Seiten je ein ringförmiger Eindruck mit vertiefter Mit-
 te, abgeschrägte Kante über flacher Basis
 unbemalt

MaxDm 5,05 × 5,1; H (max.) 5,6
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig fei-
 ner silbriger Glimmer, wenig kleine bis mittelgroße weiße matte
 Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine bis große
 dunkelrote matt glänzende Einschlüsse (mäßig sphärisch bis
 sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig,
 Einschlüsse wenig: sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße
 matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
 vermutlich attisch

Kat. 206 Taf. 88

FONr. SHD1c/02-25
 P 367
 Reliefplatte
 Frgm. an zwei Seiten gebrochen (1 Frgm.)
 in flachem Relief Schulter eines Pferdes, Ansatz des Halses mit
 Mähne, in Mähne greifende Finger eines Reiters, Rückseite
 flach
 bemalt: an der Vorderseite des Pferdekörpers und v. a. im Be-
 reich der Mähne Spuren von weißer matter Farbe
 MaxReliefhöhe 0,7; erh. 7,1 × 4,4
 Struktur Ofl.: glatt bis leicht kreidig, weich, Einschlüsse sehr
 wenig: häufig Glimmer, wenig kleine goldene Einschlüsse
 (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine silbrige Einschlüsse
 (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Einschlüs-
 se sehr wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße
 matt durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4–6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:
 weiß
 an der Rückseite Spuren der zum Abziehen des überschüssigen
 Materials verwendeten Schnur, von der Mähne zur Schul-
 ter des Pferdes hinunter abgezogen; erhaltene Außenränder
 aus der Form, geringfügig nachgestrichen, Auflage uneben
 inselionisch, 480er bis 470er Jahre v. Chr.

Kat. 207 Taf. 24. 89

FONr. FG306-198
 Skyphos, korinthischer Typ
 größtenteils erh. mit vollständigem Boden und einem vollstän-
 digen Henkel, zweiter Henkel ergänzt, einzelne Fehlstellen an
 Rand und Wand (14 Frgm.)
 gerundete Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt,
 ausgestellter Ringfuß
 Firnis: hochglänzend, dicht, innen, außen und Fuß vollkom-
 men gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit einem breiten
 und einem schmalen Kreisring um zentralen Punkt
 RDm 9,85 (84%); BDm 4,9 (100%); H (max.) 8,35
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart
 Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz bis 10YR 5/3
 attisch; um 440/30 v. Chr.

Kat. 208 Taf. 24

FONr. FG306-175
 Skyphos, korinthischer Typ
 relativ vollständiger Boden mit Teil der Wand (3 Frgm.)
 ausgestellter Ringfuß
 Firnis: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist
 BDm 5 (95%); H (erh.) 4,4

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 7.5YR 6/4; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 209

Taf. 24

FONr. FG306-177

Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist, platzt außen vereinzelt in kleinen Splintern ab

BDM 5,1 (100%); H (erh.) 5,2

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 7.5YR 6/4 bis 10YR 6/3; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 210

Taf. 24. 89

FONr. FG306-180

Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: glänzend, dicht, innen, außen und Fuß vollkommen gefirnist, platzt außen im oberen Bereich großflächig ab, innen unregelmäßig und fleckig aufgetragen, an Bodenunterseite große Kreisfläche ausgespart mit Spuren von Milto

BDM 5,4 (100%); H (erh.) 7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 211

Taf. 24

FONr. FG306-181

Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand (3 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist

BDM 5,3 (100%); H (erh.) 4,3

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 10YR 6/4; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 212

Taf. 24

FONr. FG306-183

Skyphos, korinthischer Typ

relativ vollständig erh. Boden mit Teil der Wand (3 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: hochglänzend bzw. stellenweise matt, vollkommen gefirnist, platzt außen teilweise großflächig ab

BDM 4,9 (90%); H (erh.) 5,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 2.5Y 6/3 bis 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 2.5Y 5/3; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 213

Taf. 24

FONr. FG306-186

Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand, Fuß bestoßen (7 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist

BDM 4,9 (100%); H (erh.) 6,95

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 214

Taf. 24. 89

FONr. FG306-188

Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist bis auf kleine ausgesparte Kreisfläche an Bodenunterseite

BDM 5,3 (100%); H (erh.) 4,4

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 10YR 6/4; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 215

Taf. 24. 89

FONr. FG306-147

Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand, Fuß bestoßen (1 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: matt glänzend, dicht, innen, Unter- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Oberseite des Fußes und darüber anschließende Zone sowie Bodenunterseite ungefirnist mit Spuren von Milto, an Bodenunterseite zwei Kreise um zentralen Punkt

BDM 4,7 (100%); H (erh.) 2,9

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/4; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 216

Taf. 24. 89

FONr. FG306-187

Skyphos, korinthischer Typ

Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firniss: hochglänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist, außen über Fuß ausgesparte Zone mit regelmäßigem linearem Strahlenkranz, Fuß vollständig gefirnist bis auf ausgesparten schmalen Streifen entlang Kante, Bodenunterseite ungefirnist mit Spuren von Milto, Kreisring, eingeritztes Graffiti ΣΙ

BDM 9 (5%); H (erh.) 3,9

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6; Malfarbe: schwarz

attisch; ca. 1. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 217

Taf. 24. 89

FONr. FG306-182

Skyphos, korinthischer Typ

größtenteils erh. Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß, relativ dickwandig und schwer

Firniss: glänzend, etwas dicklich, platzt stellenweise in kleinen Splintern ab, innen, außen und Fuß vollkommen gefirnist, an Bodenunterseite ausgesparte Kreisfläche mit Kreisring um Punkt, unsorgfältig gemalt

BDm 5,2 (80%); H (erh.) 4,6

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz vermutlich nicht attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 218

Taf. 24. 89

FONr. FG306-196

Skyphos, attischer Typ

relativ vollständig erh. mit vollständigem Boden und den Ansätzen eines Henkels, zweiter Henkel fehlt, einzelne Fehlstellen an Wand und Rand (9 Frgm.)

sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, Torusingfuß

Firmis: hochglänzend, dicht, innen, außen sowie Innen- und Außenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche und Bodenunterseite ungefirnist, an Bodenunterseite Kreisring um zentralen Punkt

RDm 11 (74%); BDm 7,2 (100%); H (max.) 8,55

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 219

Taf. 24

FONr. FG306-149

Skyphos, attischer Typ

Fuß mit Ansatz des Bodens und Teil der Wand (4 Frgm.)

Torusringfuß, Wand zieht über Fuß leicht ein

Firmis: hochglänzend dicht, innen, außen und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche und Bodenunterseite unbemalt

BDm 7,4 (70%); H (erh.) 3,85

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch

Kat. 220

Taf. 24

FONr. FG306-154

Skyphos, attischer Typ

Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

Torusringfuß

Firmis: hochglänzend, dicht, innen, außen und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, über Fuß Rille ausgespart, Standfläche und Bodenunterseite ungefirnist mit Miltos

BDm 7,5 (21%); H (erh.) 3,4

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 7/6; Malfarbe: schwarz attisch

Kat. 221

Taf. 24. 89

FONr. FG306-184

Skyphos, attischer Typ

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden, kein Henkel erh. (2 Frgm.)

sich verjüngende Lippe, Torusingfuß

Firmis: hochglänzend, dicht, außen, innen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist bis auf ausgesparte Linie im Zwickel von Fuß und Wand, Standfläche und Bodenunterseite ungefirnist, an Bodenunterseite Kreisring um zentralen Punkt

RDm 10,2 (15%); BDm 7 (100%); H (max.) 8,35

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; fs. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 222

Taf. 25. 90

FONr. FG306-190

Kännchen

relativ vollständig erh., Ergänzungen an Rand und Wand (20 Frgm.)

Rand ausgebogen mit kantig gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel, horizontal umlaufende Rippe mit eingedrückten Kerben um Ansatz des Randes, Wand gegliedert durch nach unten abgerundete und unregelmäßig breite Blattzungen aus je zwei eingedrückten Linien, über Basis Band aus vier horizontal umlaufenden feinen Rillen, flache Basis mit leicht eingewölbter Unterseite

Firmis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollkommen gefirnist, an ungefirnister Bodenunterseite breiter Kreisring, am Henkel zusätzliche Linien, Punkte und Punktrosette in weißer matter Farbe, Rippe am Ansatz des Randes, an Bodenunterseite Graffito E

RDm 8,3 (70%); MaxDm 8,7 (100%); BDm 7,9 (100%); H (max.) 7,95

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 2. V./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 223

Taf. 25. 90

FONr. FG306-191

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

größtenteils und in einem Stück erh., Rand größtenteils ergänzt, Fehlstelle in Wand (1 Frgm.)

Rand ausgebogen mit gerundeter Lippe, Vertikalhenkel aus zwei runden Strängen, um Ansatz des Randes schmale horizontale Leiste mit sehr feinen Kerben, Wand vertikal gegliedert durch breite flache Rippen und breite seichte nach oben spitz auslaufende Rillen, Basis durch zwei horizontale Rillen von der Wand abgesetzt, Bodenunterseite in der Mitte leicht eingewölbt

Firmis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen in der Mitte und Spuren eines weiteren Kreisringes vor dem Rand

RDm 9,3 (20%); MaxDm 10,3 (100%); BDm 7 (100%); H (max.) 9,9

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; fs. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 224

Taf. 25. 90

FONr. FG306-192

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

relativ vollständig, Ergänzungen an Rand und Henkel (4 Frgm.)

ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, am Ansatz des Randes schmale horizontale Leiste mit feinen Kerben, Vertikalhenkel aus zwei runden Strängen, Wand vertikal gegliedert durch breite flache Rippen und nach oben spitz auslaufende Rillen, Basis durch zwei horizontale Rillen von Wand abgesetzt, konkave Bodenunterseite

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen
RDm 8,1 (46%); MaxDm 9,2 (100%); BDm 6 (100%); H (max.) 8,8
CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Malfarbe: schwarz

attisch; fs. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 225

Taf. 25. 90

FONr. FG306-194

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

Boden und Großteil der Wand erh. bis zum Rand mit Bruchstelle des unteren Henkelansatzes (16 Frgm.)

ausgebogener Rand, durch feine horizontale Kerben gegliederte Leiste am Ansatz des Randes, Wand vertikal gegliedert durch breite flache Rippen und schmale nach oben spitz auslaufende Rillen, über Basis zwei horizontal umlaufende Rillen, abgesetzte Basis

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit Kreisring
MaxDm 9,2 (50%); BDm 6,15 (15%); H (erh.) 9,45
CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz
attisch; fs. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 226

Taf. 25. 90

FONr. FG306-195

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

weitgehend erh. mit vollständigem Boden und Bruchstelle des unteren Henkelansatzes, Rand größtenteils ergänzt (17 Frgm.)

ausgebogener Rand mit kantig gerundeter Lippe, am Ansatz des Randes horizontal umlaufende Leiste mit schrägen Kerben, Vertikalhenkel, Wand vertikal gegliedert durch nach außen gratförmig zulaufende Rippen und schmale Rillen, Rippen werden oben von eingedrückten bogenförmigen Rillen abgeschlossen, Ringfuß mit konkaver Innenseite

Firnis: hochglänzend, dicht, außen, innen und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche unbemalt, Bodenunterseite ungefirnist mit Milto

RDm 8,6 (21%); MaxDm 9,2 (90%); BDm 6,5 (100%); H (max.) 9,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; fs. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 227

Taf. 25. 90

FONr. FG306-138

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.)

Wand vertikal gegliedert durch flach gewölbte Rippen und schmale Rillen, niedriger Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollkommen gefirnist, ausgesparter Streifen oben an Innenseite des Fußes, Bodenunterseite ungefirnist mit Kreisring um zentralen

Punkt, eingeritztes Graffito ΠΟ

MaxDm 9,4 (12%); BDm 6 (46%); H (erh.) 5,3

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 5–6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; fs. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 228

Taf. 25. 90

FONr. FG306-135

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

Rand mit Ansatz der Wand (2 Frgm.) und Wand mit unterem Ansatz des Henkels (3 Frgm.), gehören zum selben Gefäß, passen nicht an, zeichnerisch ergänzt

ausgebogener Rand mit kantig gerundeter Lippe, Vertikalhenkel aus zwei Strängen von rundem Querschnitt, am Ansatz des Randes horizontal umlaufende Leiste mit schrägen Kerben, Wand vertikal gegliedert durch breite flache Rippen und breite seichte Rillen, obere Enden der Rillen durch Bögen verbunden, in Zwickeln zwischen Bögen eingedrückte Kreisringe

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist

RDm 11 (16%); MaxDm 12,5 (30%); H (erh.) 8,2

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; fs. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 229

Taf. 25. 90

FONr. FG306-139

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘?

Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

Wand vertikal gegliedert durch Bündel von seichten Rillen, über dem Fuß horizontale Reihe von je zwei konzentrischen Kreisen, seichte Eindrücke in Verlängerung der Rillen auch an der Außenseite des Fußes, niedriger Ringfuß mit konkaver Innenseite, Fuß ist von der Wand durch flachen Wulst abgesetzt

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist, Standfläche unbemalt

BDm 7 (16%); H (erh.) 2,5

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6; Malfarbe: schwarz
attisch; fs. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 230

Taf. 25. 90

FONr. FG306-136

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

Boden mit Teil der Wand (3 Frgm.)

Wand in unregelmäßigen Abständen vertikal gegliedert durch feine unregelmäßig lange Rillen, über der Basis drei horizontal umlaufende Rillen, leicht abgesetzte Basis

Firnis: glänzend bis matt, dicht, innen, außen und Bodenunterseite vollkommen gefirnist

MaxDm 9,2 (20%); BDm 6,2 (52%); H (erh.) 5,6

CMG 5

Struktur Bruch: glatt, dicht, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Bruch: 5YR 5–6/6; Malfarbe: schwarz

vermutlich attisch

- Kat. 231** Taf. 91
FONr. FG306-131
Becher?
Wand (1 Frgm.)
hohes offenes Gefäß mit steiler kaum gewölbter Wand
Firniss: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist, größtenteils abgeplatzt, außen eingedrückter linearer Dekor aus zwei gegeneinander gestellten Reihen von Blattzungen mit gerundeten Enden
MaxDm 9 (15%); H (erh.) 4,3
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4 bis 5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; fs. 3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 232** Taf. 25. 91
FONr. FG306-156
Schale, einhenkelig
vollständiges Profil mit den Ansätzen eines Henkels (4 Frgm.)
innen verbreiterte kantige Lippe mit gewölbter Oberseite, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, Ringfuß mit facetierter Außenseite
Firniss: glänzend, unregelmäßig dicht, innen, außen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche unbemalt, Bodenunterseite ungefirnist mit Kreisring um zentralen Punkt und Spuren von Miltos
RDm 12 (50%); BDm 7 (55%); H (max.) 3,7
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz bis 5YR 4/6
attisch; M./3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 233** Taf. 25. 91
FONr. FG306-222
Schale, einhenkelig
weitgehend erh. mit Fehlstellen an Wand und Rand, kein Henkel erh. (3 Frgm.)
kantige nach innen abfallende Lippe, ausgestellter Ringfuß
Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist, an Bodenunterseite Graffito ΣΥ
RDm 8,8 (65%); BDm 5,3 (90%); H (max.) 3,1
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 5YR 6/8 bis 2.5Y 6/3; Malfarbe: schwarz
attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 234** Taf. 25. 91
FONr. FG306-123
Schale, einhenkelig
vollständig bis auf kleine Fehlstellen am Fuß (3 Frgm.)
gerundete Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, leicht ausgestellter Ringfuß
Firniss: glänzend bis hochglänzend, vollkommen gefirnist, an Standfläche und Rand abgerieben, stellenweise abgeplatzt
RDm 9,5 (100%); BDm 5,2 (85%); H (max.) 3,8
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz
attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 235** Taf. 25. 91
FONr. FG306-210
Schale, einhenkelig
weitgehend erhalten mit vollständigem Henkel, Fehlstellen an Wand, Rand und Boden (5 Frgm.)
kantige Lippe mit nach innen abfallender Oberseite, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, ausgestellter Ringfuß
Firniss: matt glänzend, dicht, vollkommen gefirnist, teilweise abgeplatzt, rötliche Färbung einer Kreisfläche im Schaleninneren und an der Bodenunterseite sowie an der Unter- und Innenseite des Fußes
RDm 12,1 (67%); BDm 7,4 (90%); H (max.) 4,25
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 5/4 bis 10YR 6/6; Malfarbe: schwarz bis 2.5YR 4/8 an Bodenunterseite
attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 236** Taf. 25. 91
FONr. FG306-211
Schale, einhenkelig
vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden (4 Frgm.)
kantige und an der Oberseite flach gewölbte Lippe fällt nach innen ab, ausgestellter Ringfuß mit konkaver Innenseite
Firniss: hochglänzend, dicht, innen, außen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche und Bodenunterseite ungefirnist, an Bodenunterseite zwei Kreisringe um zentralen Punkt
RDm 12,8 (30%); BDm 7,9 (100%); H (max.) 4,2
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 237** Taf. 26. 91
FONr. FG306-205
Bolsal
vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden und einem Ansatz eines Henkels (10 Frgm.)
sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, durchgehend gewölbte Wand, über dem Fuß feiner Grat, Ringfuß an Außenseite durch mehrere horizontale Rillen profiliert
Firniss: hochglänzend, dicht, innen, außen und Fuß vollkommen gefirnist bis auf schmalen ausgesparten Streifen an der Außenseite des Fußes, Bodenunterseite ungefirnist mit Spuren von Miltos und zwei Kreisringen um zentralen Punkt, innen nicht sehr sorgfältig ausgeführter Stempeldekor: sechs Palmetten um zwei konzentrische Kreise
RDm 11,2 (25%); BDm 6,3 (100%); H (max.) 4,7
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; um 430 v. Chr.
- Kat. 238** Taf. 26. 92
FONr. FG306-204
Bolsal
vollständiger Boden mit Teil der Wand (5 Frgm.)
durchgehend gewölbte Wand, ausgestellter Ringfuß
Firniss: hochglänzend, dicht, innen, außen und Fuß vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit einem breiten Kreisring und zwei schmalen Kreisringen um zentralen Punkt, innen sorgfältig ausgeführter Stempeldekor: Kreis mit nach innen hängendem Eierstab, außen fünf Palmetten

BDm 7,6 (100%); H (erh.) 3,5

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 2.5Y 6/4;
Malfarbe: schwarz
attisch; um 430 v. Chr.

Kat. 239

Taf. 26

FONr. FG306-174

Bolsal

Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.), Wand (1 Frgm.), Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.), Profil zeichnerisch rekonstruiert sich verjüngende Lippe, außen unter Lippe zwei horizontal umlaufende feine Rillen, unterer Teil der Wand leicht konkav, vom oberen steilwandigen Teil durch horizontal umlaufende Ritzlinie und leichten Rücksprung abgesetzt, ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, außen, innen und Fuß vollkommen gefirnist, an ungefirnister Bodenunterseite Spuren von Milto, innen sehr präzise gestempelte Blätter einer Palmette erhalten

RDM 11,8 (3%); BDm 8 (25%); H (max.) 5,4

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
attisch; 430/20 v. Chr.

Kat. 240

Taf. 26. 92

FONr. FG306-203

Bolsal

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden und Ansätzen eines Henkels, zweiter Henkel ausgebrochen (6 Frgm.) sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, unterer Teil der Wand leicht konkav, vom oberen steilwandigen Teil durch kleinen Rücksprung abgesetzt, ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, außen, innen und Fuß vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit einem äußeren breiten Kreisring und zwei schmalen Kreisringen um zentralen Punkt, innen sorgfältig ausgeführter Stempeldekoration mit vier Palmetten um Kreis

RDM 10,6 (75%); BDm 7,6 (100%); H (max.) 5,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; um 430/20 v. Chr.

Kat. 241

Taf. 26

FONr. FG306-148

Bolsal

Rand mit Teil der Wand und einem Ansatz des Horizontalhenkels (1 Frgm. und 2 nicht anpassende Randfrgm.)

sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel, außen unter Lippe zwei feine horizontal umlaufende Rillen, unterer Teil der Wand durch leichten Rücksprung vom oberen steilwandigen Teil abgesetzt

Firnis: metallisch, hochglänzend, dicht, außen und innen vollkommen gefirnist

RDM 11 (5%); H (erh.) 4,8

CMG 5

Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 7.5YR 6/4; Malfarbe: schwarz bis 5Y 3/1
attisch

Kat. 242

Taf. 26

FONr. FG306-158

Bolsal

Rand mit Teil der Wand und Bruchstelle eines Henkelansatzes (1 Frgm.)

sich verjüngende Lippe, unterer gerader Teil der Wand vom oberen steilwandigen Teil durch leichten Rücksprung abgesetzt
Firnis: metallisch, glänzend, dicht bis mäßig dicht, außen und innen vollkommen gefirnist

RDM rek. 14 (3%); H (erh.) 5,2

CMG 5

Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 243

Taf. 26. 92

FONr. FG306-206

Bolsal

vollständiger Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

unterer konkav einziehender Teil der Wand vom oberen steilwandigen durch leichten Rücksprung abgesetzt, ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, innen, außen und Fuß vollkommen gefirnist bis auf zwei schmale ausgesparte Streifen an der Außenseite über dem Rücksprung, an der Bodenunterseite ausgesparte Kreisfläche mit zwei Kreisringen um zentralen Punkt und Graffito: Stern, Zickzack-Linie, AA, innen nicht sehr sorgfältig ausgeführter Stempeldekoration: im Zentrum vier Palmetten um zwei konzentrische Kreise, umrahmt von einem Eierstab zwischen Kreisen und vier Palmetten

BDm 9,5 (100%); H (erh.) 4,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 2.5Y 6/3; Malfarbe: schwarz
attisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 244

Taf. 26. 92

FONr. FG306-207

Bolsal

vollständiger Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.)

unterer konkaver Teil der Wand vom oberen steilwandigen durch leichten Rücksprung abgesetzt, ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, innen, außen und Fuß vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit äußerem breitem Kreisring und zwei schmalen Kreisringen, innen relativ sorgfältig gestempelte miteinander verbundene Palmetten um zwei konzentrische Kreise

BDm 7 (100%); H (erh.) 2,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6; Malfarbe: schwarz
attisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 245

Taf. 26. 92

FONr. FG306-199

Randschale mit niedrigem Fuß ‚Rhenia-Schale‘

relativ vollständig erh., kleine Ergänzungen an Rand und Wand, beide Henkel nur in Ansätzen erh. (4 Frgm.)

leicht ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, Ringfuß

Firnis: hochglänzend bis glänzend, dicht, innen, außen sowie Innen- und Außenseite des Fußes vollkommen gefirnist,

Standfläche unbemalt, Bodenunterseite ungefirnist mit einem breiten und einem schmalen Kreisring, Henkelpaneele nicht ausgespart

RDm 12,1 (90%); BDm 5,2 (100%); H (max.) 3,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 246

Taf. 26. 93

FONr. FG306-201

Randschale mit niedrigem Fuß ‚Rhenia-Schale‘

vollständiges Profil mit einem Ansatz eines Henkels (2 Frgm.) gerader und an der Innenseite leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, leicht ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, außen, innen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist bis auf ausgesparten und mit Milto bemalten Streifen im Zwickel von Fuß und Wand, Standfläche unbemalt, Bodenunterseite ungefirnist mit drei Kreisringen

RDm 11 (28%); BDm 4,9 (47%); H (max.) 3,5

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 10YR 5/3; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 247

Taf. 26. 93

FONr. FG306-200

Randschale mit niedrigem Fuß ‚Rhenia-Schale‘

vollständiges Profil mit den Ansätzen eines Henkels (3 Frgm.) leicht ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, gerader Ringfuß

Firnis: leicht metallisch, hochglänzend, außen, innen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist bis auf ausgesparten Streifen im Zwickel von Wand und Fuß, Standfläche unbemalt, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen um zentralen Punkt

RDm 11,4 (29%); BDm 4,7 (67%); H (max.) 3,3

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 248

Taf. 26

FONr. FG306-202

Randschale mit niedrigem Fuß ‚Rhenia-Schale‘

Rand mit Teil der Wand und einem vollständigen Henkel (1 Frgm.)

ausgebogener leicht verdickter Rand mit sich verjüngender Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

Firnis: hochglänzend, dicht, platzt z. T. in kleinen Splittern ab, innen und außen vollkommen gefirnist

RDm 12 (42%); H (erh.) 3

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 249

Taf. 26. 93

FONr. FG306-160

Randschale mit niedrigem Fuß ‚Rhenia-Schale‘

vollständiges Profil (6 Frgm.)

ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, gerader Ringfuß
Firnis: hochglänzend, dicht, innen, außen sowie Innen- und Außenseite des Fußes vollkommen gefirnist bis auf ausgesparten Streifen im Zwickel von Fuß und Wand, Standfläche unbemalt, Bodenunterseite ungefirnist mit drei konzentrischen Kreisringen um zentralen Punkt

RDm 11,8 (11%); BDm 4 (75%); H (max.) 3,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 250

Taf. 26. 93

FONr. FG306-170

Schale

Fuß mit Ansatz der Wand und des Bodens (1 Frgm.)

Ringfuß mit konkaver Innenseite, Bodenunterseite zurückgesetzt

Firnis: hochglänzend, dicht, innen, außen sowie Innen- und Außenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche unbemalt, Bodenunterseite ungefirnist mit Kreisring vor dem Ansatz des Fußes, innen sorgfältig ausgeführter Stempeldekoration: stehender Eierstab zwischen Kreislinien, darüber miteinander verbundene Palmetten

BDm 7 (17%); H (erh.) 1,5

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: hart

Farbe Ofl.: 10YR 6/4; Farbe Bruch: 10YR 5/3; Malfarbe: schwarz

attisch; ca. 425 v. Chr.

Kat. 251

Taf. 26. 93

FONr. FG306-157

Schale auf niedrigem Fuß ‚delicate class‘

Fuß mit Ansatz des Bodens und der Wand (4 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß mit konkaver Innenseite, Außenseite durch eine horizontale Rille profiliert, Wand setzt in konkaver Kurve an

Firnis: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist, innen Strahlenkranz aus eingedrückten Linien und Bögen

BDm 12 (20%); H (erh.) 2

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 252

Taf. 26. 93

FONr. FG306-127

Schale

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

echinusförmige Wand, einziehende sich verjüngende Lippe

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist, innen zwei Reihen von Rollrädchendekor erh. und Wechsel zwischen schwarzem Firnis im Bereich des Rollrädchendekors und rotem Firnis in der darüber anschließenden Zone

RDm 13 (12%); MaxDm 14,5 (15%); H (erh.) 2,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, weich; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 7.5YR 5/6 bis 2.5Y 2.5/1

attisch; ca. 2. V. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 253

Taf. 26

FONr. FG306-161

Schale auf hohem Fuß, vermutlich ‚Acrocup‘

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

ausgebogener gerader Rand mit gerundeter Lippe

Firniss: leicht metallisch, hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist

RDm 13,4 (13%); H (erh.) 3,6

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 10YR 6/4; Malfarbe: schwarz

attisch; ca. M. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 254

Taf. 26. 93

FONr. FG306-209

Schale auf hohem Fuß

Boden mit Teil eines Henkels, einem Ansatz des zweiten Henkels und dem Ansatz des Stiels (3 Frgm.)

flacher Schalenboden, hochgezogene Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, scheibenförmige Profilierung am Ansatz des Stiels, darunter läuft dreimal eine spiralförmige Rille um

Firniss: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist bis auf ausgesparten Streifen am Ansatz des Stiels, innen sehr sorgfältig ausgeführter Stempeldekor: im Zentrum Kreis mit hängendem Eierstab, außen zwischen Kreisen miteinander verbundene Palmetten, gerahmt von Eierstab

MaxDm erh. 10,6 (5%); H (erh.) 3

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz

attisch; 430/20 v. Chr.

Kat. 255

Taf. 27

FONr. FG306-227

Näpfchen

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden (2 Frgm.)

gerundete Lippe, flache Basis

Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist

RDm 5,5 (50%); BDm 3,3 (100%); H (max.) 2,1

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 7.5YR 7/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 256

Taf. 27

FONr. FG306-228

Näpfchen

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden (1 Frgm.)

gerundete Lippe, konkave Basis

Firniss: glänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit Spuren von Milto

RDm 5,7 (57%); BDm 3,3 (100%); H (max.) 2,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 257

Taf. 27

FONr. FG306-132

Näpfchen

vollständiges Profil (2 Frgm.)

gerundete Lippe, leicht konkave Basis

Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist

RDm 6 (15%); BDm 3,4 (57%); H (max.) 2,3

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 258

Taf. 27

FONr. FG306-133

Näpfchen

Rand mit Wand und Teil des Bodens (1 Frgm.)

gerundete leicht einziehende Lippe, leicht konkave Basis

Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist

RDm 5 (21%); BDm 3 (25%); H (max.) 2,5

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 259

Taf. 27

FONr. FG306-229

Näpfchen

weitgehend erh., Rand und Bodenunterseite z. T. stark bestoßen (1 Frgm.)

einziehende sich verjüngende Lippe, flache Basis

Firniss: leicht metallisch, glänzend, dicht bis mäßig dicht, außen und innen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite unbemalt

RDm 5,2 (20%); BDm 6,1 (85%); H (max.) 2,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; fs. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 260

Taf. 27. 93

FONr. FG306-225

Schälchen

vollständig erh. (2 Frgm.)

Wand verdickt sich zum breiten schweren Rand hin, Oberseite des Randes leicht gewölbt und nach außen abfallend, Ringfuß mit leicht gekehlter Außenseite

Firniss: hochglänzend, dicht, innen, außen und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Außenseite des Fußes, Standfläche und Bodenunterseite unbemalt

RDm 9,55 (100%); BDm 6 (100%); H (max.) 3,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 2.5Y 5/3;

Malfarbe: schwarz

attisch; 2. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 261

Taf. 27. 93

FONr. FG306-218

Schälchen

vollständig erh. bis auf kleine Fehlstelle am Rand (2 Frgm.)

Wand verdickt sich zur kantig gerundeten Lippe, Ringfuß mit konkaver Innenseite, Bodenunterseite zurückgesetzt

Firniss: matt glänzend, dicht, außen, innen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen um zentralen Punkt

RDm 6,8 (95%); BDm 5,15 (100%); H (max.) 2,3
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/8; Malfarbe:
 schwarz bis 2.5YR 4/6
 attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 262 Taf. 27. 93

FONr. FG306-219

Schälchen

vollständig in einem Stück erh.

Wand verdickt sich zur gerundeten Lippe hin, Ringfuß mit konkaver Innenseite, Bodenunterseite zurückgesetzt

Firnis: hochglänzend, dicht, stellenweise abgeplatzt, außen, innen und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit Miltos und zwei Kreisringen um zentralen Punkt

RDm 7,9 (100%); BDm 6 (100%); H (max.) 2,5

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 263 Taf. 27. 94

FONr. FG306-220

Schälchen

weitgehend erh., kleine Fehlstellen an Wand und Rand (8 Frgm.)

Wand verdickt sich zur gerundeten Lippe hin, ausgestellter Ringfuß mit konkaver Innenseite, zurückgesetzte Bodenunterseite

Firnis: leicht metallisch, hochglänzend, dicht, außen, innen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit Miltos und zwei Kreisringen um zentralen Punkt

RDm 9,4 (92%); BDm 6,9 (100%); H (max.) 2,55

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 264 Taf. 27. 94

FONr. FG306-221

Schälchen

vollständiges Profil (1 Frgm.)

Wand verdickt sich zur kantig gerundeten Lippe hin etwas, ausgestellter Ringfuß mit konkaver Innenseite, Bodenunterseite zurückgesetzt

Firnis: hochglänzend, dicht, innen, außen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen um zentralen Punkt und sternförmiger Ritzung

RDm 9,2 (53%); BDm 6,2 (56%); H (max.) 2,9

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 10YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 265 Taf. 27. 94

FONr. FG306-223

Schälchen

Rand mit Wand, Fuß und Teil des Bodens (5 Frgm.)

Wand verdickt sich zur gerundeten Lippe hin etwas, Ringfuß mit konkaver Innenseite, Bodenunterseite zurückgesetzt

Firnis: hochglänzend, dicht, außen, innen sowie Innen- und Außenseite des Fußes vollkommen gefirnist, am Rand splittig abgeplatzt, Standfläche ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit Spuren von Miltos und Kreisring

RDm 8,15 (70%); BDm 5,6 (80%); H (max.) 2,65

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 266 Taf. 27. 94

FONr. FG306-126

Schälchen

Rand mit Wand, Fuß und Teil des Bodens (1 Frgm.)

sich verjüngende Lippe, Ringfuß mit konkaver Innenseite, zurückgesetzte Bodenunterseite

Firnis: hochglänzend, dicht, teilweise abgeplatzt, innen, außen sowie Außen- und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen

RDm 9,7 (55%); BDm 6,2 (40%); H (max.) 2,8

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6 bis 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6;

Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 267 Taf. 27. 94

FONr. FG306-134

Schälchen

vollständiges Profil (2 Frgm.)

gerundete Lippe, Ringfuß mit konkaver Innenseite, zurückgesetzte Bodenunterseite

Firnis: hochglänzend, dicht, außen, innen sowie Innen- und Außenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen um zentralen Punkt und Spuren von Miltos

RDm 7 (33%); BDm 4,6 (25%); H (max.) 2,3

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 268 Taf. 27. 94

FONr. FG306-224

Schälchen

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden (4 Frgm.)

kantige Lippe mit leicht gewölbter Oberseite, ausgestellter Ringfuß, konvexe Fläche in der Mitte der Bodenunterseite zurückversetzt

Firnis: z. T. leicht metallisch, hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist

RDm 6,9 (52%); BDm 5,55 (100%); H (max.) 2,1

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 269 Taf. 27

FONr. FG306-124

Schälchen

vollständiges Profil mit vollständigem Boden (1 Frgm.)
kantig gerundete Lippe, Ringfuß, Bodenunterseite konvex
Firniss: matt glänzend, dicht, vollkommen gefirnist, teilweise abgeplatzt
RDm 7 (45%); BDm 3,9 (100%); H (max.) 2,45
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
attisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 270 Taf. 27. 94

FONr. FG306-125
Schälchen
relativ vollständig bis auf zwei Fehlstellen an Rand und Wand (5 Frgm.)
kantig gerundete Lippe, Ringfuß mit leicht konkaver Innenseite, Mitte der Bodenunterseite erhaben
Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist, an der Standfläche etwas abgerieben
RDm 7,5 (90%); BDm 4,4 (100%); H (max.) 2,45
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 6/4–6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 271 Taf. 27

FONr. FG306-155
Schälchen
Rand mit Wand bis zum Fuß und Ansatz des Bodens (1 Frgm.)
gerundete Lippe, Ringfuß
Firniss: leicht metallisch, hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist, an Standfläche und Rand etwas abgerieben
RDm 6,1 (25%); BDm 3,5 (25%); H (max.) 2,6
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 272 Taf. 94

FONr. FG306-129
Schälchen
vollständig erh. Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)
Ringfuß außen horizontal gerillt, Bodenunterseite konvex
Firniss: hochglänzend, dicht, vollkommen gefirnist, innen unsorgfältig ausgeführter Stempeldekori: innerhalb von zwei konzentrischen Kreisen fünf Palmetten um zwei konzentrische Kreise mit Eierstab im Zentrum
BDm 3 (100%); H (erh.) 0,8
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 2.5Y 6/3 bis 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
attisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 273 Taf. 27

FONr. FG306-173
Fußschälchen
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
außen rund verdickter Rand, durch horizontal umlaufende Rille von der Wand abgesetzt
Firniss: metallisch glänzend, dicht, z. T. abgeplatzt, innen und außen vollkommen gefirnist bis auf ausgesparte Rille unter dem Rand

RDm 11,2 (10%); H (erh.) 1,9
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 7.5YR 6/4; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 274 Taf. 27

FONr. FG306-171
Fußschälchen
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
Wand zieht zum Rand hin leicht ein, horizontal ausgestellter Rand mit gewölbter Oberseite
Firniss: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist
RDm 5,4 (27%); H (erh.) 1,7
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 275 Taf. 27. 94

FONr. FG306-172
Fußschälchen
Fuß mit Ansatz des Bodens (1 Frgm.)
hoher konischer Fuß, außen kantig profiliert
Firniss: leicht metallisch, glänzend, z. T. nicht sehr dicht, Oberseite des Fußes vollkommen gefirnist, Außenfläche des Torus, Standfläche und Streifen an Innenseite des Fußes ausgespart, Innenseite des Schalenkörpers ungefirnist mit Kreisring
BDm 3,7 (100%); H (erh.) 2,3
Struktur Ofl.: glatt, sehr hart, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 7/3; Malfarbe: schwarz
vermutlich nicht attisch

Kat. 276 Taf. 27. 94

FONr. FG306-208
Teller
Boden mit Bruchstelle des Fußansatzes (1 Frgm.)
Firniss: hochglänzend, dicht, innen und Bodenunterseite vollkommen gefirnist, z. T. abgerieben, an Innenseite sorgfältig ausgeführter Stempeldekori: zwischen zwei Reihen von hängenden Eierstäben Pegasus, außen daran anschließend zwischen zwei flachen Graten zwei weitere Reihen von Eierstäben und eine Reihe von Kreisen, darüber miteinander verbundene Palmetten, in den Zwickeln der Kreisbögen einzelne Ovuli
erh. 6,5 × 4,7; Wandstärke 1,1
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 2.5Y 5/3; Malfarbe: schwarz
attisch; 450–430 v. Chr.

Kat. 277 Taf. 27. 94

FONr. FG306-140
Pyxis
Boden mit einem vollständig erh. Fuß, Ansatz eines weiteren Fußes und Teil der Wand (3 Frgm.)
Boden kragt unter vertikaler Wand horizontal vor, Fuß außen leicht gekehrt, insgesamt drei Füße zu rekonstruieren
Firniss: glänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist, außen

ungefirnist mit horizontal umlaufenden Streifen an der vorkragenden Bodenleiste und an der Wand, Bodenunterseite ungefirnist mit drei konzentrischen Kreisringen um zentralen Punkt, ungefirniste Flächen mit dünnem bräunlichem Überzug

BDm 11,2 (35%); H (erh.) 7,2

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch

Kat. 278

Taf. 27. 95

FONr. FG306-105

Krater

vollständiger Boden mit unterem Teil der Wand, Fuß stark be-
stoßen (1 Frgm.)

schräg ausgestellter Ringfuß mit vertikaler Außen- und abge-
schrägter Innenseite, unterhalb der oberen Kante der Außen-
seite feine Kehlung

Firnis: hochglänzend, dicht, innen, außen und Oberseite des
Fußes vollkommen gefirnist, Außen- und Innenseite des Fußes
sowie Bodenunterseite unbemalt

BDm 15,9 (100%); H (erh.) 6

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 2.5YR
4/8

attisch

Kat. 279

Taf. 27. 95

FONr. FG306-122

Krater

vollständiger Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

hoher Ringfuß mit vertikaler Außen- und konkaver Innenseite
Firnis: hochglänzend, mäßig dicht bis dicht, außen, innen und
Oberseite des Fußes vollständig gefirnist, Außenseite des Fuß-
es und Bodenunterseite unbemalt

BDm 12,1 (100%); H (erh.) 5,8

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 280

Taf. 28

FONr. FG306-176

Kanne

vollständiger Boden mit Wand bis zum Ansatz der Schulter (2
Frgm.)

ovoider Körper, ausgestellter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und Außenseite des Fußes
vollkommen gefirnist, teilweise großflächig abgeplatzt, innen
dünn aufgetragene braune Farbe, Bodenunterseite unbemalt

MaxDm 17,4 (20%); BDm 9,85 (100%); H (erh.) 13,9

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; sp. 2./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 281

Taf. 28

FONr. FG306-141

Kännchen

vollständiger Boden mit Wand bis zum Hals und unterem
Henkelansatz (5 Frgm.)

Vertikalhenkel, niedriger Scheibenfuß, leicht konkave Boden-
unterseite

Firnis: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen ge-
firnist, Bodenunterseite unbemalt mit einzelnen Tropfspuren
entlang des Randes

MaxDm 5,8 (45%); BDm 4,6 (100%); H (erh.) 6,75

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/4; Malfarbe:
schwarz
attisch

Kat. 282

Taf. 28. 95

FONr. FG306-167

Kännchen

Wand mit Teil der Schulter und des Halses (1 Frgm.)

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und innen vollständig
gefirnist, Stempeldekoration auf Schulter: horizontal umlaufende
Reihe von hängendem Eierstab, darunter Blattspitze?

MaxDm Hals 2,1 (50%); H (erh.) 3,3

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch

Kat. 283

Taf. 28

FONr. FG306-168

Olpe

Rand mit Wand bis zur Schulter und vollständigem Henkel (1
Frgm.)

außen kantig verdickter ausgebogener Rand, Vertikalhenkel
von ovalem Querschnitt mit über den Rand hochgezogenem
Scheitel

Firnis: metallisch, hochglänzend, dicht, außen und an Innen-
seite des Halses vollkommen gefirnist, platzt vereinzelt splittrig
ab

RDm 4 (18%); H (erh.) 4,3 bzw. 5,55 mit Henkel

CMG 5

Struktur Ofl.: innen glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:
schwarz
attisch

Kat. 284

Taf. 28

FONr. FG306-178

Olpe

Rand mit Teil der Wand bis zur Schulter und zum vollständigen
Henkel (7 Frgm.), gehört vermutlich zu Kat. 285, nicht
anpassend

runde Mündung mit ausgebogenem kantig verdicktem Rand,
Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt mit über den Rand
hochgezogenem Scheitel

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und in der oberen Zone
des Halses gefirnist

RDm 4,2 (50%); H (erh.) 6,3 bzw. 7,4 mit Henkel

CMG 5

Struktur Ofl.: innen glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch

Kat. 285

Taf. 28

FONr. FG306-179

Olpe

vollständiger Boden mit Teil der Wand bis zum Ansatz der Schulter (4 Frgm.), gehört vermutlich zu Kat. 284, nicht anpassend Scheibenfuß mit konkaver Unterseite
 Firnis: hochglänzend, dicht, außen vollkommen gefirnist, über Fuß unregelmäßig begrenzt mit Tropfspuren, Bodenunterseite unbemalt
 BDm 4 (100%); H (erh.) 6,8
 CMG 5
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 286

Taf. 28

FONr. FG306-162

Olpe

vollständiger Boden mit Wand bis zur Schulter und unterem Henkelansatz (2 Frgm.)

Vertikalhenkel, Scheibenfuß mit leicht konkaver Unterseite
 Firnis: leicht metallisch, hochglänzend, außen vollständig gefirnist, platzt z. T. splittig ab, endet über Fuß unregelmäßig, an ungefirnister Bodenunterseite Tropfspuren und Spuren von Milos

MaxDm 4,6 (30%); BDm 3 (100%); H (erh.) 5,9

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz
 attisch

Kat. 287

Taf. 95

FONr. FG306-128

Lekythos

Wand (1 Frgm.)

zylindrischer Gefäßkörper verjüngt sich zum Fuß hin

Firnis: metallisch, hochglänzend, dicht, horizontale Firnisstreifen, darüber ungefirnist mit dünn aufgetragener metallisch glänzender Farbe

MaxDm 4 (15%); H (erh.) 5,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6 innen; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz bis 5YR 5/6
 attisch

Kat. 288

Taf. 95

FONr. FG306-130

Lekythos

Wand mit Bruchstelle des Fußansatzes (1 Frgm.)

zylindrischer Gefäßkörper verjüngt sich zum Fuß hin

Firnis: metallisch, hochglänzend, unterer Teil des Gefäßkörpers und Streifen darüber gefirnist, in gefirnisster Zone zwei horizontale Streifen in zusätzlicher roter Farbe, darüber anschließende Zone bemalt mit weißer matter Farbe, Farbe teilweise abgeplatzt, Firnis über weißer Farbe aufgetragen

MaxDm 4 (14%); H (erh.) 3,4

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz, rot und weiß
 attisch

Kat. 289

Taf. 95

FONr. FG306-011

Lekythos

Wand (1 Frgm.)

Firnis: hochglänzend, dicht, Hinterteil eines Pferdes in schwarzfiguriger Technik, Binnenzeichnung geritzt, auf ungefirnisten Flächen dünn aufgetragene leicht glänzende bräunliche Farbe, zusätzliche weiße matte Farbe

MaxDm 7 (10%); H (erh.) 4,9

Struktur Ofl.: glatt, hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse wenig: wenig kleine weiße matte Einschlüsse, sehr wenig kleine dunkle matte Einschlüsse

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz und weiß

attisch; sp. 6./fr. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 290

Taf. 28. 95

FONr. FG306-106

Hydria?

vollständiger Boden mit unterem Teil der Wand, Fuß stark beschädigt (2 Frgm.)

schräg ausgestellter Ringfuß, Außenseite des Fußes durch horizontal umlaufende Rippen gegliedert

Firnis: hochglänzend, dicht, außen vollständig gefirnist, z. T. splittig abgeplatzt, Bodenunter- und Innenseite unbemalt, am Ansatz der Wand horizontal umlaufende ausgesparte Rille

BDm 13,2 (60%); H (erh.) 7,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 7/6; Malfarbe: schwarz

attisch

Kat. 291

Taf. 28. 95

FONr. FG306-185

Askos

zu einem großen Teil erh. vom Boden bis zur vollständigen Mündung, zahlreiche Fehlstellen an Wand und Henkel, mittlerer Teil mit zentraler Röhre fehlt (14 Frgm.)

Aussug mit ausgebogenem leicht verdicktem Rand, Korbenkel von ovalem Querschnitt, Schulter biegt winkelig um, Oberseite fällt zur Mitte hin ab, Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

Firnis: hochglänzend, dicht, außen und Innenseite der Mündung vollkommen gefirnist, teilweise großflächig abgeplatzt, innen Tropfspuren, Bodenunterseite unbemalt

RDm 2,7 (100%); MaxDm 7,8 (70%); BDm 5 (95%); H (max.) 7,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6 bis 10YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 292

Taf. 28

FONr. FG306-169

Askos

Aussug mit vollständigem Henkel (2 Frgm.); gehört vermutlich zu Kat. 293, nicht anpassend

Aussug mit ausgebogenem außen verdicktem Rand, Korbenkel von ovalem Querschnitt

Firnis: glänzend, dicht, außen und innen vollständig gefirnist

RDm 2,7 (50%); H (erh.) 4,8

CMG 5

Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Bruch: 10YR 5/4; Malfarbe: schwarz

attisch

- Kat. 293** Taf. 28
FONr. FG306-230
Askos
vollständiger Boden mit Teil der Wand bis zur Schulter (3 Frgm.), gehört vermutlich zu Kat. 292, nicht anpassend flacher Gefäßkörper, niedriger Scheibenfuß
Firmis: hochglänzend, dicht, außen vollständig gefirnist, Bodenunterseite unbemalt, innen dünner Überzug, Bodenunterseite ungefirnist mit Spuren von Miltos
MaxDm 8,6 (35%); BDm 7,7 (100%); H (erh.) 2,5
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5Y 5/2; Malfarbe: schwarz attisch
- Kat. 294** Taf. 28. 95
FONr. FG306-197
Skyphos
vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden und einem vollständigen Henkel, Fehlstellen am Rand, ein Henkel fehlt (3 Frgm.)
Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, sich verjüngende Lippe, ausgestellter Ringfuß
bemalt: innen, außen sowie Innen- und Außenseite des Fußes vollkommen bemalt bis auf ausgesparten schmalen und breiten horizontalen Streifen außen über dem Fuß, an ungefirnisierter Bodenunterseite zwei konzentrische Kreisringe, Malfarbe matt glänzend und dicht, sehr schlecht erhalten
RDm 9,4 (88%); BDm 5,3 (100%); H (max.) 7,5
CMG 11
Struktur Ofl.: seifig, hart
Farbe Ofl.: 2.5Y 6/2-4; Malfarbe: schwarz korinthisch; fs. 3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 295** Taf. 28. 95
FONr. FG306-153
Skyphos
Rand mit Teil der Wand und Ansätzen eines Henkels (3 Frgm.) sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt
bemalt: außen über unbemalter Zone und innen vollkommen bemalt, Malfarbe rotbraun matt bzw. außen in Henkelzone und unmittelbar über unbemalter Zone sowie innen im unteren Bereich zusätzliche Streifen in leicht metallischer matt glänzender schwarzer Malfarbe
RDm 9,5 (30%); H (erh.) 3,1
CMG 10a
Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Bruch: 5YR 6/6 bis 10YR 7/6; Malfarbe: 2.5YR 4/8 und schwarz korinthisch
- Kat. 296** Taf. 28. 95
FONr. FG306-024
Skyphos
Boden mit Ansatz der Wand (2 Frgm.)
Ringfuß
bemalt: innen und Fuß vollkommen bemalt, außen horizontaler Streifen in der ausgesparten Zone über dem Fuß, an der Bodenunterseite Kreisring um zentralen Punkt
BDm 5 (55%); H (erh.) 1,6
CMG 10a
Struktur Ofl.: seifig, sehr hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
- Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/6; Malfarbe: 10YR 3/1 korinthisch
- Kat. 297** Taf. 28. 95
FONr. FG306-015
Skyphos
vollständiger Boden mit Ansatz der Wand (3 Frgm.)
schwerer torusförmiger Ringfuß
bemalt: Streifen an der Außenseite des Fußes und über dem Fuß, an der Bodenunterseite zwei Kreisringe, Malfarbe dunkelbraun und matt glänzend, schlecht erhalten, innen Reste von dunkelroter Farbe, an der Innenseite des Fußes Streifen in roter matter Farbe
BDm 7,25 (100%); H (erh.) 1,85
CMG 11
Struktur Ofl.: leicht seifig, sehr hart; Struktur Bruch: glatt, dicht, vereinzelt leicht porös
Farbe Ofl.: 2.5Y 6/2; Farbe Bruch: 2.5Y 6/2 überfeuert korinthisch
- Kat. 298** Taf. 28. 95
FONr. FG306-025
Skyphos
vollständiger Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)
schräg ausgestellter falscher Ringfuß, Bodenunterseite erhöht
bemalt: innen dunkelbraune unregelmäßige Bemalung, außen vollkommen bemalt mit schwarzbrauner matter dichter Farbe, Fuß innen bemalt mit roter matter Farbe, an der Bodenunterseite Kreisring in schwarzbrauner Farbe um zentralen Punkt
BDm 3,55 (100%); H (erh.) 1,7
CMG 10a
Struktur Ofl.: seifig, sehr hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 2.5Y 7/4; Malfarbe: 5YR 2.5/1 und 5YR 4/4 korinthisch
- Kat. 299** Taf. 28. 95
FONr. FG306-027
Miniaturskyphos
Rand mit Teil der Wand und einem vollständigen Henkel (1 Frgm.)
sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt
bemalt: Malfarbe dunkelbraun matt, wenig dicht, schlecht erhalten, innen vollkommen bemalt, außen horizontale Streifen und unter dem Rand Zickzackmuster
RDm 4 (20%); H (erh.) 2
CMG 11
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5Y 8/3; Farbe Bruch: 5Y 8/3 bis 10YR 8/4 korinthisch
- Kat. 300** Taf. 29. 96
FONr. FG306-212
Schale, einhenkelig
weitgehend erh., zwei größere Fehlstellen an Boden und Rand (6 Frgm.)
gerundete Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, falscher Ringfuß
bemalt: innen vollkommen bemalt, außen obere Zone bemalt und nach unten unregelmäßig begrenzt, Malfarbe sehr

schlecht erhalten

RDm 10 (60%); BDm 4,6 (100%); H (max.) 3,8

CMG 11

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 6/4; Malfarbe: schwarz korinthisch; fs. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 301

Taf. 29. 96

FONr. FG306-213

Schale, einhenkelig

weitgehend erh., kleine Fehlstellen an Rand und Wand (6 Frgm.)

sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, falscher Ringfuß, Bodenunterseite erhaben

bemalt: innen vollständig bemalt, außen obere Zone bemalt und nach unten unregelmäßig begrenzt, Malfarbe matt glänzend, dicht

RDm 9,8 (90%); BDm 4,6 (100%); H (max.) 3,9

CMG 10a

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/6; Malfarbe: schwarz

korinthisch; fs. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 302

Taf. 29. 96

FONr. FG306-214

Schale, einhenkelig

vollständiges Profil mit Ansätzen des Henkels (2 Frgm.)

sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, falscher Ringfuß, Bodenunterseite erhaben

bemalt: innen vollständig bemalt, außen obere Zone bemalt und nach unten unregelmäßig begrenzt, Malfarbe leicht metallisch, matt glänzend, großflächig abgeplatzt

RDm 8,9 (55%); BDm 3,9 (45%); H (max.) 3,8

CMG 11

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 2.5Y 7/4; Malfarbe: schwarz korinthisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 303

Taf. 29. 96

FONr. FG306-215

Schale, einhenkelig

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden, Henkel fehlt (3 Frgm.)

gerundete Lippe, falscher Ringfuß, Bodenunterseite erhaben mit Kreisrille

bemalt: innen vollständig bemalt, außen obere Zone bemalt und nach unten unregelmäßig begrenzt, Malfarbe matt glänzend, relativ dicht, z. T. abgeplatzt

RDm 9,2 (7%); BDm 3,9 (100%); H (max.) 3,7

CMG 10a

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 2.5Y 7/4 bis 7.5YR 7/6; Malfarbe: schwarz

korinthisch; sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 304

Taf. 29. 96

FONr. FG306-018

Schälchen

vollständiges Profil (4 Frgm.)

außen leicht verdickter Rand mit sich verjüngender Lippe, erhöhte Basis mit konkaver Unterseite

bemalt: innen vollkommen bemalt, Bemalung außen nach un-

ten unregelmäßig begrenzt mit Tropfspuren bis zum Boden, Malfarbe matt glänzend

RDm 5,65 (70%); BDm 3 (55%); H (max.) 2,5

CMG 10a

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 5YR 5/8

korinthisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 305

Taf. 29. 96

FONr. FG306-013

Schälchen

vollständig erh. in einem Stück

Rand außen leicht verdickt mit sich verjüngender Lippe, erhöhte Basis mit leicht konkaver Unterseite

bemalt: innen vollständig bemalt, außen obere Zone bemalt und nach unten unregelmäßig begrenzt mit Tropfspuren, Malfarbe matt glänzend, dicht

RDm 5,1 (100%); BDm 2,3–2,4 (100%); H (max.) 2,18

CMG 11

Struktur Ofl.: glatt, hart

Farbe Ofl.: 10YR 8/3–4; Malfarbe: schwarz

korinthisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 306

Taf. 29. 96

FONr. FG306-017

Deckel

relativ vollständiger Knauf mit Teil der Wand (1 Frgm.)

oben offener konischer Knauf mit kantiger Lippe, Oberseite des Deckels dreifach abgestuft

umbemalt

RDm Knauf 2,9 (75%); MaxDm erh. 7 (3%); H (erh.) 2,4

CMG 10a

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 10YR 7/4–6; Farbe Bruch: 10YR 6/6

korinthisch; ca. M. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 307

Taf. 29

FONr. FG306-082

Deckel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

vertikaler gerader Rand

bemalt: an der Außenseite über dem Boden und an der Oberseite über zwei feinen horizontal umlaufenden Rillen Spuren von roter Bemalung

RDm 9 (13%); H (erh.) 1,9

CMG 10a

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/6

korinthisch

Kat. 308

Taf. 29. 96

FONr. FG306-226

Schälchen

weitgehend erh. mit Ansätzen der beiden Henkel (9 Frgm.)

verdickter und schräg ausgestellter Rand mit kantiger Lippe, unter Rand horizontal umlaufende Rille, Horizontalhenkel mit aufgebogenen Enden, erhöhte Basis mit leicht konkaver Unterseite

umbemalt

RDm 7,65 (100%); BDm 4,6 (90%); H (max.) 2,1

CMG 10a

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: sehr fein, dicht

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 7/4
korinthisch

Kat. 309 Taf. 29
FONr. FG306-029
Lekythos, streifenbemalt
Wand mit Ansatz des Halses und unterem Henkelansatz (1 Frgm.)
vertikaler Bandhenkel
bemalt: auf Höhe des unteren Henkelansatzes horizontal umlaufender Streifen, Malfarbe matt
MaxDm 4 (33%); H (erh.) 2,5
CMG 10a
Struktur Ofl.: leicht seifig, sehr hart; Struktur Bruch: glatt, dicht, z. T. leicht porös
Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/4 bis 5YR 7/6; Malfarbe: 5YR 5/6
leicht überfeuert
korinthisch

Kat. 310 Taf. 29. 96
FONr. FG306-010
Lekythos, streifenbemalt
Gefäßkörper bis zum Ansatz des Halses relativ vollständig mit Bruchstelle des unteren Henkelansatzes, Fuß stark beschädigt (1 Frgm.)
Schulter winkelig abgesetzt, Vertikalhenkel, zylindrischer Stiel, ausgesetzter massiver Fuß mit breitem zylindrischem Stiel
bemalt: zwei horizontal auf Höhe des maximalen Durchmessers umlaufende Streifen, Malfarbe matt
MaxDm 5,1 (100%); BDm 2,4 (90%); H (erh.) 5,8
CMG 5?
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, sehr wenig Einschlüsse: wenig silbriger Glimmer, sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (rund, gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße Einschlüsse
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6; Malfarbe: 5YR 2.5-3/1
an der Bodenunterseite Rillen vom Abziehen
vermutlich attisch

Kat. 311 Taf. 29. 96
FONr. FG306-072
Lekythos, streifenbemalt
relativ vollständiger Boden mit Teil des Gefäßkörpers bis zur Schulter (7 Frgm.)
falscher Ringfuß mit konkaver Unterseite
bemalt: je ein horizontal umlaufender Streifen am Fuß, unter- und oberhalb der Stelle des maximalen Durchmessers, Malfarbe matt
MaxDm 6,6 (30%); BDm 3,65 (95%); H (erh.) 7,5
CMG 10a?
Struktur Ofl.: leicht seifig, hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis rund, gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig kleine hellrote Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig sehr große rotbraune matte Einschlüsse (sphärisch, kantig)
Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/4; Malfarbe: 5YR 5/6
Scherben ist leichter und ‚trockener‘ als gewöhnlich bei Lekythen dieser Art
vermutlich korinthisch; 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 312 Taf. 29
FONr. FG306-070
Lekythos, streifenbemalt
oberer Teil des Gefäßes mit Schulter, Hals und vollständigem Henkel (6 Frgm.), gehört vermutlich zu Kat. 313, nicht anpassend
vertikaler Bandhenkel
bemalt: unter dem Henkelansatz breiter horizontal umlaufender Streifen zwischen zwei schmälere, an der Außenseite des Henkels drei horizontale Streifen, Malfarbe matt
MaxDm 7 (25%); H (erh.) 5,8
CMG 10a
Struktur Ofl.: seifig, sehr hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6 bis 10YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 2.5YR 3/4 bis 5YR 5/6
leicht überfeuert
korinthisch; 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 313 Taf. 29
FONr. FG306-071
Lekythos, streifenbemalt
Boden mit Teil der Wand bis zum Ansatz der Schulter (5 Frgm.), gehört vermutlich zu Kat. 312, nicht anpassend
erhöhte Basis mit gerader Unterseite
bemalt: je ein horizontaler Streifen um den Fuß und unter der Körpermitte, Malfarbe matt
MaxDm 7 (40%); BDm 3,5 (40%); H (erh.) 6,8
CMG 10a
Struktur Ofl.: seifig, sehr hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 5YR 6/6 bis 10YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6 bis 10YR 5/4; Malfarbe: 5YR 5/4
leicht überfeuert
korinthisch; 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 314 Taf. 29. 96
FONr. FG306-008
Lekythos, streifenbemalt
weitgehend erh. mit vollständigem Henkel und Mündung, größere Fehlstellen an Boden und Wand (10 Frgm.)
kantig gerundete Lippe mit nach innen abfallender Oberseite, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, falscher Ringfuß, Bodenunterseite konkav
bemalt: je ein horizontal umlaufender Streifen um den Fuß, etwas unter der Stelle des maximalen Durchmessers, auf der Höhe des unteren Henkelansatzes und an der Lippe, drei horizontale Streifen an der Außenseite des Henkels, Malfarbe matt
RDm 2,5 (100%); MaxDm 5,2 (75%); BDm 2,7 (65%); H (max.) 10,2
CMG 10a
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 2.5Y 8/3; Farbe Bruch: 10YR 8/4; Malfarbe: 5YR 5/6
korinthisch; 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 315 Taf. 29
FONr. FG306-087
Lekythos, streifenbemalt
Rand mit Teil des Halses (1 Frgm.)
gerader leicht verdickter Rand mit nach innen abfallender gekohlter Oberseite
bemalt: zwei horizontal umlaufende Streifen außen unter dem Rand und an der Oberseite des Randes, Malfarbe matt

RDM 3 (50%); H (erh.) 2,35

CMG 11

Struktur Ofl.: leicht seifig, sehr hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 5Y 8/3; Farbe Bruch: 5Y 8/4; Malfarbe: 5YR 5/6
korinthisch

Kat. 316

Taf. 30. 65. 96

FONr. FG306-047; ProbenNr. **CKOL 47**

A 343

Lekythos, streifenbemalt

bis zum Halsansatz relativ vollständig erh. mit vollständigem Henkel, Fehlstellen an Wand und Boden, Hals und Mündung fehlen (27 Frgm.)

Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, ausgestellter falscher Ringfuß, Bodenunterseite konkav

bemalt: je ein horizontal umlaufender Streifen am Fuß und am unteren Teil des Gefäßkörpers, ein breiter Streifen zwischen je zwei schmalen Streifen auf Höhe des unteren Henkelansatzes, an der Außenseite des Henkels kurze horizontale Streifen, Malfarbe matt

MaxDm 12,8 (75%); BDm 6,9–7,1 (80%); H (erh.) 20,8

CMG 10a/Very fine fabric

Struktur Ofl.: seifig, hart; Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch bis mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, dicht, leicht porös, Einschlüsse sehr wenig und gut sortiert: sehr wenig feine weiße Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), sehr wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 2.5Y 7/4 außen bis 5YR 7/6 Kern; Malfarbe: 5YR 5/6

korinthisch; 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 317

Taf. 30. 97

FONr. FG306-009

Kanne

Rand mit vollständigem Henkel und Teil der Wand bis zur Schulter (7 Frgm.)

runde Mündung, Rand ausgebogen, Oberseite konkav, kantige Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, auf dem Rand vor dem Henkelansatz zwei scheibenförmige Aufsätze, dritter Aufsatz kann symmetrisch ergänzt werden, am oberen Ansatz des Henkels spulenförmiger Aufsatz

unbemalt

RDM 9,4 (45%); H (erh.) 6,5

CMG 10a

Struktur Ofl.: glatt, leicht poliert, mittelhart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/6

korinthisch

Kat. 318

Taf. 30. 97

FONr. FG306-023

Lekythos ‚blisterware‘

Boden und Wand bis zum Ansatz des Halses mit Bruchstelle des unteren Henkelansatzes (1 Frgm.)

flache unregelmäßige Basis, Wand vertikal profiliert durch schmale Kerben und flach gewölbte Rippen, Vertikalhenkel setzt am Schulteransatz an

unbemalt

BDm 6 (30%); H (erh.) 3,9

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr

wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt bis facettiert, dicht, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 4/1; Farbe Bruch: 2.5Y 2.5/1 bis 2.5YR 4/3 handgeformt, große Luftblase am Boden und in der Wand korinthisch; 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 319

Taf. 97

FONr. FG306-076

Lekythos ‚blisterware‘

Wand mit Schulter (1 Frgm.)

flaches Gefäß mit vertikalen Kerben und breiten abgeflachten Rippen, Kerben zeichnen sich an der Innenseite leicht ab unbemalt

MaxDm 11 (11%); H (erh.) ca. 4,3

Struktur Ofl.: leicht seifig, sehr hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 4/1 bis 10YR 5/3; Farbe Bruch: 2.5Y 4/1 bis 5YR 4/3

korinthisch; 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 320

Taf. 97

FONr. FG306-077

Lekythos ‚blisterware‘

Wand mit Schulter (1 Frgm.)

breite vertikale Kerben und abgeflachte Rippen unbemalt

MaxDm 7 (13%); H (erh.) 2,9

Struktur Ofl.: leicht seifig, sehr hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 1Gley 4/N; Farbe Bruch: 1Gley 4/N

korinthisch; 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 321

Taf. 30. 97

FONr. FG306-007

Kännchen

zu einem großen Teil erh. vom vollständigen Boden bis zur Schulter mit dem unteren Henkelansatz und dem Ansatz des Halses, einzelne Fehlstellen in der Wand, Hals und Mündung fehlen (7 Frgm.)

Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, erhöhte Basis mit leicht konkaver Unterseite

bemalt: außen oberer Teil über unbemalter Zone vollständig bemalt, Malfarbe matt, unregelmäßig aufgetragen, platzt teilweise in größeren Splittern ab

MaxDm 7 (75%); BDm 4,5 (100%); H (erh.) 6,7

CMG 10a

Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/6 außen bis 5YR 7/6 Kern; Malfarbe: 5YR 3/1–2

an der Bodenunterseite unregelmäßige spiralförmige Drehrippen korinthisch; 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 322

Taf. 30

FONr. FG306-088

Askos

vollständiger Ausguss bis zum Ansatz des Gefäßkörpers, Rand an einer Stelle beschädigt, möglicherweise Henkelansatz (1 Frgm.)

leicht ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe bemalt: Streifen um Lippe und um unteres Ende des Ausgusses, Malfarbe matt glänzend, schlecht haftend

RDm 2,3 (100%); H (erh.) 4,1

CMG 10a

Struktur Ofl.: seifig, sehr hart, keine Einschlüsse sichtbar; Struktur Bruch: facettiert, dicht

Farbe Ofl.: 2.5Y 8/3; Farbe Bruch: 10YR 6/4; Malfarbe: 5YR 3/2

korinthisch

Kat. 323 Taf. 30. 97

FONr. FG306-060

Kanne

Rand bis zur Schulter mit dem weitgehend erh. Henkel (9 Frgm.)

runde Mündung, ausgebogener Rand mit kantig gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel, am Übergang zum Hals feiner horizontal umlaufender Wulst

bemalt: außen vollkommen bemalt, Innenseite des Halses bemalt, darunter Tropfspuren, Malfarbe matt, mäßig dicht, z. T. unregelmäßig

RDm 9,3 (55%); H (erh.) ohne Henkel 10,3

CMG 10a

Struktur Ofl.: innen leicht seifig, hart, keine Einschlüsse sichtbar; Struktur Bruch: glatt, dicht, wenig Einschlüsse: wenig kleine bis mittelgroße weiße matt durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6 innen; Farbe Bruch: 5YR 6/6 außen bis 10YR 7/4 Kern; Malfarbe: 2.5YR 5/6

korinthisch

Kat. 324 Taf. 30. 97

FONr. FG306-069

Kanne

Teil der Mündung mit Hals und Wand bis zur Schulter und vollständigem Henkel (3 Frgm.)

Kleeblatt-förmige Mündung, Lippe gerundet, Hals winkelig von der Schulter abgesetzt, vertikaler Henkel von ovalem Querschnitt, Scheitel des Henkels ist über die Höhe der Mündung hochgezogen

bemalt: außen vollkommen und Innenseite des Randes bemalt, Malfarbe matt, platzt teilweise splittrig ab

RDm 6,8–8,2 (60%); H (erh.) 9,8

Struktur Ofl.: innen leicht rau, wenig Einschlüsse: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig: sehr wenig Glimmer, häufig feine weiße Einschlüsse, wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), wenig mittelgroße dunkelrote matte Einschlüsse (länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 7/6 bis 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: 2.5YR 3/4 bis 2.5YR 4/6

Herkunft?

Kat. 325 Taf. 30. 97

FONr. FG306-061

Amphoriskos

zu einem großen Teil erh. mit beiden vollständigen Henkeln, große Fehlstellen an Wand und Rand, Fuß stark bestoßen (20 Frgm.)

Rand ausgestellt und an der Außenseite leicht verdickt, kantige Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

bemalt: außen oberer Gefäßteil, Henkel und Innenseite des Randes bemalt, Malfarbe matt, relativ dicht, platzt teilweise ab, unterer Teil des Gefäßkörpers und Bodenunterseite unbemalt RDm 10,7 (35%); MaxDm 18,4 (50%); BDm 9,2 (100%); H (max.) 23,2

Struktur Ofl.: glatt bis seifig, hart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße rotbraune matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig feine schwarze Einschlüsse, sehr wenig mittelgroße schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig); Struktur Bruch: körnig, Einschlüsse häufig: häufig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: 10R 4/8

Herkunft?

Kat. 326 Taf. 31. 62. 98

FONr. FG306-043; ProbenNr. CKOL 17

A 342

Krater mit Steigbügelhenkeln

zu einem großen Teil erh. vom Rand bis zum Ansatz des Fußes mit beiden vollständigen Henkeln, einige Fehlstellen an Wand und Rand, fehlender Fuß ergänzt

ausgebogener außen kantig verdickter Rand mit nach außen abfallender Oberseite, vertikaler Bandhenkel sitzt auf horizontalem Bügelhenkel von rundem Querschnitt auf

Firnis: matt glänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist, unregelmäßig gebrannt, Firnis platzt splittrig ab RDm 32,2–32,8 (91%); MaxDm 28,8–29,3 (90%); H (erh.) 33,7

CMG 6/Fine micaceous & metamorphic with Tcfs fabric
Struktur Ofl.: glatt, hart, sehr wenig Einschlüsse: wenig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, z. T. porös, Einschlüsse wenig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, wenig feine weiße Einschlüsse, wenig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große rote matte Einschlüsse (länglich, kantig)

Farbe Ofl.: 2.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 2.5YR 4/8 bis 7.5YR 3/2

lakonisch; ca. 1. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 327 Taf. 31

FONr. FG306-104

Krater

Rand mit Teil des Halses und Abdrücken der oberen Ansätze der beiden Henkel (1 Frgm.)

ausgebogener außen kantig verdickter Rand mit nach außen abfallender Oberseite, Henkel setzten ursprünglich an der Außenseite des Randes an, vermutlich als Steigbügelkrater zu ergänzen

Firnis: matt bis metallisch glänzend, dicht, platzt stark ab, innen und außen vollkommen gefirnist

RDm 28,6 (55%); H (erh.) 4,9

CMG 6

Struktur Ofl.: glatt, hart, sehr wenig Einschlüsse: wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, z. T. porös, Einschlüsse wenig:

wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (länglich bis sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 10YR 3/1 lakonisch; ca. 1. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 328 Taf. 31
FONr. FG306-002
Lekane
Profil beinahe vollständig erh., Rand stark beschädigt (8 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß mit konkaver Innenseite, Rand schräg ausgestellt
bemalt: innen vollkommen bemalt, Malfarbe matt glänzend, mäßig dicht, platzt in größeren Splittern ab, außen unbemalt
RDm rek. ca. 24,5; BDm 11,1 (52%); H (erh.) 12,5
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 10YR 6–7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz
attisch; M./3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 329 Taf. 31
FONr. FG306-014
Lekanis
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
gerader Rand mit kantiger Lippe, an der Außenseite bildet Vorsprung mit horizontaler Oberseite Deckelleiste
bemalt: innen vollkommen bemalt, außen horizontaler Streifen an der Außenseite des Randes, an der Ober- und Außenseite der Deckelleiste, Malfarbe matt glänzend, relativ dicht, platzt stark ab
RDm 25 (17%); H (max.) 4,1
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse sehr wenig: wenig Glimmer, wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt bis facettiert, Bindung gut, Einschlüsse wenig: wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig sehr große weiße leicht durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), sehr wenig große dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet)
Farbe Ofl.: 10YR 7/3 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 10R 4/8
vermutlich attisch

Kat. 330 Taf. 32. 98
FONr. FG306-216
Schale, einhenkelig
weitgehend erhalten mit mehreren Fehlstellen am Rand (4 Frgm.)
gerundete Lippe, Horizontalhenkel von ovalem Querschnitt, Basis mit leicht konkaver Unterseite
bemalt: innen vollkommen bemalt, außen ist Bemalung der oberen Zone nach unten unregelmäßig begrenzt mit Tropfspuren, Malfarbe matt glänzend, fleckig, teilweise abgeplatzt, an der Bodenunterseite Graffito Ξ ENOXA
RDm 10,7 (55%); BDm 4,3 (100%); H (max.) 4,3
CMG 7
Struktur Ofl.: glatt, hart
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Malfarbe: 7.5YR 2.5/1
Herkunft? 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 331 Taf. 32
FONr. FG306-217

Schale, einhenkelig
vollständiges Profil mit Ansätzen des Henkels, Fehlstellen an Wand und Rand (2 Frgm.)
an der Innenseite gerundete nach innen abfallende Lippe, Horizontalhenkel, Basis mit leicht konkaver Unterseite
bemalt: innen vollkommen bemalt, außen ist Bemalung der oberen Zone nach unten unregelmäßig begrenzt mit Tropfspuren, Malfarbe z. T. leicht metallisch, matt glänzend, haftet nicht sehr gut
RDm 10,1 (65%); BDm 4 (80%); H (max.) 4,2
CMG 7
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/3; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4; Malfarbe: 7.5YR 3/2 bis schwarz
Herkunft? 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 332 Taf. 32. 63. 98. 127
FONr. FG306-045; ProbenNr. **CKOL 22**
Schale, einhenkelig
vollständiges Profil mit Bruchstelle eines Henkelansatzes (4 Frgm.)
gerundete Lippe, Horizontalhenkel
bemalt: innen vollkommen bemalt, außen ist Bemalung der oberen Zone nach unten unregelmäßig begrenzt mit Tropfspuren, Malfarbe matt bis matt glänzend, platzt z. T. splittig ab, z. T. fleckig
RDm 10,8 (45%); BDm 4,4 (35%); H (max.) 4,2
CMG 7/Silicate & carbonate with serpentinite fabric
Struktur Ofl.: glatt, z. T. fein geglättet, hart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet, teilweise explodiert); Struktur Bruch: glatt, wenig porös, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, häufig feine helle Einschlüsse, wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch bis mäßig länglich, gerundet bis kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 5YR 2.5/1 bis 1Gley 2.5/N
Herkunft? 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 333 Taf. 32. 63. 98
FONr. FG306-044; ProbenNr. **CKOL 21**
Schale, einhenkelig
Wand mit Ansatz des Bodens und Bruchstelle eines Henkelansatzes (1 Frgm.)
gerundete Lippe, Horizontalhenkel, Henkelzone winkelig abgesetzt, flache Basis
bemalt: innen vollkommen bemalt, außen Bemalung bis knapp über Boden und nach unten unregelmäßig begrenzt mit Tropfspuren, Malfarbe matt glänzend, teilweise dicht, außen an einigen Stellen fleckig
RDm 11 (19%); BDm 5,6 (23%); H (max.) 3,8
CMG 7/Silicate & carbonate with serpentinite fabric
Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet, z. T. explodiert); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, wenig porös, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, häufig kleine und mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 10YR 3/1
Herkunft? 2. H. 5. Jh. v. Chr.

- Kat. 334** Taf. 32
FONr. FG306-115
Schale, einhenkelig
Rand mit Teil der Wand (2 Frgm.)
gerundete nach innen abfallende Lippe
bemalt: innen vollkommen, außen obere Zone und nach unten unregelmäßig begrenzt, Malfarbe matt, platzt teilweise splittig ab
RDm 10,5 (33%); H (erh.) 3,4
CMG 7
Struktur Ofl.: glatt, hart bis sehr hart, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, z. T. leicht porös, wenig Einschlüsse: wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 5YR 3/1
Herkunft? 2. H. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 335** Taf. 32. 62. 98
FONr. FG306-004; ProbenNr. **CKOL 13**
Kanne
Boden mit Teil der Wand (2 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß, Bodenunterseite konvex
bemalt: außen vollkommen bemalt und glänzend poliert, Malfarbe matt, Standfläche und Bodenunterseite unbemalt
BDm 10,3 (70%); H (erh.) 4,7
Silicate & carbonate fabric
Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer, häufig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch bis mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und sehr schlecht sortiert: häufig Glimmer, häufig kleine und mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große rostbraune Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 2.5Y 5/2; Farbe Bruch: 2.5Y 5/2 außen bis 2.5Y 5/1
Kern; Malfarbe: 7.5YR 2.5/1
in reduzierter Atmosphäre gebrannt
Herkunft?
- Kat. 336** Taf. 32. 98
FONr. FG306-233
Kanne
Teil der Wand mit Hals und Bruchstelle des unteren Henkelansatzes an der Schulter (5 Frgm.)
Außenseite des Halses durch horizontale flache Rillen und spitze Grate gegliedert, durch Rille gegliederter Wulst um Ansatz des Halses, Vertikalhenkel
bemalt: außen vollständig unregelmäßig bemalt und anschließend poliert, Malfarbe matt
MaxDm Halsansatz 11,2 (12%); H (erh.) 11,3
Struktur Ofl.: innen glatt, weich, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, leicht porös, Einschlüsse wenig: sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet), sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 2.5Y 6/1 innen; Farbe Bruch: 2.5Y 5/2; Malfarbe: 2.5Y 2.5/1
in reduzierter Atmosphäre gebrannt
äolisch?
- Kat. 337** Taf. 32. 64. 99. 127
FONr. FG306-040; ProbenNr. **CKOL 46**
A 345
Amphoriskos
weitgehend erh. vom Fuß bis zum Ansatz des Halses, von einem Henkel nur Ansatz erh., vom anderen Henkel unterer Teil erh., oberer Teil des Halses und Rand fehlen (43 Frgm.), Randfrgm. Kat. 338 vermutlich zugehörig
am Ansatz des Halses horizontal umlaufender schmaler Grat, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, ausgestellter Ringfuß
bemalt: außen heller Überzug, horizontal umlaufende Streifen in matter Farbe am Fuß, am Unterkörper und unter dem unteren Henkelansatz, Bodenunterseite unbemalt
MaxDm 18,6 (75%); BDm 9,5 (90%); H (erh.) 19
Silicate & micaceous fabric
Struktur Ofl.: glatt, mäßig hart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig kleine bis große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet, z. T. explodiert); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig kleine rötliche Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine schwarze Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 6/4–6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: 2.5YR 5/6; Überzug: 7.5YR 8/3
ostgriechisch, vermutlich nordionisch oder rhodisch; 3. V. Chr. Jh. v. Chr.
- Kat. 338** Taf. 32
FONr. FG306-073
Amphoriskos
Rand mit Ansatz der Wand und oberem Teil eines Henkels (4 Frgm.), gehört vermutlich zum Amphoriskos Kat. 337, nicht anpassend
gekehlt außen dreieckig verbreiteter Rand mit nach außen abfallender Oberseite, Henkel von ovalem Querschnitt
bemalt: außen und innen heller Überzug, horizontal umlaufender Streifen in dichter matt glänzender Farbe an der Außen-, Ober- und Innenseite des Randes und am Scheitel des Henkels
RDm 11,5 (40%); H (erh.) 5,7
Struktur Ofl.: glatt, wenig Einschlüsse: wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine bis mittelgroße schwarze matt glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, sehr wenig Einschlüsse: kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 2.5YR 6/8; Malfarbe: 2.5YR 4/8
ostgriechisch, vermutlich nordionisch oder rhodisch
- Kat. 339** Taf. 32
FONr. FG306-078
Amphoriskos
Rand mit Ansatz der Wand und oberem Teil eines Henkels (1 Frgm.)
gekehlt ausgebogener Rand mit nach außen abfallender kantiger Lippe, Vertikalhenkel von D-förmigem Querschnitt
bemalt: horizontal umlaufender Streifen an der Außen- und Innenseite des Randes, Malfarbe leicht metallisch, matt glänzend, wenig dicht
RDm 10,5 (10%); H (erh.) 4,1

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart, wenig Einschlüsse: häufig feine bis mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, z. T. leicht porös, sehr wenig Einschlüsse: wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6 bis 10YR 5/4; Malfarbe: 2.5Y 3/1
vermutlich ostgriechisch

Kat. 340

Taf. 99

FONr. FG306-012

Kanne oder Amphoriskos

Wand (1 Frgm.)

vollk. bemalt: außen weißer matter dichter Überzug mit horizontalem Band und Wellenband in dunkelbrauner matter Farbe

MaxDm (erh.) 29 (5%); H (erh.) 5,4

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart, Einschlüsse häufig: wenig kleine silbrige Einschlüsse, häufig große schwarze mattglänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, Bindung gut, Einschlüsse häufig: wenig mittelgroße bis große schwarzglänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 5/3; Farbe Bruch: 7.5YR 4/3 außen bis 5YR 6/6 innen; Malfarbe: schwarz und weiß

ostgriechisch

Kat. 341

Taf. 32

FONr. FG306-067

Deckel

beinahe vollständiger Knauf mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

ringförmiger konischer Knauf

bemalt: außen dünn aufgetragene Farbe, Streifen in metallischer matt glänzender Farbe an der Oberseite des Knaufes

RDm Knauf 4,1 (85%); H (erh.) 2,6

Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet außen, einfach geglättet innen, sehr wenig Einschlüsse: häufig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, wenig Einschlüsse: häufig kleine weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), sehr wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/4; Malfarbe: 7.5YR 4/2 ostgriechisch?

Kat. 342

Taf. 33. 57. 99

FONr. FG306-039; ProbenNr. **CKOL 34**

A 341

Askos

Gefäßkörper relativ vollständig erh., Fehlstellen an Wand, Oberseite und Ausguss, vom Henkel nur hinterer Ansatz erh. (45 Frgm.)

ausgestellter Rand mit gerundeter Lippe, Korbhenkel von D-förmigem Querschnitt setzt an der Rückseite des Ausgusses an, an der Oberseite zentrale runde Vertiefung, Schulter winkelig abgesetzt, Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

unbemalt

MaxDm 19 (75%); BDm 9,25 (100%); H (erh.) 16,5

CMG 3/Buf Fabric B

Struktur Ofl.: leicht kreidig, mittelhart, Einschlüsse häufig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glän-

zende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig sehr große matte weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig große schwarze matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und schlecht sortiert: häufig kleine rostbraune Einschlüsse (sphärisch, gerundet), vereinzelt kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5Y 8/2; Farbe Bruch: 5Y 7/2
äginetisch

Kat. 343

Taf. 33. 70. 100. 126

FONr. FG306-001; ProbenNr. **CKOL 30**

Askos

weitgehend erh., Fehlstellen in Wand, Mündung fehlt (38 Frgm.)

an der Oberseite flache Rille entlang des Schulterknicks und zwei konzentrische Kreisrillen in der Mitte, Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

unbemalt

MaxDm 17,4 (75%); BDm 9,1 (95%); H (erh.) 19,2

Buff Fabric single

Struktur Ofl.: leicht seifig, mittelhart, Einschlüsse wenig: häufig Glimmer, sehr wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine bis mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine rötliche und dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 außen bis 2.5Y 4/1 innen

Herkunft?

Kat. 344

Taf. 33

FONr. FG306-231

Kanne oder Askos

Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

unbemalt

BDm 11,8 (35%); H (erh.) 3,7

CMG 3

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse häufig: wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis mäßig länglich, kantig), wenig kleine hellrote Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenige große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig: wenig kleine bis mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große hellrote Einschlüsse (länglich, gerundet), häufig mittelgroße bis große schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6

vermutlich äginetisch

Kat. 345

Taf. 33

FONr. FG306-084

Kännchen

Hals mit Teil des Ausgusses und Bruchstelle des oberen Henkelansatzes (1 Frgm.)

Kleeblatt-förmige Mündung mit stark einziehenden Seiten unbemalt

RDm ca. 4,1 (25%); H (erh.) 4,7

CMG 3

Struktur Ofl.: kreidig, mittelhart, wenig Einschlüsse: sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), häufig kleine bis große hellrote Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig kleine bis mittelgroße rostbraune Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 8/4; Farbe Bruch: 2.5Y 7/4

vermutlich äginetisch

Kat. 346

Taf. 33

FONr. FG306-081

Deckel

Rand mit Teil der Wand (2 Frgm.)

hoch gewölbt, kantiger Rand

unbemalt

RDm 7,5 (20%); H (erh.) 2,9

CMG 3

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig: wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße bis sehr große schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, leicht porös, Einschlüsse sehr wenig: wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/6

vermutlich äginetisch

Kat. 347

Taf. 33

FONr. FG306-074

Deckel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

leicht einziehender sich verjüngender Rand

unbemalt

RDm 12 (33%); MaxDm 13 (35%); H (erh.) 2,4

CMG 3

Struktur Ofl.: kreidig, weich, wenig Einschlüsse: wenig Glimmer, wenig kleine bis mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig feine hellrote Einschlüsse

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6

vermutlich äginetisch

Kat. 348

Taf. 33. 58. 99

FONr. FG306-016; ProbenNr. **CKOL 39**

Mortarium

Ausguss mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

Oberseite des Ausgusses gerade mit halbrunder Eintiefung,

Unterseite flach gewölbt

unbemalt

erh. 4,9 × 5,2; H (erh.) 2,4

CMG 3/Buf fabric C

Struktur Ofl.: kreidig, weich, feine Partikel bilden dichte Oberfläche, Einschlüsse häufig: wenig Glimmer, wenig mittelgroße

goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, leicht porös, Bindung mittel, Einschlüsse wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 8/3; Farbe Bruch: 2.5Y 8/4 außen bis 10YR 8/4 Kern

vermutlich handgeformt

Herkunft?

Kat. 349

Taf. 33

FONr. FG306-080

Schale

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

ausgestellter Rand mit sich verjüngender Lippe

unbemalt

RDm 11 (20%); H (erh.) 3,6

Struktur Ofl.: seifig, fein geglättet, mittelhart, wenig Einschlüsse: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, leicht körnig, Bindung gut, wenig Einschlüsse: wenig kleine bis mittelgroße weiße leicht durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig große rostbraune Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/4

nordöstliche Peloponnes?

Kat. 350

Taf. 33

FONr. FG306-068

Kanne oder Amphoriskos

Rand mit Deckelleiste und Hals bis zum Ansatz des Gefäßkörpers (1 Frgm.)

einziehender Rand mit kantiger Lippe, außen umlaufende kantige Leiste als Deckelleiste, am Hals horizontal umlaufende Rille

unbemalt

RDm 12,6 (12%); H (erh.) 6,8

Struktur Ofl.: leicht kreidig, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt bis leicht körnig, z. T. leicht porös, wenig Einschlüsse: wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/4

nordöstliche Peloponnes?

Kat. 351

Taf. 33

FONr. FG306-062

Deckel

Rand mit Teil der Wand (2 Frgm.)

gerader Rand winkelig ausgestellt

unbemalt

RDm 18,5 (9%); H (erh.) 4,8

CMG 3

Struktur Ofl.: leicht seifig außen, einfach geglättet innen, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: facettiert, Bindung mäßig gut, Einschlüsse

se wenig: wenig kleine weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig)
Farbe Ofl.: 10YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6
vermutlich äginetisch

Kat. 352 Taf. 34. 66. 99

FONr. FG306-006; ProbenNr. **CKOL 57**
Transportamphore, Typ Korinth B
Fuß mit Teil der Wand, Unterseite des Fußes beschädigt (9 Frgm.)
halbkugelförmiger Fuß, Vertiefung an der Innenseite nachträglich durchlocht, Fuß durch kleinen Rücksprung winkelig vom Gefäßkörper abgesetzt
unbemalt
MaxDm Fuß 4 (90%); H (erh.) 9,9
CMG 13/Silicate & chert fabric
Struktur Ofl.: kreidig, mittelhart, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, leicht porös, Bindung gut, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5Y 8/2; Farbe Bruch: 5Y 8/3
Herkunft? sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 353 Taf. 34

FONr. FG306-003
Transportamphore, lesbischer ‚grauer Typ‘
Rand mit Teil des Halses (1 Frgm.)
Rand außen kantig verdickt, unter dem Rand horizontal umlaufende kantig profilierte Leiste
unbemalt
RDm 12 (12%); H (erh.) 4
CMG 9
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt, z. T. leicht porös
Farbe Ofl.: 2.5Y 4/1; Farbe Bruch: 2.5Y 6/3 außen bis 2.5Y 3/1 Kern
lesbisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 354 Taf. 34

FONr. FG306-063
Transportamphore
Rand mit Teil des Halses (1 Frgm.)
keilförmiger ausgestellter Rand, unter dem Rand umlaufende durch eine Rille abgesetzte Leiste
unbemalt, vereinzelte Spuren von roter dünner Farbe
RDm 11–12 (11%); H (erh.) 3,4
CMG 14
Struktur Ofl.: rau, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 7/6
mendisch

Kat. 355 Taf. 34

FONr. FG306-064
Transportamphore
Rand mit Teil des Halses (2 Frgm.)
außen keilförmig verdickter Rand
unbemalt, vereinzelte Spuren von roter dünner Farbe
RDm 12–13 (25%); H (erh.) 4,9

CMG 14
Struktur Ofl.: rau, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6
mendisch

Kat. 356 Taf. 34

FONr. FG306-065
Transportamphore
vollständig erh. Fuß mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß mit kegelförmiger zentraler Erhöhung an Unterseite
unbemalt
MaxDm Fuß 7,6 (100%); H (erh.) 3,6
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, Einschlüsse wenig: wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
nordägäisch

Kat. 357 Taf. 34

FONr. FG306-066
Transportamphore
vollständig erh. Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß mit kegelförmiger zentraler Erhöhung an der Unterseite
unbemalt
MaxDm Fuß 5,9 (100%); H (erh.) 2,8
Struktur Ofl.: glatt, hart, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, wenig Einschlüsse: sehr wenig Glimmer, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig kleine bis mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
nordägäisch

Kat. 358 Taf. 34

FONr. FG306-075
Transportamphore
Rand mit Teil des Halses und Bruchstelle des oberen Henkelansatzes (1 Frgm.)
außen dreieckig verbreiteter leicht ausgebogener Rand, Vertikalhenkel
unbemalt
RDm 17 (9%); H (erh.) 3,8
Struktur Ofl.: kreidig, weich, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt bis leicht körnig, Bindung gut, sehr wenig Einschlüsse: sehr wenig kleine hellrote Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 10YR 8/3 bis 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/4
Herkunft?

Kat. 359 Taf. 34. 70. 99. 128

FONr. FG306-046; ProbenNr. **CKOL 77**
Transportamphore
Rand mit Teil des Halses und Bruchstelle des oberen Henkelansatzes (2 Frgm.)
außen dreieckig verbreiteter leicht ausgebogener Rand,

durch flache Kerbe vom Hals abgesetzt, Vertikalhenkel setzt unter dem Rand an
unbemalt
RDm 14,5 (30%); H (erh.) 6,6
Carbonate & silicate/metamorphic fabric
Struktur Ofl.: leicht kreidig, weich, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, sehr wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig feine dunkle matte Einschlüsse; Struktur Bruch: glatt bis leicht körnig, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse wenig und gut sortiert; wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 10YR 7/3; Farbe Bruch: 10YR 7/4
Herkunft?

Kat. 360 Taf. 34. 70. 99. 128

FONr. FG306-048; ProbenNr. **CKOL 76**
Transportamphore
Rand mit Ansatz des Halses (1 Frgm.)
außen dreieckig verbreiteter ausgebogener Rand, unter dem Rand umlaufender feiner Grat
unbemalt
RDm 17 (46%); H (erh.) 2,7
Silicate/metamorphic & carbonate fabric
Struktur Ofl.: glatt bis leicht seifig, weich, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine dunkle Einschlüsse (sphärisch); Struktur Bruch: glatt bis leicht körnig, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse wenig und gut sortiert; wenig Glimmer, wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine bis mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 außen bis 7.5YR 6/4 Kern
Herkunft?

Kat. 361 Taf. 34

FONr. FG306-114
Chytra, einfache Form
Rand mit Teil der Wand und Bruchstelle des unteren Henkelansatzes (2 Frgm.)
ausgestellter Rand mit gerundeter Lippe, Vertikalhenkel, gewölbter Boden
unbemalt
RDm 10 (10%); MaxDm 13,6 (15%); H (erh.) 8,9
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6
oberer Teil scheinend gedreht, auf Höhe des MaxDm leichter Knick spürbar, darunter geglättet, so dass keine Drehrollen mehr zu erkennen, nicht zu bestimmen ob auch unterer Teil scheinend gedreht
äginetisch

Kat. 362 Taf. 34

FONr. FG306-116
Chytra, einfache Form
Rand mit Schulter (3 Frgm.)
ausgebogener leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe
unbemalt
RDm 7,5 (26%); H (erh.) 4,3

CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, sehr hart; Struktur Bruch: leicht körnig
Farbe Ofl.: 2.5YR 4/6; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8 außen bis 2.5Y 4/1 Kern
scheibengedreht, sehr dünnwandig
äginetisch

Kat. 363 Taf. 34. 100

FONr. FG306-107
Chytra, einfache Form
Boden mit Wand bis zum Ansatz der Schulter und Bruchstelle des unteren Henkelansatzes (11 Frgm.)
Vertikalhenkel, gewölbter Boden
unbemalt
MaxDm 11 (80%); H (erh.) 5,7
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 364 Taf. 34. 51. 100

FONr. FG306-049; ProbenNr. **CKOL 82**
Chytra, einfache Form
Rand mit Teil der Wand bis zur Schulter und vollständigem Henkel (2 Frgm.)
ausgebogener Rand außen kantig verdickt, gerundete Lippe, vertikaler Bandhenkel
unbemalt
RDm 13 (15%); H (erh.) 6,6
CMG 1/Red Fabric A
Struktur Ofl.: außen glatt, horizontal streifig poliert, Außenseite des Henkels vertikal streifig poliert, mittelhart, innen leicht rau, Einschlüsse häufig; wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine und mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich und sphärisch, kantig und kantig gerundet), häufig kleine und mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig, mäßig gut sortiert; sehr wenig Glimmer, häufig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig mittelgroße bis große dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
an der Innenseite der Schulter bis zum Schulterknick Drehrollen sichtbar, darunter Verstrichspuren, markanter Knick weist auf Fertigung aus zwei Hälften hin
äginetisch

Kat. 365 Taf. 34

FONr. FG306-111
Chytra, einfache Form, zweihenkelig?
Rand mit Teil der Schulter (2 Frgm.)
ausgebogener außen kantig verdickter Rand mit gerundeter Lippe
unbemalt
RDm 17,5 (33%); H (erh.) 6,4
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, außen und Innenseite des Randes fein geglättet, sehr hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 4/2-4; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 5Y 6/1 Kern

scheibengedreht, an der Innenseite der Schulter sorgfältig verstrichen, hoch gefeuert
äginetisch

Kat. 366 Taf. 35
FONr. FG306-112
Chytra, einfache Form, zweihenkelig?
Rand mit Teil der Schulter und vollständigem Henkel (1 Frgm.)
ausgebogener Rand mit kantiger Lippe, vertikaler Bandhenkel, flache Schulter
bemalt: außen und an der Innenseite des Randes unregelmäßig aufgetragene dünne rotbraune Farbe
RDm 20,1 (20%); H (erh.) 7,1
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, außen und an der Innenseite des Randes fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6 bis 2.5YR 4/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht, an der Innenseite der Schulter sorgfältig verstrichen
äginetisch

Kat. 367 Taf. 35
FONr. FG306-117
Chytra, einfache Form
Rand mit Teil der Schulter, Rand an der Ansatzstelle des Henkels ausgebrochen (7 Frgm.)
ausgebogener, außen kantig verdickter Rand mit leicht gekehlter Außenseite
unbemalt
RDm 19,1 (83%); H (erh.) 5,3
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, außen vertikal streifig poliert, sehr hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 2.5YR 5/6–8; Farbe Bruch: 2.5YR 5/6–8
scheibengedreht, an der Innenseite im unteren Teil verstrichen
äginetisch

Kat. 368 Taf. 35. 51. 100
FONr. FG306-042; ProbenNr. **CKOL 84**
Chytra, einfache Form
weitgehend erh. mit vollständigem Henkel, Fehlstellen an Wand und Rand (65 Frgm.)
ausgebogener leicht verdickter Rand, sich verjüngende Lippe, vertikaler Bandhenkel, gewölbter Boden
ab der Schulter und an der Innenseite des Randes dünner, unregelmäßiger dunkler Überzug
RDm 12,5 (95%); MaxDm 24,2 (70%); H (max.) 17,6
CMG 1?/Red Fabric A
Struktur Ofl.: glatt, Bodenunterseite sternförmig streifig poliert, hart bis sehr hart, Einschlüsse häufig: wenig Glimmer, sehr wenig kleine bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, sehr dicht, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine weiße matte Einschlüsse, häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 10YR 3–4/1; Farbe Bruch: 10YR 3/1 bis 10YR 4/2
keine deutlichen Brandspuren
an der Innenseite der Schulter bis knapp über der Höhe des

maximalen Durchmessers feine Drehrillen, darunter feine Verstrichspuren, im Bodenbereich einige runde Eindrücke, die vermutlich von einem gerundeten Gegenstand stammen und sich leicht an der Außenseite abzeichnen, Verstrichspuren laufen über diese Eindrücke hinweg, leichter Knick spürbar etwa oberhalb der Höhe des maximalen Durchmessers, Knick entspricht etwa dem Wechsel von Drehrillen zu Verstrichspuren, vermutlich in zwei Phasen gefertigt, sehr dünnwandig, hart gebrannt und dicht
äginetisch; 2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 369 Taf. 35
FONr. FG306-109
Chytra mit Deckelleiste
Rand mit Deckelleiste, Teil der Schulter und Bruchstelle eines Henkelansatzes (1 Frgm.)
gerader Rand mit kantiger Lippe, innen horizontal vorkragende Deckelleiste, Horizontalhenkel
unbemalt
RDm 12,4 (32%); H (erh.) 4,65
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: leicht körnig
Farbe Ofl.: 2.5YR 4–5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/8
scheibengedreht, im unteren Teil Verstrichspuren, die auf Drehrillen übergreifen
äginetisch; M./2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 370 Taf. 35
FONr. FG306-110
Chytra mit Deckelleiste
Rand mit Deckelleiste und Teil der Schulter (1 Frgm.)
gerader Rand mit gerundeter Lippe, innen horizontal vorkragende Deckelleiste
bemalt: Spuren von unregelmäßig aufgetragener dünner roter Farbe
RDm 17 (12%); H (erh.) 4,3
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, außen und an der Innenseite des Randes fein geglättet bzw. vertikal streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 2.5YR 4/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch; M./2. H. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 371 Taf. 35. 52. 100
FONr. FG306-050; ProbenNr. **CKOL 101**
Lopas
Rand mit Deckelleiste, Teil der Wand bis zum Boden, einem vollständigen Henkel und dem Ansatz der Tülle (7 Frgm.)
gerader Rand mit gerundeter Lippe, innen schräg nach oben vorkragende Deckelleiste, Tülle nicht durchgängig, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt
bemalt: innen unregelmäßig aufgetragene dünne hellrote Farbe
RDm 19 (47%); MaxDm 19,4 (47%); H (erh.) 8,2
CMG 1/Red Fabric B
Struktur Ofl.: außen und innen leicht seifig, fein geglättet, Rand außen und innen leicht rau, weich, Einschlüsse häufig: häufig kleine bis mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch gerundet), häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr

häufig und mäßig gut sortiert: sehr häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 4–5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
Brandspuren an der Bodenunterseite
scheibengedreht: feine Drehrillen an der Außen- und Innenseite des Randes bis etwa auf die Höhe des Schulterknicks, darunter fein geglättet und keine Herstellungsspuren erkennbar, an der Innenseite unter dem Schulterknick horizontale Verstrichspuren
äginetisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 372 Taf. 35

FONr. FG306-099
Lopas
Rand mit Deckelleiste, Teil der Wand und Ansätzen eines Henkels (3 Frgm.)
gerader Rand mit kantig gerundeter Lippe, innen schräg nach oben vorkragende Deckelleiste, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt
unbemalt
RDm 26,6 (20%); MaxDm 26,8 (25%); H (erh.) 6,2
CMG 1
Struktur Ofl.: leicht seifig, hart; Struktur Bruch: leicht körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6 bis 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6
Drehrillen an der Innen- und Außenseite von Rand und Schulter, darunter innen und außen geglättet, am Übergang an der Innenseite leichter Wulst spürbar
äginetisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 373 Taf. 35

FONr. FG306-121
Lopas
Rand mit Deckelleiste, Schulter und Ansatz der Tülle (2 Frgm.)
gerader Rand mit gerundeter Lippe, innen horizontal vorkragende Deckelleiste, Tülle nur im äußeren Teil durchlocht
unbemalt
RDm 12,5 (17%); H (erh.) 3,5
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 374 Taf. 35

FONr. FG306-100
Lopadion
Rand mit Deckelleiste und Teil der Wand (1 Frgm.)
leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe, innen schräg nach oben weisende Deckelleiste
unbemalt
RDm 14,5 (18%); H (erh.) 3,6
CMG 1
Struktur Ofl.: leicht seifig, fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6
Drehrillen an Innen- und Außenseite des Randes, darunter an beiden Seiten geglättet
äginetisch

Kat. 375 Taf. 35. 100

FONr. FG306-091
Deckel
vollständiges Profil mit vollständig erh. Knauf (1 Frgm.)
massiver kegelförmiger Knauf, unregelmäßig geformt
unbemalt
RDm 10,6 (35%); H (max.) 3,2
CMG 1
Struktur Ofl.: außen leicht seifig, streifig poliert, hart; Struktur Bruch: leicht körnig
Farbe Ofl.: 5YR 4–5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 376 Taf. 35. 100

FONr. FG306-093
Deckel
vollständiger Knauf mit Teil der Wand (1 Frgm.)
massiver zapfenförmiger Knauf
unbemalt
MaxDm Knauf 1,7 (100%); H (erh.) 3,1
CMG 1
Struktur Ofl.: streifig geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 377 Taf. 35

FONr. FG306-092
Deckel
vollständiger Knauf mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)
konischer ringförmiger Knauf
unbemalt
RDm Knauf 3,6 (90%); H (erh.) 2,7
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 378 Taf. 35

FONr. FG306-098
Deckel
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
vertikaler Rand außen kantig verdickt
unbemalt
RDm 22 (8%); H (erh.) 2,2
CMG 1
Struktur Ofl.: außen leicht seifig, streifig poliert, innen leicht rau, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6 außen bis 10YR 4/1 Kern
scheibengedreht
äginetisch

Kat. 379 Taf. 36. 101

FONr. FG306-041
Kanne
zu einem großen Teil erh. mit vollständigem Henkel, Fehlstellen an Wand und Rand, Ergänzung eines zweiten Henkels wäre wegen einer entsprechenden Fehlstelle an der gegenüberliegenden Seite möglich (27 Frgm.)
ausgestellter leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe, Ver-

tikalhenkel von ovalem Querschnitt, erhöhte Basis, Bodenunterseite leicht unregelmäßig unbemalt

RDm 13,2 (50%); MaxDm 26,4–26,6 (65%); BDm 10,9–11,2 (80%); H (max.) 30,1
CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, vertikal bzw. um die Mitte horizontal streifig poliert, hart bis sehr hart, Bodenunterseite streifig poliert, innen rau; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 2.5YR 3/1 bis 2.5YR 4/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8 vermutlich vollständig scheidengedreht, an der Innenseite Drehrillen im gesamten oberen Teil bis ca. zur Höhe des maximalen Durchmessers, unterer Teil innen verstrichen, keine Nahtstelle zu erkennen äginetisch; ca. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 380

Taf. 36

FONr. FG306-103

Kanne

Rand mit Teil der Wand und oberem Teil des Henkels (1 Frgm.)

runde Mündung, Rand außen kantig verdickt, Henkel von ovalem Querschnitt

unbemalt

RDm ca. 6,5 (25%); H (erh.) 2,7 bzw. 3 mit Henkel

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 4/2 bis 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 381

Taf. 36. 55. 101

FONr. FG306-057; ProbenNr. **CKOL 96**

Kanne

Rand mit Hals (3 Frgm.)

Kleeblatt-förmige Mündung, ausgestellter Rand mit kantiger außen gekehlter Lippe

unbemalt

RDm ca. 10,8 (25%); H (erh.) 6,4

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, innen rau, hart, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer, häufig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet, z. T. explodiert); Struktur Bruch: rau, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, häufig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 382

Taf. 36

FONr. FG306-113

Kanne oder Chytra

vollständiger Henkel mit Teil der Wand und des Randes (1 Frgm.)

mit runder Mündung zu ergänzen, ausgestellter Rand mit gerundeter Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt mit über die Mündung hochgezogenem Scheitel

unbemalt

RDm ca. 11 (15%); MaxDm ca. 17,6 (10%); H (erh.) ca. 10,7
CMG 1

Struktur Ofl.: außen leicht seifig, streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4 außen bis 7.5YR 4/2 Kern

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 383

Taf. 36

FONr. FG306-102

Lekane

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

nach außen horizontal verbreiteter Rand

unbemalt

RDm 40,5 (9%); H (erh.) 12,1

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, innen fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 384

Taf. 36

FONr. FG306-101

Schale

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

kantige Lippe, unter Lippe Bündel von horizontal umlaufenden Rillen

unbemalt

RDm 12 (6%); H (erh.) 2,5

CMG 1

Struktur Ofl.: leicht seifig, innen fein geglättet, mittelhart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6

scheidengedreht

äginetisch

Kat. 385

Taf. 36

FONr. FG306-005

Schale, einhenkelig

Schalenkörper zu einem großen Teil erh. mit Bruchstelle des Henkelansatzes, Fehlstellen an Boden und Rand, Henkel fehlt (3 Frgm.)

ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, unter dem Rand läuft horizontale Rille um, Schlaufenhenkel oder horizontaler Griff setzt an der Oberseite der Lippe an, flache Basis

bemalt: außen und innen unregelmäßig aufgetragene dünne rote Farbe

RDm 10 (60%); BDm 6,6–6,8 (95%); H (erh.) 4,9

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: leicht körnig

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 2.5YR 4/6

vermutlich handgeformt

äginetisch

Kat. 386

Taf. 36. 52. 100

FONr. FG306-056; ProbenNr. **CKOL 130**

Sieb

Wand mit Teil der Schulter, des Bodens und unterem Teil des Henkels (6 Frgm.)

konvexer Boden mehrfach rund durchlocht, vertikaler Bandhenkel

unbemalt

MaxDm 16 (35%); H (erh.) 5,8 bzw. 9 mit Henkel
CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: außen glatt, hart, innen leicht rau, Einschlüsse häufig; wenig Glimmer, wenig kleine bis mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet, zum Teil explodiert), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert; wenig Glimmer, wenig mittelgroße bis große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen bis 5YR 4/3
Kern

an der Unterseite und an der unteren Außenseite des Henkels
Brandspuren

scheibengedreht, Durchlochungen mit einem spitzen Gegenstand von außen nach innen angebracht
äginetisch

Kat. 387

Taf. 36. 52. 101

FONr. FG306-051; ProbenNr. **CKOL 108**

Schüssel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

innen keilförmig verbreiteter Rand mit gerader Oberseite

unbemalt

RDm 35 (11%); H (erh.) 4,9

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: leicht seifig, innen streifig poliert, außen fein geglättet, mittelhart, Einschlüsse sehr häufig; häufig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bis sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße Einschlüsse (länglich, kantig), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert; häufig Glimmer, sehr wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 4-5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6

Brandspuren an der Unterseite

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 388

Taf. 37

FONr. FG306-097

Schüssel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

Rand außen leicht verdickt, kantige Lippe mit nach außen abfallender Oberseite

unbemalt

RDm 35 (9%); H (erh.) 2,5

CMG 1

Struktur Ofl.: innen leicht seifig, streifig poliert, außen einfach geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 4-5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6

Brandspuren an der Unterseite

scheibengedreht

äginetisch

Kat. 389

Taf. 37

FONr. FG306-119

Pfännchen, rundbodig

vollständiger Henkel mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

innen leicht verdickter Rand mit gerundeter Lippe, hochgezo-
gener Schlaufenhenkel von ovalem Querschnitt

bemalt: Spuren von dünn aufgetragener roter Farbe

RDm ca. 13 (3%); H (erh. ca.) 1,8 bzw. 5,8 mit Henkel

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, innen und außen fein geglättet, mittelhart;

Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 4-5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6

äginetisch

Kat. 390

Taf. 37

FONr. FG306-118

Pfanne?

vollständiger Griff (1 Frgm.)

bandförmig, leicht aufgebogen, an der Ansatzstelle des Griffes
zwei von unten mit spitzem Gegenstand eingedrückte schmale
Vertiefungen, drücken sich an der Oberseite durch

unbemalt

erh. ca. 4 × 3,4

CMG 1

Struktur Ofl.: rau, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 4/4-6; Farbe Bruch: 7.5YR 4/3

handgeformt

äginetisch

Kat. 391

Taf. 37. 54. 101. 125

FONr. FG306-053; ProbenNr. **CKOL 115**

Platte

Teil des Bodens mit Rand und größtenteils erh. Griff (20
Frgm.)

gerader leicht ausgestellter Rand mit sich verjüngender Lippe,
Rand erhöht sich zum Griff hin

unbemalt

RDm ca. 30 (30%); H (erh.) 5,8

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: Bodenunterseite und teilweise Rand außen rau,
ungeglättet, innen leicht seifig, fein geglättet, hart, Einschlüsse
wenig; wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet), wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse
(mäßig länglich, kantig gerundet), wenig mittelgroße bis
große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet);
Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr
häufig und mäßig gut sortiert; häufig Glimmer, sehr häufig
kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphä-
risch, kantig gerundet), wenig mittelgroße weiße matte Ein-
schlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 4/3; Farbe Bruch: 5YR 3/2

innen starke Brandspuren, an der Bodenunterseite nur ent-
lang des Randes verbrannt

handgeformt

äginetisch

Kat. 392

Taf. 37. 101

FONr. FG306-058

Grillrost

zu einem großen Teil erh., zwei Füße vollständig, vom dritten

Fuß Ansatz erh., drei Stäbe erh., z. T. mit Fehlstellen (8 Frgm.) rechteckig, vier Längsstäbe von rundem Querschnitt, an den Enden verbunden durch jeweils eine Querleiste, vier Füße von rundem Querschnitt
 unbemalt
 ca. 25,5 × 14,5; H (max.) 4,4
 CMG 1
 Struktur Ofl.: Oberseite glatt, fein geglättet, z. T. Streifenpolitur erkennbar, hart; Struktur Bruch: körnig
 Farbe Ofl.: 5YR 3/1 bis 5YR 4/3; Farbe Bruch: 5YR 5/6
 Brandspuren an den Längsstäben
 handgeformt
 äginetisch

Kat. 393 Taf. 37

FONr. FG306-095
 Schale
 Rand mit Teil der Wand und vollständiger Leiste (2 Frgm.)
 T-förmig verbreiteter Rand mit gerader leicht nach innen abfallender Oberseite, Steg mit leicht hochgezogenen Enden sitzt auf Rand auf
 unbemalt
 RDm 12 (20%); H (erh.) 1,8 bzw. 2,9 mit Leiste
 CMG 1
 Struktur Ofl.: glatt, am Rand fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
 Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4–6; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6 bis 10YR 6/2
 äginetisch

Kat. 394 Taf. 37

FONr. FG306-120
 Fuß eines Kessels oder Herd
 Teil des Fußes mit Bruchstelle des Bodenansatzes (1 Frgm.)
 schräg ausgesetzter Fuß von längsovalen Querschnitt
 unbemalt
 H (erh.) 4,3
 CMG 1
 Struktur Ofl.: glatt, sehr hart; Struktur Bruch: grobkörnig
 Farbe Ofl.: 10YR 3/1; Farbe Bruch: 10YR 4/2
 handgeformt, gesondert gefertigt und an Gefäßkörper ange-
 setzt
 äginetisch

Kat. 395 Taf. 37. 54. 101

FONr. FG306-052; ProbenNr. **CKOL 126**
 tragbarer Herd
 Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
 einziehender innen und außen verbreiteter Rand mit gerader nach innen abfallender Oberseite, ungleichmäßig breit
 unbemalt
 RDm 22 (9%); H (erh.) 4,1
 CMG 1/Red Fabric A
 Struktur Ofl.: außen und Oberseite glatt, fein geglättet, mittelhart, innen rau, Einschlüsse häufig: wenig Glimmer, häufig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: wenig Glimmer, häufig große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), wenig große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/6
 außen Brandspuren
 vermutlich handgeformt
 äginetisch

Kat. 396 Taf. 37

FONr. FG306-096
 haubenförmige Abdeckung
 Rand mit Teil der Wand (2 Frgm.)
 Rand außen verdickt, gerade Unterseite
 unbemalt
 RDm 22 (26%); H (erh.) 6,85
 CMG 1
 Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, innen verstrichen, hart; Struktur Bruch: körnig
 Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6
 außen am Rand und innen Brandspuren
 scheibengedreht
 äginetisch

Kat. 397 Taf. 37. 71. 101. 129

FONr. FG306-054; ProbenNr. **CKOL 97**
 Kanne
 Rand mit Hals und Ansatz der Wand (8 Frgm.)
 Rand ausgestellt, kantige Lippe
 unbemalt
 RDm 14,4 (20%); H (erh.) 10,2
 CMG 18/Carbonate, sedimentary & low metamorphic fabric
 Struktur Ofl.: außen glatt, vertikal streifig poliert, nicht genau begrenzte breite Streifen, hart, innen leicht rau, Einschlüsse häufig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine bis mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: sehr wenig Glimmer, sehr häufig große und sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig sehr große dunkle matte Einschlüsse (länglich, kantig)
 Farbe Ofl.: 7.5YR 5/6 außen bis 2.5YR 5/6 innen; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 7.5YR 4/3 Kern
 vermutlich handgeformt, relativ dickwandig und schwer, Hals gesondert auf Gefäßkörper aufgesetzt
 Herkunft?

Kat. 398 Taf. 37

FONr. FG306-059
 Kanne
 Rand mit Hals und Ansatz der Wand (5 Frgm.)
 ausgesetzter Rand mit gerundeter Lippe
 unbemalt
 RDm 12,1 (52%); H (erh.) 8,6
 CMG 18
 Struktur Ofl.: glatt, fein bzw. zickzackförmig streifig poliert, sehr hart, Einschlüsse häufig: sehr wenig feine bis kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: facettiert bis körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig: häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
 Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 6/8 außen bis 5YR 4/1 Kern
 handgeformt? Oberfläche an der Innenseite unregelmäßig,

keine Fertigungsspuren festzustellen
Herkunft?

Kat. 399 Taf. 38. 101
FONr. FG306-108
Kanne
Ansatz des Bodens mit Teil der Wand (13 Frgm.)
erhöhte Basis
unbemalt
MaxDm 28,2 (25%); BDm 11,5 (25%); H (erh.) 18,1
CMG 18
Struktur Ofl.: außen leicht seifig, unregelmäßig vertikal streifig poliert, sehr hart, Einschlüsse sehr häufig: sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig), sehr häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig bis kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig: sehr häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig große dunkelrote matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig)
Farbe Ofl.: 7.5YR 4/3 außen bis 5YR 5/6 innen; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 10YR 4/2 Kern
handgeformt? Innenseite z. T. unregelmäßig, sehr feine Verstrichspuren
Herkunft?

Kat. 400 Taf. 38
FONr. FG306-146
Rundschulterlampe
Rand und Wand mit Teil des Bodens und Bruchstelle des Henkelansatzes (1 Frgm.)
sich verjüngender Rand fällt leicht nach innen ab, Horizontalhenkel setzt an der Außenseite an, durch Rille abgesetzte Basis
Firmis: glänzend, außen und innen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite unbemalt
RDm 5,5 (20%); MaxDm 8,2 (20%); BDm 7 (21%); H (max.) 1,9
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz bis 2.5YR 4/6
attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 401 Taf. 38. 102
FONr. FG306-143
Knickschulterlampe
Rand mit Wand, Teil des Bodens und Ansatz der Schnauze (1 Frgm.)
Oberseite des Randes mit zwei umlaufenden Rillen fällt leicht nach innen ab, Ringfuß
Firmis: hochglänzend, innen, außen und Bodenunterseite vollkommen gefirnist, Standfläche unbemalt
RDm 4,7 (35%); MaxDm 7,5 (38%); BDm 6 (34%); H (max.) 2,7
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 2.5Y 6/4; Malfarbe: schwarz
attisch; sp. 3./4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 402 Taf. 38. 102
FONr. FG306-144
Knickschulterlampe
Rand mit Wand und Fuß (1 Frgm.)

Rand fällt leicht nach innen ab, Oberseite mit zwei seichten umlaufenden Rillen, Ringfuß
Firmis: glänzend, dicht, z. T. abgerieben bzw. splittig abgeplatzt, innen, außen und Bodenunterseite vollkommen gefirnist, Standfläche unbemalt
RDm 5,8 (15%); MaxDm 8,6 (15%); BDm 6 (17%); H (max.) 2,3
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, dicht, keine Einschlüsse sichtbar
Farbe Ofl.: 10YR 6/4; Farbe Bruch: 10YR 5/1-3; Malfarbe: schwarz
vermutlich attisch; sp. 3./4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 403 Taf. 38
FONr. FG306-145
Knickschulterlampe
Rand mit Wand, Teil des Bodens und Ansatz der Schnauze (2 Frgm., 2 weitere zugehörige nicht anpassende Frgm.)
breiter gerader Rand fällt nach innen ab, Ringfuß mit leicht konkaver Innenseite, Bodenunterseite zur Mitte hin erhaben
Firmis: matt glänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist, außen unbemalt
RDm 4,7 (45%); MaxDm 8,8 (45%); BDm 4,5 (70%); H (max.) 3,2
Struktur Ofl.: seifig, mittelhart, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)
Farbe Ofl.: 2.5Y 6/3; Farbe Bruch: 2.5Y 5/2; Malfarbe: schwarz
vermutlich attisch; sp. 3./4. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 404 Taf. 38. 56. 102
FONr. FG306-055; ProbenNr. **CKOL 137**
Rundschulterlampe
Rand mit weitgehend erh. Schnauze (1 Frgm.)
leicht einziehender Rand, gerundete Lippe
unbemalt
RDm 5 (13%); H (erh.) 3,6
CMG 1/Red Fabric A
Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, Spuren von Politur, hart, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig mittelgroße bis große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig bis sphärisch), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: wenig Glimmer, sehr häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig sehr große hellrote Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig sehr große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig)
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 2.5Y 4/1 bis 7.5YR 5/6
handgeformt
äginetisch

Kat. 405 Taf. 38. 102
FONr. FG306-142
Lampe
größtenteils erh. Schnauze mit Ansatz des Bodens (1 Frgm.)

Form der Schulter nicht feststellbar, flache breite Schnauze, flache Basis
unbemalt
BDm ca. 6 (15%); H (max.) 2,75
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6
Brandspuren an der Schnauze
handgeformt
äginetisch

Kat. 406 Taf. 38. 102

FONr. FG306-035

Webgewicht

vollständig erh. in einem Stück, Rand z. T. stark bestoßen
scheibenförmig, an der Schmalseite horizontal durchlocht
unbemalt

MaxDm 6,8–7,1 (100%); MaxBreite 2,95

Struktur Ofl.: leicht rau, mittelhart, Einschlüsse reichlich:
sehr wenig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig mittelgroße bis sehr große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig große bis sehr große dunkelrote Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), sehr häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4

handgeformt

Herkunft? nicht äginetisch

Kat. 407 Taf. 38. 102

FONr. FG306-034

Webgewicht

zu einem großen Teil erh. in einem Stück, auf Höhe der Durchlochung abgebrochen, z. T. stark bestoßen, Oberfläche schlecht erh. (1 Frgm.)

pyramidal, horizontal durchlocht, an einer Seite zwei parallele vertikale Kerben

unbemalt

BDm 3,7 × 3,7 (90%); H (erh.) 6,3

Struktur Ofl.: glatt, sehr hart, Einschlüsse sehr häufig: wenig Glimmer, häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große bis sehr große weiße leicht durchscheinende glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig); Struktur Bruch: grob, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig: häufig mittelgroße weiße leicht durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr häufig sehr große braunrote glimmerhältige Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4

handgeformt

Herkunft? nicht äginetisch

Kat. 408 Taf. 38. 102

FONr. FG306-036

Webgewicht

vollständig erh. in einem Stück, Kanten z. T. bestoßen
pyramidal mit abgeschnittener Spitze, horizontal durchlocht, an der Oberseite Stempel in ovalem Rahmen, Motiv nicht klar zu erkennen

Firnis: matt glänzend, dicht, außen vollständig gefirnist bis auf ausgesparten Streifen über dem Boden, Unterseite unbemalt
BDm 3,8 × 3,8 (100%); H (max.) 5,4

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig: häufig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse wenig: sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig feine schwarze matt glänzende Einschlüsse, sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/4; Malfarbe: 2.5YR 4–5/6

attisch

Kat. 409 Taf. 38. 102

FONr. FG306-037

Webgewicht

relativ vollständig erh. in einem Stück, eine Seite stark bestoßen

pyramidal mit abgeflachter Spitze, horizontal durchlocht

Reste von Firnis am Rand der Durchlochung

BDm 3,6 × 3,6 (80%); H (max.) 5,2

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig: sehr wenig feine silbrige Einschlüsse, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Einschlüsse wenig: wenig kleine weiße leicht durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6

attisch

Kat. 410 Taf. 38. 102

FONr. FG306-031

Webgewicht

vollständig erh. in einem Stück, Ofl. stark abgerieben

pyramidal mit abgerundeter Spitze, horizontal durchlocht

Reste von Firnis in horizontaler Durchlochung

BDm 3,1 × 3,2 (100%); H (max.) 4,7

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig: wenig große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig große dunkelrote Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4

attisch?

Kat. 411 Taf. 38. 102

FONr. FG306-030

Webgewicht

vollständig erh. in einem Stück, z. T. bestoßen, Ofl. z. T. schlecht erh.

pyramidal mit abgeflachter Spitze, horizontal durchlocht

unbemalt

BDm 3,5 × 3,6 (100%); H (max.) 6,7

Struktur Ofl.: glatt, hart, wenig Einschlüsse: wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, dicht, Einschlüsse wenig: wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5Y 7/3 bis 10YR 5/3; Farbe Bruch: 2.5Y 5/3

attisch?

- Kat. 412** Taf. 38. 102
FONr. FG306-032
Spinnwirtel
vollständig erh. in einem Stück, Rand z. T. stark bestoßen
doppelkonisch, entlang der Mittelachse durchlocht
unbemalt
MaxDm 5,5–6 (100%); H (max.) 2,8
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4–6
handgeformt
äginetisch
- Kat. 413** Taf. 102
FONr. FG306-022
Terrakotte: abgetreppte Basis
eine Ecke mit Teil der Stufen erh., von der zweiten Stufe ist
eine Seite vollständig erh., unklar ob oberste Stufe an der
Oberseite gebrochen oder nur abgerieben (1 Frgm.)
untere Stufe an der Außenseite gekehlt, darüber zurückver-
setzt zweite hohe Stufe mit gerader Außenseite, darauf zurück-
versetzt weitere Stufe, zentrale vertikale Durchlochung
unbemalt
erh. 5,3 × 8; H (erh.) 4
CMG 1
Struktur Ofl.: leicht rau, fein geglättet, hart; Struktur Bruch:
körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/4
handgeformt
äginetisch
- Kat. 414** Taf. 102
FONr. FG306-020
Terrakotte: durchbrochen gearbeitete Scheibe
Frgm. an drei Enden gebrochen (3 Frgm.)
flache nicht auf Sicht gearbeitete Unterseite, Oberseite sorg-
fältig geglättet, bandförmiger geschwungener Rahmen an der
Außenkante gezackt, an der Innenkante setzt geschwungenes
schmales Band an
unbemalt
erh. 6,4 × 2,5; Reliefhöhe (max.) 1
CMG 10a
Struktur Ofl.: seifig, weich; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8
handgeformt
korinthisch
- Kat. 415** Taf. 102
FONr. FG306-019
Terrakotte: Helmzier?
Frgm. an zwei Enden gebrochen (1 Frgm.)
verjüngt sich zu einer Bruchkante hin, beide Außenkanten
geschwungen, keine der beiden Seiten ganz flach, eine Seite
besser geglättet als die andere
unbemalt
erh. 5,7 × 6,5; Reliefhöhe (max.) 1,1
Struktur Ofl.: seifig, weich, wenig Einschlüsse: sehr wenig kleine
goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig
mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kan-
tig gerundet), wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse
(mäßig länglich bis sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: sehr
fein, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig kleine weiße matte
Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, gerundet)
- Farbe Ofl.: 5YR 7/6 bis 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/4 bis
5YR 7/6
vermutlich nicht korinthisch
- Kat. 416** Taf. 102
FONr. FG306-021
Terrakotte: Figurine
Frgm. vom Oberarm bis zur Handfläche, Finger abgebrochen
(1 Frgm.)
vollplastischer gebeugter rechter Arm
unbemalt
erh. 4,2
CMG 5
Struktur Ofl.: leicht seifig, mittelhart, sehr wenig Einschlüsse:
wenig Glimmer, wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch,
kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, sehr wenig Einschlüs-
se: wenig Glimmer
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6
attisch
- Kat. 417** Taf. 102
FONr. FG306-026
Terrakotte: Figurine
Frgm. an beiden Enden gebrochen (1 Frgm.)
Arm oder Bein, vollplastisch ausgeformt
unbemalt
erh. 3; MaxDm 1,5–1,8
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, weich, sehr wenig Einschlüsse: wenig silb-
riger Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse sehr wenig;
sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße matt glänzende
Einschlüsse
Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
handgeformt
attisch
- Kat. 418** Taf. 102
FONr. FG306-038
steinernes Köpfchen?
an einer Seite gebrochen (1 Frgm.)
horizontal durchlocht
erh. 2,3; MaxDm 1,5–1,6
- Kat. 419** Taf. 39. 103
FONr. FG300-031
Skyphos, korinthischer Typ
Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß
Firn: hochglänzend, dicht, z. T. großflächig abgeplatzt, in-
nen vollkommen gefirnist, außen über dem Fuß ungefirniste
Zone mit linearem Strahlenkranz, ausgesparter Streifen an
der Außenkante des Fußes, Bodenunterseite ungefirnist mit
zwei Kreisringen
BDm 7 (26%); H (erh.) 5,4
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:
schwarz
attisch; M./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 420** Taf. 39
FONr. FG300-037
Skyphos, korinthischer Typ

Rand mit Teil der Wand und einem vollständigen Henkel (1 Frgm.)

Wand zieht zur Lippe hin leicht ein, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

Firnis: glänzend dicht, innen und außen vollkommen gefirnist, großflächig abgeplatzt

RDm 12 (14%); H (erh.) 3,3

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; M./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 421

Taf. 39

FONr. FG300-044

Skyphos, korinthischer Typ

Rand mit Teil der Wand und einem vollständigen Henkel (1 Frgm.)

Wand zieht zur gerundeten Lippe hin leicht ein, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

Firnis: matt glänzend, dicht, unregelmäßig gebrannt, außen Henkelpaneel ausgespart, innen vollkommen gefirnist

RDm 11 (27%); H (erh.) 5,7

CMG 5

Struktur Ofl.: leicht kreidig, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz bis 5YR 5/6

attisch; M./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 422

Taf. 39. 103

FONr. FG300-036

Skyphos, korinthischer Typ

Rand mit Teil der Wand und einem vollständigen Henkel (1 Frgm.)

Wand zieht zur Lippe hin leicht ein, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

Firnis: hochglänzend, dicht, sehr schlecht erh., innen vollkommen gefirnist, außen Henkelpaneel und Innenseite des Henkels ausgespart, außen unter der Henkelzone zwei horizontale parallele Streifen in zusätzlicher roter matter Farbe

RDm 12 (15%); H (erh.) 3,1

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; M./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 423

Taf. 39. 103

FONr. FG300-017

Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand, Boden in der Mitte durchlocht (1 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firnis: matt glänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist, außen über dem Fuß ungefirniste Zone mit dünnem Miltos, Außenseite des Fußes unbemalt, Bodenunterseite ungefirnist mit Kreisring in dünner rötlicher Farbe

BDm 6 (100%); H (erh.) 6,5

Struktur Ofl.: kreidig, weich bis mittelhart, Einschlüsse sehr wenig; wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, leicht porös, Einschlüsse sehr wenig; wenig Glimmer

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/4; Malfarbe: schwarz

Herkunft? vermutlich nicht attisch

Kat. 424

Taf. 39. 103

FONr. FG300-034

Skyphos, attischer Typ

Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

kantig profilierter Ringfuß

Firnis: hochglänzend, dicht, innen, außen und Innenseite des Fußes vollkommen gefirnist, Standfläche ausgespart, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen und Spuren von Miltos

BDm 5,9 (40%); H (erh.) 2,2

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: schwarz

attisch; M./3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 425

Taf. 39

FONr. FG300-041

Skyphos, attischer Typ

Rand mit Teil der Wand und einem vollständigen Henkel (1 Frgm.)

sich verjüngende Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

Firnis: glänzend, dicht, z. T. großflächig abgeplatzt, innen und außen vollkommen gefirnist

RDm 14 (14%); H (erh.) 3,7

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8 bis 10YR 6/6;

Malfarbe: schwarz

attisch; M./3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 426

Taf. 39. 103

FONr. FG300-054

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

vollständiges Profil zeichnerisch ergänzt aus nicht anpassendem Rand- und Bodenteil (7 Frgm.)

ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, flach gewölbte horizontale Leiste mit Kerben am Ansatz des Randes, Gefäßkörper vertikal gegliedert durch breite seichte Rillen und flach gewölbte Rippen, Rillen laufen unter dem Rand flach aus, erhöhte Basis, Bodenunterseite in der Mitte leicht konkav

Firnis: glänzend, dicht, außen und innen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen

RDm 10,4 (19%); BDm 8,4 (100%); H (max.) 6,8

CMG 5

Struktur Ofl.: glatt bis leicht kreidig, mittelhart; Struktur

Bruch: glatt

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe:

schwarz bis 2.5YR 4/8

attisch; fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

Kat. 427

Taf. 39

FONr. FG300-038

Riefelkännchen ‚Phidiasbecher‘

Rand mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, am Randansatz horizontal umlaufende kantige Leiste mit feiner Rille

Firnis: glänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist

RDm 8 (17%); H (erh.) 2,8

CMG 5

Struktur Bruch: glatt

Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 10YR 6/4; Malfarbe: schwarz

attisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

- Kat. 428** Taf. 39. 103
FONr. FG300-028
Bolsal
vollständiges Profil (7 Frgm.)
sich verjüngende Lippe, unterer leicht konkaver Teil der Wand durch kleinen Rücksprung vom oberen steilwandigen Teil abgesetzt, ausgestellter Ringfuß
Firniss: glänzend, dicht, vereinzelt splittrig abgeplatzt, innen und außen vollkommen gefirnist, an der Bodenunterseite Kreisfläche ausgespart mit Kreisring um zentralen Punkt, innen Stempeldekor: vier Palmetten um einen Kreisring
RDm 10,1 (18%); BDm 6 (32%); H (max.) 4,6
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch; um 430/20 v. Chr.
- Kat. 429** Taf. 39
FONr. FG300-033
Randschale ‚Rhenia-Schale‘
Rand mit Teil der Wand und einem Ansatz eines Henkels (1 Frgm.)
leicht konkav ausgebogener Rand mit sich verjüngender Lippe, hochgezogener Horizontalhenkel von rundem Querschnitt
Firniss: hochglänzend, dicht, innen und außen vollkommen gefirnist
RDm 11 (25%); H (erh.) 3,4
CMG 5
Struktur Bruch: glatt
Farbe Bruch: 5YR 6/6 bis 2.5Y 5/3; Malfarbe: schwarz attisch; 2. V./M. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 430** Taf. 39
FONr. FG300-039
Schale auf hohem Fuß ‚Acrocup‘
Teil des Fußes (1 Frgm.)
konischer Fuß, konvex gewölbte Innenseite
Firniss: glänzend, dicht, außen vollkommen gefirnist, an der Innenseite über dem Boden horizontales Band, Zone darüber und Standfläche unbemalt
BDm 6 (16%); H (erh.) 1,7
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch; 2. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 431** Taf. 39. 103
FONr. FG300-025
Kolonettenkrater
Teil des Randes (1 Frgm.)
horizontal nach außen vorkragender Rand mit vertikal nach unten umbiegender Außenleiste
Firniss: glänzend, dicht, an der ungefirnisten Außenseite gewellte Linie zwischen gegenständigen Reihen von Efeublättern, Oberseite vollkommen gefirnist mit einem Streifen in zusätzlicher roter Farbe entlang der Außenkante
H (erh.) 1,2; Wandstärke 0,9
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: dicht
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch; 1. H. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 432** Taf. 39. 103
FONr. FG300-018
‚Blütenbandschale‘
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
konkaver Rand mit gerundeter Lippe
Firniss: schwarz glänzend, dicht, innen vollkommen gefirnist bis auf ausgesparten Streifen unter der Lippe, außen in ungefirnister Zone unter dem Rand Ringkette mit Punktfüllung und darauf stehender Reihe von Palmetten mit je einem vermutlich roten Punkt am mittleren Blatt, neben Zwickelblättern Spuren von weißer Farbe
RDm 14–15 (3%); H (erh.) 3,7
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch; sp. 6./fr. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 433** Taf. 103
FONr. FG300-023
Bandschale
Wand (1 Frgm.)
Firniss: matt glänzend, dicht innen bis mäßig dicht außen, innen vollkommen gefirnist, außen in schwarzfiguriger Technik hängende Blüte, Binnenzeichnung geritzt
H (erh.) 1,6
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch
- Kat. 434** Taf. 39. 103
FONr. FG300-015
Kanne
vollständiger Boden mit Teil der Wand (8 Frgm.)
ausgestellter Scheibenfuß mit leicht konkaver Unterseite
Firniss: glänzend, dicht, z. T. splittrig abgeplatzt, außen und Oberseite des Fußes vollkommen gefirnist, breiter Streifen am unteren Gefäßkörper ausgespart, im Zwickel von Gefäßkörper und Fuß Streifen in zusätzlicher weißer Farbe, Bodenunterseite und Außenkante des Fußes unbemalt
BDm 8,3 (100%); H (erh.) 8,6
CMG 5
Struktur Ofl.: leicht seifig, weich; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch; 6. Jh. v. Chr.
- Kat. 435** Taf. 39
FONr. FG300-035
Olpe
Rand mit Teil der Schulter und vollständigem Henkel (1 Frgm.)
runde Mündung, vertikaler Bandhenkel mit leicht hochgezogenem Scheitel
Firniss: glänzend, dicht bis mäßig dicht, außen vollständig und Innenseite des Randes gefirnist
RDm 3,5 (20%); H (erh.) 4,4
CMG 5
Struktur Ofl.: innen glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 7.5YR 6/8; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz attisch; 1. H. 5. Jh. v. Chr.

- Kat. 436** Taf. 39
FONr. FG300-030
Olpe
unterer Teil der Wand mit Ansatz des Bodens (3 Frgm.)
Firniss: glänzend, dicht bis mäßig dicht, außen vollkommen gefirnist, über dem Boden unregelmäßig begrenzt
BDm 3 (30%); H (erh.) 4,4
Struktur Ofl.: glatt, hart, keine Einschlüsse sichtbar; Struktur Bruch: glatt, dicht, keine Einschlüsse sichtbar
Farbe Ofl.: 10YR 7/6; Farbe Bruch: 10YR 7/6; Malfarbe: schwarz
vermutlich attisch
- Kat. 437** Taf. 39. 103
FONr. FG300-049
Olpe
vollständiger Boden mit Wand bis zum Ansatz der Schulter (1 Frgm.)
Scheibenfuß mit leicht konkaver Unterseite
Firniss: matt, großflächig abgeplatzt, außen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite ungefirnist mit Graffiti AI
BDm 4,1 (100%); H (erh.) 6,6
Struktur Ofl.: kreidig, hart, keine Einschlüsse sichtbar; Struktur Bruch: glatt, leicht porös, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig)
Farbe Ofl.: 2.5YR 7/6; Farbe Bruch: 10YR 7/4; Malfarbe: 5YR 4/6
vermutlich attisch
- Kat. 438** Taf. 40
FONr. FG300-042
Askos?
Boden mit Wand bis zum Schulterknick (1 Frgm.)
flache Schulter winkelig vom Gefäßkörper abgesetzt, Scheibenfuß mit konkaver Unterseite
Firniss: glänzend, dicht, außen vollkommen gefirnist, Bodenunterseite und anschließender Streifen an der Außenseite des Fußes unbemalt
MaxDm 7 (23%); BDm 4 (20%); H (erh.) 4
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 10YR 7/6; Farbe Bruch: 10YR 7/6; Malfarbe: schwarz
attisch
- Kat. 439** Taf. 40. 103
FONr. FG300-019
Lekythos
Wand mit Teil der Schulter (1 Frgm.)
winkelig abgesetzte Schulter
Firniss: glänzend, dicht, an der Außenseite des Gefäßkörpers in schwarzfiguriger Technik Mann mit Mantel und Stab, rechts davon nach hinten erhobene Hand einer weiteren Figur mit Speer, Binnenzeichnung geritzt, am oberen Rand des Mantels Spuren weißer Farbe, auf der Schulter Strahlenkranz
MaxDm 7 (19%); H (erh.) 4,4
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: schwarz
attisch; um 500 v. Chr.
- Kat. 440** Taf. 40. 103
FONr. FG300-004
A 1029
Kanne
Wand mit Ansatz des Halses und Teil der Schulter (1 Frgm.)
Firniss: matt, auf der Schulter zwei voneinander abgewandte Sphingen, Klecksrosetten als Füllornamente, Binnenzeichnung geritzt, Hals vollkommen gefirnist
MaxDm Hals ca. 9 (35%); H (erh.) 2,9
CMG 5
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart; Struktur Bruch: glatt, relativ dicht
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8; Malfarbe: 2.5YR 5/8
attisch, Polos-Maler; 2. V. 6. Jh. v. Chr.
- Kat. 441** Taf. 40. 104
FONr. FG300-029
Skyphos
vollständiger Boden mit Teil der Wand (5 Frgm.)
kantig profilierter Ringfuß mit abgeschrägter Innenseite, Bodenunterseite erhaben
bemalt: innen vollkommen bemalt, außen zwischen horizontalen Streifen ornamental oder figürlich bemalte Zone, Farbe schlecht erh., Streifen an der Innenseite des Fußes, Bodenunterseite mit Kreisringen
BDm 4,3–4,4 (100%); H (erh.) 4,6
CMG 11
Struktur Ofl.: kreidig, weich; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 2.5Y 8/3; Farbe Bruch: 10YR 6/4; Malfarbe: 7.5YR 2.5/1
korinthisch; sp. 1./2. V. 6. Jh. v. Chr.
- Kat. 442** Taf. 40. 104
FONr. FG300-003
A 1028
Skyphos
weitgehend erh. mit beiden vollständigen Henkeln, Fehlstellen in Wand (14 Frgm.)
gerundete Lippe, zwei Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, ausgestellter Ringfuß
bemalt: Innenseite und außen in oberer Zone vollkommen bemalt, über dem Fuß linearer Strahlenkranz, Außenseite des Fußes bemalt, an der Bodenunterseite drei Kreisringe, Malfarbe matt glänzend, dicht, sehr schlecht erh.
RDm 9,7 (65%); BDm 5,4 (90%); H (max.) 6,5
CMG 11
Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 2.5Y 7/2; Farbe Bruch: 2.5Y 7/2; Malfarbe: 5YR 3/3
korinthisch; 2. V. 6. Jh. v. Chr.
- Kat. 443** Taf. 40. 104
FONr. FG300-027
Skyphos
Boden mit Teil der Wand (3 Frgm.)
ausgestellter Ringfuß, Bodenunterseite erhaben
bemalt: Innenseite und außen obere Zone vollkommen bemalt, über dem Fuß linearer Strahlenkranz, Kreisringe an der Unter- und Innenseite des Fußes sowie an der Bodenunterseite, Malfarbe matt glänzend, dicht
BDm 6,4 (75%); H (erh.) 5,5
CMG 10a
Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
Farbe Ofl.: 10YR 7/6; Farbe Bruch: 10YR 6/6; Malfarbe: 2.5YR 5/8 bis 7.5YR 2.5/1
korinthisch; sp. 6./fr. 5. Jh. v. Chr.

- Kat. 444** Taf. 40. 104
 FONr. FG300-040
 Miniaturskyphos
 Boden mit Ansatz der Wand (Frgm.)
 niedriger Ringfuß mit abgeschrägter Innenseite
 bemalt: innen vollkommen bemalt, außen streifenbemalt, Innenseite des Fußes bemalt, an der Bodenunterseite drei Kreisinge um zentralen Punkt, Malfarbe matt, mäßig dicht
 BDm 3,1 (70%); H (erh.) 1,4
 CMG 10a
 Struktur Ofl.: glatt bis leicht seifig, weich; Struktur Bruch: glatt, dicht
 Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 10YR 6/4; Malfarbe: 2.5YR 5/8
 korinthisch; 2. H. 6./fr. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 445** Taf. 40
 FONr. FG300-045
 Lekanis
 Wand mit Teil des Randes und Henkels (1 Frgm.)
 außen vorkragende Deckelleiste, Horizontalhenkel mit aufgebogenen Enden
 unbemalt
 MaxDm 8 (20%); H (erh.) 1,9
 CMG 11
 Struktur Ofl.: seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht
 Farbe Ofl.: 2.5Y 7/4; Farbe Bruch: 2.5Y 6/4 außen bis 5YR 6/8
 Kern
 korinthisch; 4. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 446** Taf. 40
 FONr. FG300-013
 Olpe
 vollständiger Boden mit Wand bis zur Schulter (6 Frgm.)
 gerade Basis, drei bis fünf schräg um den Gefäßkörper umlaufende Rillen
 bemalt: außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt glänzend, Bodenunterseite unbemalt
 MaxDm 7,2 (20%); BDm 4,6 (100%); H (erh.) 8,5
 CMG 11
 Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: glatt
 Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/4; Malfarbe: 7.5YR 3/4
 korinthisch; 2. H. 6./fr. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 447** Taf. 40
 FONr. FG300-043
 Kanne
 Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)
 Scheibenfuß, an der Bodenunterseite vor dem Rand umlaufende Rille
 bemalt: außen vollkommen bemalt, Malfarbe glänzend, mäßig dicht, Bodenunterseite unbemalt
 BDm 4,1 (35%); H (erh.) 1,8
 CMG 10a
 Struktur Ofl.: seifig, mittelhart; Struktur Bruch: glatt, dicht
 Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/6; Malfarbe: schwarz
 korinthisch
- Kat. 448** Taf. 40. 63. 104
 FONr. FG300-005; ProbenNr. **CKOL 18**
 A 1030
- Kanne
 zu einem großen Teil erh. mit vollständigem Boden, unterem Ansatz des Henkels und Teil der Mündung (21 Frgm.)
 Kleeblatt-förmige Mündung mit gerundeter Lippe, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt, winkelig abgesetzter Hals, flache Basis
 Firmis: matt glänzend, dick aufgetragen, platzt teilweise splittig ab, außen vollkommen gefirnist, an der Bodenunterseite dünn aufgetragene braune Farbe
 MaxDm 15,9–16,1 (100%); BDm 8 (100%); H (erh.) 20,5
 CMG 6/Fine micaceous & metamorphic with Tcfs fabric
 Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse sehr wenig: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse wenig und gut sortiert: wenig Glimmer, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, rund)
 Farbe Ofl.: 7.5YR 5/3; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4; Malfarbe: schwarz
 trotz dicker Wand relativ leichtgewichtig
 lakonisch; ca. 3. V. 6. Jh. v. Chr.
- Kat. 449** Taf. 40
 FONr. FG300-016
 Kanne
 Gefäßkörper vom vollständigen Boden bis zum Halsansatz, Fehlstellen in Wand (28 Frgm.)
 Hals winkelig vom Gefäßkörper abgesetzt, ausgestellter Scheibenfuß mit konkaver Unterseite
 Firmis: matt glänzend, dicht, außen vollständig gefirnist, Bodenunterseite unbemalt mit Tropfspuren
 MaxDm 19 (40%); BDm 9,9 (100%); H (erh.) 19,3
 CMG 6
 Struktur Ofl.: leicht seifig, hart; Struktur Bruch: glatt, dicht bis leicht körnig
 Farbe Ofl.: 10YR 5/2; Farbe Bruch: 10YR 5/3; Malfarbe: schwarz
 lakonisch; 2. H. 6. Jh. v. Chr.
- Kat. 450** Taf. 41. 63. 104
 FONr. FG300-057; ProbenNr. **CKOL 19**
 Kanne
 Rand mit Hals und Teil der Wand (3 Frgm.)
 runde Mündung, gerader Hals mit gerundeter Lippe, kantig profilierte Leiste um Halsansatz
 Firmis: matt glänzend, dick, platzt teilweise ab, außen vollständig und innen im Bereich des Halses gefirnist
 RDm 10,5–11 (55%); MaxDm 18,5 (20%); H (erh.) 17,1
 CMG 6/Fine micaceous & metamorphic with Tcfs fabric
 Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse wenig und gut sortiert: wenig Glimmer, wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet, z. T. explodiert); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse wenig, gut sortiert: wenig Glimmer, wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet)
 Farbe Ofl.: 10YR 6/2; Farbe Bruch: 10YR 5/3; Malfarbe: 1Gley 2.5/N
 lakonisch; 2. H. 6. Jh. v. Chr.
- Kat. 451** Taf. 41. 104
 FONr. FG300-032

Schale

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

leicht ausgestellter gerader Rand mit gerundeter Lippe

Firnis: glänzend, dicht, z. T. abgeplatzt, innen und außen vollkommen gefirnist bis auf je einen ausgesparten Streifen an der Innenseite der Lippe und außen an der Schulter

RDm 13 (25%); H (erh.) 5,9

CMG 6

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse sehr wenig; wenig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, z. T. leicht porös, Einschlüsse wenig; sehr wenig Glimmer, wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 6/4; Farbe Bruch: 10YR 5/4; Malfarbe: schwarz

leichtgewichtig

lakonisch; M./3. V. 6. Jh. v. Chr.

Kat. 452

Taf. 41. 105

FONr. FG300-006

A 1031

Amphoriskos

weitgehend erh. bis zum Hals mit beiden vollständigen Henkeln, Rand fehlt, Fehlstellen in der Wand (26 Frgm.)

zwei Vertikalhenkel aus je zwei runden Strängen, Fingereindruck am unteren Henkelansatz, um den Halsansatz schmaler gerundeter Wulst, ausgestellter Ringfuß

bemalt: dünner weißer matter Überzug, darüber in matter z. T. abgeplatzter schwarzer Farbe unterschiedlich breite horizontale Streifen um die Gefäßmitte, in der unteren Zone des Gefäßkörpers, an der Außenseite des Fußes und am Wulst um den Halsansatz sowie innen entlang der Bruchkante des Halses, kurze Streifen an der Henkelaußenseite, in der Halszone offenes Flechtband, Schulterfries aus konzentrischen Kreisen und einfachen Knospen

MaxDm 18,1 (80%); BDm 10 (100%); H (erh.) 26,2

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse häufig; sehr wenig Glimmer, häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig feine schwarze matt glänzende Einschlüsse; Struktur Bruch: glatt bis leicht körnig, Einschlüsse häufig; häufig feine weiße Einschlüsse, sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße dunkelrote matt glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6 bis 10YR 5/2; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8 bis 7.5YR 5/4; Malfarbe: schwarz

nordionisch; sp. 2. V. 6. Jh. v. Chr.

Kat. 453

Taf. 41. 104

FONr. FG300-050

Schale auf hohem Fuß

vollständiger Fuß mit Bruchstelle des Ansatzes des Schalenkörpers (1 Frgm.)

konischer Fuß mit zylindrischem Stiel

bemalt: Spuren eines hellen matten Überzugs, Streifen in matt glänzender mäßig dichter dunkler Farbe an der Außen- und Oberseite des Fußes sowie am unteren und oberen Ende des Stiels

BDm 9,1–9,2 (100%); H (erh.) 6,4

Struktur Ofl.: glatt bis leicht kreidig, mittelhart, Einschlüsse häufig; sehr wenig Glimmer, häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch,

kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Einschlüsse häufig; sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse, häufig kleine bis mittelgroße schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 6/3–4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/4; Malfarbe: 7.5YR 2.5/2

ostgriechisch; 6. Jh. v. Chr.

Kat. 454

Taf. 41. 104

FONr. FG300-014

Kanne

Gefäßkörper bis zum Ansatz des Halses mit unterem Ansatz des Henkels weitgehend erh., Hals, Mündung und Großteil des Henkels fehlen (20 Frgm.)

Hals winkelig vom Gefäßkörper abgesetzt, Vertikalhenkel von rundem Querschnitt, ausgestellter Ringfuß

bemalt: Spuren eines hellen matten Überzugs, horizontale Streifen in matter dunkler z. T. sehr schlecht erh. Farbe am Fuß, um die Gefäßmitte und am Hals

MaxDm 19,7–20,3 (85%); BDm 11,7 (90%); H (erh.) 24,1

Struktur Ofl.: glatt, hart bis sehr hart, Einschlüsse häufig; wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße schwarze matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Einschlüsse reichlich; wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig), reichlich mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 6/4 bis 2.5Y 6/4; Farbe Bruch: 10YR 6/6; Malfarbe: schwarz

ostgriechisch; 6./5. Jh. v. Chr.

Kat. 455

Taf. 42. 105

FONr. FG300-007

Tasse

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden, Fehlstellen an Wand und Rand, Henkel fehlt (6 Frgm.)

außen kantig verdickter ausgestellter Rand mit gerundeter Lippe, Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, nach unten unregelmäßig begrenzt, Malfarbe matt, unregelmäßig, Bodenunterseite unbemalt

RDm 9 (50%); MaxDm 9,4 (30%); BDm 4,3–4,4 (100%); H (max.) 6–6,1

Struktur Ofl.: glatt, hart bis sehr hart, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, dicht, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 5/2; Farbe Bruch: 5YR 5/4; Malfarbe: 7.5YR 4/3 bis 10YR 3/2

Herkunft? sp. 7./6. Jh. v. Chr.

Kat. 456

Taf. 42. 105

FONr. FG300-008

Tasse

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden und Bruchstellen der Ansätze des Henkels (7 Frgm.)

außen kantig verdickter ausgestellter Rand mit sich verjüngender Lippe, vertikaler Bandhenkel, Scheibenfuß

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, außen nach unten hin unregelmäßig begrenzt, Malfarbe unregelmäßig und

matt glänzend, mäßig dicht, z. T. abgeplatzt, Bodenunterseite unbemalt

RDm 8,8 (10%); BDm 3,8 (100%); H (max.) 6,5

Struktur Ofl.: glatt, hart bis sehr hart, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse wenig; sehr wenig Glimmer, wenig kleine bis große weiße leicht durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 5YR 5/6

Herkunft? sp. 7./6. Jh. v. Chr.

Kat. 457

Taf. 42. 105

FONr. FG300-009

Tasse

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden und Henkel (7 Frgm.)

außen kantig verdickter ausgesetzter Rand mit gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel, Scheibenfuß

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt glänzend, mäßig dicht, Bodenunterseite unbemalt

RDm 8,5 (15%); BDm 3,5 (100%); H (max.) 6,4

Struktur Ofl.: glatt, hart bis sehr hart, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 5YR 5/6 bis 10YR 2/1

Herkunft? sp. 7./6. Jh. v. Chr.

Kat. 458

Taf. 42. 105

FONr. FG300-010

Tasse

Rand mit Teil der Wand und Bruchstelle des unteren Henkelansatzes (6 Frgm.)

außen kantig verdickter ausgesetzter Rand mit sich verjüngender Lippe, Vertikalhenkel

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt glänzend, mäßig dicht

RDm 9 (15%); H (erh.) 5,3

Struktur Bruch: glatt, dicht, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig)

Farbe Bruch: 10YR 5/6 außen bis 1Gley 5/N Kern; Malfarbe: 10YR 2/1

Herkunft? sp. 7./6. Jh. v. Chr.

Kat. 459

Taf. 42. 105

FONr. FG300-011

Tasse

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden, Fehlstellen an Wand und Rand, Henkel fehlt (7 Frgm.)

ausgebogener verdickter Rand mit gerundeter Lippe, Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt glänzend, dicht, z. T. splittrig abgeplatzt, Bodenunterseite unbemalt

RDm 8,2 (55%); MaxDm 8,6 (70%); BDm 4,3 (100%); H (max.) 5,5

Struktur Ofl.: glatt bis leicht seifig, hart, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, dicht, Einschlüsse sehr wenig; wenig Glimmer

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 5YR 6/6; Malfarbe: 7.5YR 2.5/2

Herkunft? sp. 7./6. Jh. v. Chr.

Kat. 460

Taf. 42. 105

FONr. FG300-012

Tasse

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden, Fehlstellen an Wand und Rand, Henkel fehlt (2 Frgm.)

kantig verdickter ausgesetzter Rand mit gerundeter Lippe, Scheibenfuß mit konkaver Unterseite

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, Malfarbe unregelmäßig matt glänzend, z. T. splittrig abgeplatzt, Bodenunterseite unbemalt

RDm 9 (20%); BDm 4 (100%); H (max.) 6,7

Struktur Ofl.: glatt, hart bis sehr hart, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Einschlüsse sehr wenig; sehr wenig feine weiße matte Einschlüsse

Farbe Ofl.: 5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: 2.5YR 5/8 bis 5YR 4/4

Herkunft? sp. 7./6. Jh. v. Chr.

Kat. 461

Taf. 42

FONr. FG300-026

Kanne oder Amphoriskos

vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden, Gefäßkörper bis zur Schulter in einem Stück erh., Oberfläche schlecht erh. (9 Frgm.)

ausgesetzter außen verdickter Rand mit gerader Oberseite, breiter Ringfuß

unbemalt

RDm 11,2 (4%); MaxDm 18,7 (80%); BDm 10,3 (100%); H (max.) 24,2

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse wenig; sehr wenig Glimmer, wenig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig); Struktur Bruch: leicht körnig, Einschlüsse häufig; häufig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/6; Farbe Bruch: 7.5YR 5/8

Herkunft?

Kat. 462

Taf. 106

FONr. FG300-055

Kanne

Rand mit Teil des Halses (3 Frgm.)

Kleeblatt-förmige Mündung

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt glänzend, mäßig dicht, z. T. großflächig abgeplatzt, z. T. unregelmäßig aufgetragen

MaxDm erh. 9,5; H (erh.) ca. 4,5

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig; sehr häufig feine bis kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt bis leicht körnig, Einschlüsse wenig; sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/8; Farbe Bruch: 5YR 5/6; Malfarbe: 2.5YR 4/8

Herkunft?

Kat. 463

Taf. 43. 51. 106

FONr. FG300-001; ProbenNr. **CKOL 80**

A 1026

Chytra, einfache Form

weitgehend erh. mit einzelnen Fehlstellen in Wand (24 Frgm.)

ausgebogener gerader Rand mit gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel, gewölbter Boden

unbemalt

RDm 11,6–11,9 (85%); MaxDm 18,8 (90%); H (max.) 17,8
CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: glatt, fein, bis zum Rand vertikal streifig poliert, weich, Einschlüsse sehr häufig: häufig kleine bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch bis mäßig länglich, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und schlecht sortiert: häufig mittelgroße bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 3/2 außen bis 5YR 4/6 innen

außen an der dem Henkel gegenüber liegenden Seite starke Brandspuren

an der Innenseite des Randes und des oberen Teils der Schulter Drehrillen mit klarer unterer Begrenzung, auf Höhe der unteren Begrenzung der Drehrillen leichter Knick in der Wand spürbar und innen Fuge sichtbar, bis zur Schulter Verstrichspuren, auch Übergang zu den Drehrillen leicht verstrichen, Boden innen buckelig, oberer Teil des Gefäßes offensichtlich nachträglich auf Drehscheibe angefügt
äginetisch; M./3. V. 6. Jh. v. Chr.

Kat. 464

Taf. 43. 106

FONr. FG300-002

A 1027

Chytra, einfache Form

vollständig erh. bis auf drei Fehlstellen in der Wand (28 Frgm.)

Rand ausgebogen mit gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel, gewölbter Boden

unbemalt

RDm 9,9–10,9 (80%); MaxDm 18,8–19 (100%); H (max.) 18,8
CMG 1

Struktur Ofl.: glatt bis leicht seifig, vertikal streifig poliert, hart, schwarze glänzende Einschlüsse besonders reichlich; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/3

außen v. a. an der dem Henkel gegenüber liegenden Seite starke Brandspuren

an der Innenseite im oberen Schulterbereich Drehrillen, darunter verstrichen, auf dieser Höhe leichter Knick in der Wand, vermutlich oberer Teil nachträglich auf der Drehscheibe aufgesetzt
äginetisch; M./3. V. 6. Jh. v. Chr.

Kat. 465

Taf. 43. 106

FONr. FG300-053

Chytra

Teil des Bodens (1 Frgm.)

gerundeter Boden

unbemalt

H (erh.) 7,65

CMG 1

Struktur Ofl.: außen glatt, vertikal streifig poliert, hart, innen leicht rau; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 5YR 4/4; Farbe Bruch: 5YR 4/6

innen feine Verstrichspuren

äginetisch

Kat. 466

Taf. 43

FONr. FG300-048

Schale

Rand mit Teil der Wand und einem vollständigen Henkel (1 Frgm.)

Rand leicht einziehend, gerundete Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

unbemalt

RDm 18 (8%); H (erh.) 2,9

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, innen und außen vertikal streifig poliert, hart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 10YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 außen bis 2.5Y 5/2 Kern

äginetisch

Kat. 467

Taf. 43. 106

FONr. FG300-052

Grillrost

vollständiger Fuß mit Teil des Quersteges und zwei Ansätzen des Gestänges (1 Frgm.)

rechteckige Form, Fuß verjüngt sich unregelmäßig nach unten, Gestänge von rundem Querschnitt

unbemalt

erh. 7,6 × 3,9; H (max.) 6,25

CMG 1

Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 2.5Y 5/2; Farbe Bruch: 10YR 4/3

Brandspuren

handgeformt

äginetisch

Kat. 468

Taf. 43

FONr. FG300-046

Deckel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

horizontal ausgestellter Rand, gerade Auflagefläche

unbemalt

RDm 14 (5%); H (ca.) 1,7

CMG 4

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, mittelhart, innen leicht rau; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6

äginetisch

Kat. 469

Taf. 43

FONr. FG300-051

Lekane

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

horizontal ausgestellter Rand, gerade Oberseite mit umlaufender Rille

unbemalt

RDm 25 (16%); H (erh.) 6,4

CMG 4?

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig kleine bis mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, z. T. porös, Einschlüsse häufig: wenig Glimmer, wenig kleine bis mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig), sehr wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6
vermutlich äginetisch

Kat. 470 Taf. 43. 106
FONr. FG300-056
Webgewicht
vollständig erh. in einem Stück
pyramidal mit abgeschnittener Spitze, horizontale Durchlo-
chung
unbemalt
BDm 4,4 × 4,4; H (max.) 6,75
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse sehr häufig; wenig
große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr
häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (läng-
lich bis sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße bis gro-
ße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig)
Farbe Ofl.: 10YR 6/4
äginetisch

Kat. 471 Taf. 44. 57. 107
FONr. 21c/14-258; ProbenNr. **CKOL 27**
A 348
Kanne
weitgehend erh., Fehlstellen an Wand und Mündung (53
Frgm.)
Kleeblatt-förmige Mündung mit kantiger Lippe, vertikaler
Bandhenkel, ausgestellter Ringfuß mit konkaver nicht von der
Bodenunterseite abgesetzter Innenseite
unbemalt
RDm min. 6,1 (55%); MaxDm 18,7–18,8 (60%); BDm 11,8–
11,9 (95%); H (max.) 24,3
CMG 2/Buff Fabric A
Struktur Ofl.: kreidig, sehr weich, sehr wenig Einschlüsse: sehr
wenig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphä-
risch, kantig gerundet), sehr wenig schwarze glänzende Ein-
schlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine weiße
matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur
Bruch: glatt, Bindung gut, dicht, z. T. leicht porös, Einschlüsse
wenig und gut sortiert: wenig Glimmer, wenig kleine ziegelro-
te matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig kleine
dunkle matte Einschlüsse (länglich, kantig)
Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 6/6
äginetisch; um 440/30 v. Chr.

Kat. 472 Taf. 44. 57. 107. 125
FONr. 21c/14-259; ProbenNr. **CKOL 29**
Amphoriskos
zu einem großen Teil erh., Fehlstellen an Wand, Rand und Bo-
den, von beiden Henkeln nur Ansätze erh. (40 Frgm.)
ausgebogener außen dreieckig verdickter Rand, durch feinen
Grat vom Hals abgesetzt, zwei Vertikalhenkel, ausgestellter
Ringfuß mit konkaver nicht von der Bodenunterseite abge-
setzter Innenseite
unbemalt
RDm 12,9–13,1 (80%); MaxDm 20 (30%); BDm 9 (37%); H
(max.) 24,7
CMG 2/Buff Fabric A
Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse sehr wenig: sehr
wenig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphä-
risch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze
glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struk-
tur Bruch: glatt, Bindung gut, dicht, z. T. porös, Einschlüsse

wenig; wenig kleine und mittelgroße ziegelrote Einschlüsse
(sphärisch, gerundet), wenig feine weiße Einschlüsse
Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 7/3 außen bis 5YR 6/8
Kern
äginetisch; um 440/30 v. Chr.

Kat. 473 Taf. 44. 57. 107
FONr. 21c/14-257; ProbenNr. **CKOL 28**
A 347
Askos
weitgehend erh. mit vollständigem Boden, einigen Fehlstellen
an Wand und Rand, vom Henkel nur Ansätze erh., ergänzt (31
Frgm.)
trompetenförmiger Ausguss, ausgestellter Rand außen kantig
verdickt mit gerundeter Oberseite, Henkel setzt am Hals und
oberhalb der Schulter an, an der Oberseite des Gefäßkörpers
drei konzentrische Rillen, ausgestellter Ringfuß, gerade Bo-
denunterseite
unbemalt
RDm 8,4–8,5 (95%); MaxDm 19,8 (70%); BDm 10,6–10,8
(100%); H (max.) 22,3
CMG 2/Buff Fabric A
Struktur Ofl.: kreidig, sehr weich, Einschlüsse wenig; wenig
Glimmer, wenig kleine rotbraune Einschlüsse (sphärisch, ge-
rundet), wenig kleine bis mittelgroße dunkle matte Einschlüs-
se (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut,
dicht, leicht porös, Einschlüsse wenig und sehr gut sortiert:
sehr wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerun-
det), sehr wenig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet), wenig mittelgroße rötliche Einschlüsse (sphärisch,
kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6 bis 10YR 7/3; Farbe Bruch: 10YR 7/4
äginetisch

Kat. 474 Taf. 45. 55. 108
FONr. 21c/14-252; ProbenNr. **CKOL 93**
A 349
Kanne
größtenteils erh. mit einigen Fehlstellen in der Wand (39
Frgm.)
runde Mündung, ausgebogener leicht verdickter Rand, nach
außen abfallende kantig gerundete Lippe, Vertikalhenkel von
ovalem Querschnitt, ausgestellte erhöhte Basis mit konkaver
Unterseite
unbemalt
RDm 10,8–11,6 (100%); MaxDm 22–22,5 (75%); BDm 10–
10,1 (100%); H (max.) 24,7
CMG 1/Red Fabric B
Struktur Ofl.: glatt, innen rau, mittelhart, Einschlüsse häu-
fig: häufig Glimmer, häufig mittelgroße goldene Einschlüsse
(sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße bis große
schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig sehr
große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet);
Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr
häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, häufig mittel-
große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet),
häufig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphä-
risch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüs-
se (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 4/3 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen
bis 5YR 4/3 Kern
vollständig scheibengedreht in einem Stück
äginetisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

- Kat. 475** Taf. 45. 108
FONr. 21c/14-250
Kanne
vollständiges Profil mit vollständig erh. Boden und Henkel, Fehlstellen an Wand und Rand (21 Frgm.)
runde Mündung, ausgebogener außen verdickter Rand mit gerundeter Lippe, vertikaler Henkel von ovalem Querschnitt, erhöhte Basis mit konkaver Unterseite
unbemalt
RDm 13,2 (43%); MaxDm 28,1–28,4 (80%); BDm 10,4 (100%); H (max.) 31,1
CMG 1
Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, mittelhart, innen rau; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 4/4 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 2.5Y 5/2 innen
an der Innenseite im oberen Teil Drehrillen bis deutlich unter der Höhe des maximalen Durchmessers, unterer Teil bis etwas unter der Höhe des maximalen Durchmessers sorgfältig verstrichen, deutlicher Wulst am Übergang zwischen dem oberen Teil mit Drehrillen und dem unteren verstrichenen Teil, Wulst grob verstrichen, außen keine entsprechende Nahtstelle spürbar, spiralförmige Drehrillen an der Bodenunterseite, in zwei Phasen gefertigt, beide Teile auf der Drehscheibe gefertigt äginetisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.
- Kat. 476** Taf. 46
FONr. 21c/14-251
Kanne
Teil des Gefäßkörpers mit vollständigem Boden bis zur Schulter (8 Frgm.)
leicht ausgesetzte erhöhte Basis, Unterseite unregelmäßig unbemalt
MaxDm 22,8 (40%); BDm 10 (100%); H (erh.) 17,3
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, hart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen bis 5YR 4/1 Kern
vollständig scheidengedreht in einem Stück äginetisch
- Kat. 477** Taf. 46. 109
FONr. 21c/14-253
Kanne
unterer Teil des Gefäßkörpers mit vollständigem Boden bis zum Ansatz der Schulter, einzelne Fehlstellen in der Wand (17 Frgm.)
erhöhte Basis mit leicht unregelmäßiger Unterseite unbemalt
MaxDm 24 (70%); BDm 9,7 (100%); H (erh.) 15,2
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, Bodenunterseite streifig poliert, unterer Gefäßkörper vertikal streifig poliert, um die Stelle des maximalen Durchmessers horizontale Politurstreifen; Struktur Bruch: leicht körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 5/6
vollständig in einem Stück scheidengedreht, innen im unteren Teil bis etwas unter Höhe des maximalen Durchmessers verstrichen, darunter an einzelnen Stellen Drehrillen erkennbar, Verstrichspuren laufen über den Drehrillen aus äginetisch
- Kat. 478** Taf. 46. 55. 109
FONr. 21c/14-255; ProbenNr. **CKOL 89**
- Kanne
vollständig erh. Boden mit Teil der Wand bis zum Ansatz der Schulter, Fuß außen stark bestoßen (8 Frgm.)
erhöhte Basis mit konkaver Bodenunterseite
unbemalt
MaxDm 22,3–22,6 (70%); BDm 9,5 (100%); H (erh.) 14,8
CMG 1/Red Fabric A
Struktur Ofl.: glatt, außen fein geglättet, Bodenunterseite in zwei Richtungen streifig poliert, mittelhart, Einschlüsse häufig; wenig Glimmer, häufig mittelgroße und große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße und große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis mäßig länglich, kantig gerundet), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig, mäßig gut sortiert; wenig Glimmer, wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig)
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 10YR 5/3 Kern
vollständig scheidengedreht in einem Stück, innen am Boden zusätzlich unsorgfältig aufgestrichene Schicht äginetisch
- Kat. 479** Taf. 46
FONr. 21c/14-254
Kanne
größtenteils erh. bis zum Ansatz des Randes mit vollständigem Boden und Bruchstelle des unteren Henkelansatzes, Fuß bestoßen, kleine Fehlstellen in der Wand, untere Gefäßhälfte in einem Stück erh. (14 Frgm.)
Rand winkelig ausgestellt, Vertikalhenkel, ausgesetzter unregelmäßig profilierter Ringfuß
unbemalt
MaxDm 19,8 (100%); BDm 9,2 (100%); H (erh.) 20,3
CMG 1
Struktur Ofl.: außen glatt, Bodenunterseite sternförmig streifig poliert, außen vertikal bzw. um Stelle des maximalen Durchmessers horizontal streifig poliert, innen rau; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/6; Farbe Bruch: 7.5YR 4/6
vollkommen scheidengedreht in einem Stück äginetisch
- Kat. 480** Taf. 47. 67. 110
FONr. 21c/14-262; ProbenNr. **CKOL 64**
A 350
Transportamphore
relativ vollständig erh. mit einem vollständigen Henkel und einigen Fehlstellen an Wand, zweitem Henkel und Fuß (69 Frgm.), antike Flickung der Wand unterhalb der Schulter mit Resten einer schwarzen Masse
keilförmiger Rand mit kantig gerundeter Lippe, Vertikalhenkel von spitzovalem Querschnitt, an den unteren Henkelansätzen Fingereindrücke, kurzer konischer Fuß, Unterseite flach gewölbt mit zentraler runder Vertiefung
bemalt: Streifen in roter matter Farbe um den Ansatz des Halses, horizontal umlaufende Rille über dem Fuß
RDm 12,4 (60%); MaxDm 40,6 (80%); H (max.) 54,9
CMG 14/Silicate/metamorphic & carbonate fabric

Struktur Ofl.: rau, hart, Einschlüsse häufig; wenig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig mittelgroße bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, gerundet, teilweise explodiert), häufig große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, häufig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 7/4–6; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6 außen bis 5YR 7/8 Kern; Malfarbe: 2.5YR 4/4 mendeisch; um 440/30 v. Chr.

Kat. 481 Taf. 47. 67. 110

FONr. 21c/14-265; ProbenNr. **CKOL 65**

Transportamphore

oberer Teil des Gefäßes bis zur Schulter mit einem vollständigen Henkel und dem oberen Ansatz des zweiten Henkels, Fehlstellen an Rand und Wand (10 Frgm.)

keilförmiger Rand mit gerundeter nach innen abfallender Lippe, Vertikalhenkel von spitzovalem Querschnitt und flacher Rille an der Außenseite, Fingereindruck am unteren Henkelansatz

bemalt: unregelmäßig begrenzte Bemalung mit dünner roter Farbe unter dem Rand, an der Außenseite des Henkels und am unteren Henkelansatz

RDm 11,8 (15%); H (erh.) 24,7

CMG 14/Silicate/metamorphic & carbonate fabric

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse sehr häufig; wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße und große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet, teilweise explodiert), häufig mittelgroße weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse sehr häufig; häufig mittelgroße und große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, rund), sehr wenig große rotbraune Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)

Farbe Ofl.: 10YR 7/4 bis 7.5YR 7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 mendeisch; um 440/30 v. Chr.

Kat. 482 Taf. 47. 69. 109. 128

FONr. 21c/14-264; ProbenNr. **CKOL 68**

Transportamphore, chiotischer Typ B

Rand mit Hals, Ansatz der Schulter und oberem Ansatz eines Henkels (1 Frgm.)

Rand außen kantig verbreitert mit gewölbter Oberseite, Mündung durch Zusammendrücken der Henkel oval, geschwollener Hals geht rund in steile Schulter über, Vertikalhenkel von ovalem Querschnitt

unbemalt, am Hals unter dem Henkelansatz zwei nebeneinander liegende kleine runde flache Vertiefungen, weitere größere Vertiefung schräg unter dem Henkelansatz, neben dem Henkelansatz zwei schräge lineare Kerben und eine halbmondförmige Kerbe, unter dem Rand zwei Fingereindrücke, eventuell auch am Rand flache breite Kerbe, vermutlich Markierungen

RDm 12–14 (50%); H (erh.) 15

CMG 8/Metamorphic/silicate, carbonate & volcanic

Struktur Ofl.: glatt bis leicht rau, weich, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: sehr wenig sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine weiße Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6

chiotisch; gegen 450 v. Chr.

Kat. 483 Taf. 47. 69. 110. 127

FONr. 21c/14-263; ProbenNr. **CKOL 71**

Transportamphore

unterer Teil des Gefäßes mit vollständig erh. Fuß bis zum Ansatz der Schulter (6 Frgm.)

gerundeter Schulteransatz, steile Schulter, niedriger zylindrischer Fuß mit abgeschrägter Oberseite und runder Ausnehmung an der Unterseite, innen organischer Belag

unbemalt

MaxDm 23,6 (33%); BDm 4,3 (100%); H (erh.) 35,1

Metamorphic & carbonate fabric

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Tonpartikel bilden an der Oberfläche feine Schicht, Einschlüsse wenig; häufig Glimmer, wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: sehr wenig kleine rote Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch bis mäßig länglich, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6

vermutlich samisch oder milesisch

Kat. 484 Taf. 48. 111

FONr. FG211-001, Grab F; zum Fundkontext s. JAROSCH-REINHOLDT 2009, 62 G 17

Chytra, einfache Form

relativ vollständig, 1 Fehlstelle in der Wand, Henkel fehlt (15 Frgm.)

ausgebogener Rand mit kantiger Lippe, breiter Bandhenkel, gewölbter Boden

unbemalt

RDm 17,6–18,9 (85%); MaxDm 24,1–24,5 (100%); H (max.) 27

CMG 1

Struktur Ofl.: Außenfläche und Innenseite des Randes fein geglättet, außen bis unter den Rand vertikal streifig geglättet, feine dichte Striche, mittelhart; Struktur Bruch: körnig

Farbe Ofl.: 7.5YR 4/2–3; Farbe Bruch: 5YR 4/6

Brandspuren am gesamten Gefäßkörper und z. T. an Hals und Rand

handgeformt, Hals gesondert aufgesetzt, Ansatzstelle trotz guter Überarbeitung spürbar, innen einfach geglättet, keine Hinweise auf Wulsttechnik zu erkennen

äginetisch; ca. 1. H. 7. Jh. v. Chr.

- Kat. 485** Taf. 48. 111
FONr. FG307-001, genauer Fundort innerhalb von Kolonna unklar
Chytra, einfache Form
relativ vollständig, kleinere Ergänzungen an Wand und Rand (10 Frgm.)
ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel, relativ dickwandig und schwer unbemalt
RDM 13,8–14,2 (85%); MaxDm 17,1 (100%); H (max.) 18,8
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, fein geglättet, mittelhart, besonders reichlich relativ feine goldene und schwarze glänzende Einschlüsse, außen und an der Innenseite des Randes unregelmäßig feine schräge Kerben
Farbe Ofl.: 5YR 4/3
Brandspuren am gesamten Unterteil des Gefäßes und an der dem Henkel gegenüber liegenden Seite bis zum Rand handgeformt, Hals und Rand vermutlich gesondert aufgesetzt, aber keine Ansatzspuren zu erkennen, innen im Schulterbereich mit einem spitzen Stab o. ä. gezogene unregelmäßige Zickzacklinien
äginetisch; ca. 1. H. 7. Jh. v. Chr.
- Kat. 486** Taf. 48. 112
FONr. ST4716, Streufund
Kanne
weitgehend erh., Fehlstellen in der Wand (45 Frgm.)
ausgebogener Rand mit gerundeter Lippe, vertikaler Bandhenkel, leicht konvexe Basis, so dass Gefäß nicht sicher steht unbemalt
RDM 12–12,7 (100%); MaxDm 25–25,5 (85%); BDM ca. 9 (90%); H (max.) 27–27,5
CMG 1
Struktur Ofl.: glatt, Bodenunterseite fein geglättet, außen bis unter den Rand und Außenseite des Henkels vertikal streifig poliert, an der Innenseite des Randes horizontale Politurstreifen, Politurstreifen eng nebeneinander gesetzt, weich, Einschlüsse reichlich; Struktur Bruch: körnig, gut sortiert
Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6
handgeformt, oberer Teil innen geglättet, darunter Verstrichspuren vom Boden bis deutlich über die Stelle des größten Durchmessers, laufen nach oben unregelmäßig aus, keine eindeutige Nahtstelle feststellbar
äginetisch; ca. 2. H. 6. Jh. v. Chr.
- Kat. 487** Taf. 48. 112
FONr. FG209-001, alte Fundortangabe „Brunnen G17, östlich Tempel, geometrisch, 1987“ nicht zuverlässig, keine weiteren Funde aus diesem Kontext
hufeisenförmiger Topfuntersatz
frgm., etwas mehr als die Hälfte erh. mit vollständigem Vertikalhenkel an der Rückseite und zwei zungenförmigen Fortsätzen (3 Frgm.)
hufeisenförmiger, oben und unten offener Untersatz, an der Rückseite horizontaler Henkel von rundem Querschnitt, am oberen geraden Rand drei nach innen vorkragende zungenförmige Fortsätze zu rekonstruieren
unbemalt
RDM 12–18 (54%); H (max.) 9,6–11,6
CMG 1
Struktur Ofl.: einfach geglättet, mittelhart; Struktur Bruch: körnig
Farbe Ofl.: 5YR 4/3 bis 5YR5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/6
handgeformt
äginetisch
- Kat. 488-505** Taf. 49–50. 52. 113–115
FONr. FG308
Fehlbrand
zahlreiche aufeinander gestapelte und miteinander verbackene Gefäße
Struktur Ofl.: leicht rau, sehr hart, häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), durch Überfeuerung keine anderen Einschlüsse erkennbar, keine Bearbeitungsspuren wie Streifenpolitur o. ä. an sichtbaren Außenflächen zu beobachten; Struktur Bruch: häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet)
Red Fabric B (Kat. 495)
überfeuert
äginetisch; 2. H. 4. Jh. v. Chr.
- Kat. 488** Taf. 49. 114. 115
FONr. FG308-01
Chytra, einfache Form
vollständig erhalten, von zwei Seiten zusammengedrückt, im Block verbacken
ausgestellter kantig profilierter Rand, Vertikalhenkel von rechteckigem Querschnitt mit gerundeten Ecken
Umfang Rand ca. 20; H (erh.) 9,1
an der Innenseite der Schulter Drehrillen, nicht zu erkennen ob unterer Teil verstrichen
äginetisch; 2. H. 4. Jh. v. Chr.
- Kat. 489** Taf. 49. 114. 115
FONr. FG308-02
Chytra
nur Unterseite des Gefäßes sichtbar, Hals, Rand und Henkel nicht zu sehen, leicht zusammengedrückt, im Block verbacken
rundbodig
MaxDm 8,3–10,9
äginetisch
- Kat. 490** Taf. 113
FONr. FG308-18
Chytra
Teil des Gefäßkörpers mit Boden, stark verbogen, stand auf der Unterseite eines Deckels, keine Anpassung zum großen Block
mit flach gewölbtem Boden zu rekonstruieren, Stelle des maximalen Durchmessers liegt relativ tief
MaxDm ca. 10,5; H (erh.) ca. 3,5
scheibengedreht
- Kat. 491** Taf. 49. 115
FONr. FG308-21
Chytra, einfache Form
Rand mit Teil der Wand, verbacken im Block
ausgestellter Rand mit kantig gerundeter Lippe
H (erh.) 8
scheibengedreht
- Kat. 492** Taf. 49
FONr. FG308-15
Chytra, einfache Form

Rand mit Teil der Wand, flach gedrückt, nicht an den großen Block anpassend
H (erh.) 8
soweit erhalten an der Innenseite Drehrillen

Kat. 493 Taf. 49. 113
FONr. FG308-17
Chytra, einfache Form
Rand mit Teil der Wand, stark verformt, nicht anpassend an den großen Block
an der Innenseite unterhalb des Randes Drehrillen zu erkennen, vermutlich vollständig scheibengedreht

Kat. 494 Taf. 49. 113. 114. 115
FONr. FG308-04
Chytra mit Deckelleiste
vollständig erhalten, stark verformt, im Block verbacken; auf einer Seite aufliegendes flachbodiges Gefäß war offensichtlich brauchbar, da es entfernt wurde
gerader Rand mit kantiger Lippe und dreieckig profilierter Deckelleiste an der Innenseite, zwei Horizontalhenkel von rundem leicht facettiertem Querschnitt, gerundete Schulter, keine Ausgusstülle
Umfang Rand ca. 47; H (erh.) ca. 18
an der Innenseite im Rand- und Schulterbereich feine Drehrillen, im unteren Teil Verstrichspuren, Übergang zwischen Drehrillen und Verstrichspuren wegen der starken Verformung nicht zu beobachten
2. H. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 495 Taf. 49. 52. 113. 114
FONr. FG308-05; ProbenNr. **CKOL 140**
Chytra mit Deckelleiste
weitgehend erh., stark verformt, Henkel nur in Ansätzen erh., Fehlstellen am Rand, zwei große Fragmente abnehmbar, so dass Innenflächen gut zugänglich; im Block verbacken, auf der Chytra Kat. 495 stand wie bei Kat. 494 Gefäß mit flachem Boden, das offensichtlich entfernt werden konnte
gerader Rand mit dreieckig profilierter Deckelleiste an der Innenseite, kantige Lippe mit gekehlter Oberseite, markanter Schulterknick, horizontale Henkel von rundem leicht facettiertem Querschnitt, an zugänglicher Seite keine Tülle vorhanden
Umfang Rand ca. 74; H (erh.) 16
Red Fabric B
an der Innenseite im oberen Teil vom Rand bis unterhalb der Schultern Drehrillen, am Boden Verstrichspuren, keine exakte Grenze zwischen Drehrillen und Verstrichspuren festzustellen, keine Naht feststellbar
äginetisch; 2. H. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 496 Taf. 49. 115
FONr. FG308-06
Chytra mit Deckelleiste
verbacken im Block, nicht gut zugänglich, stark verdrückt, ein vermutlich vollständiger Henkel sichtbar
gerader ausgestellter Rand mit gerundeter Lippe, Wand durchgehend gerundet, Horizontalhenkel von rundem leicht facettiertem Querschnitt, an zugänglichen Stellen keine Tülle vorhanden
2. H. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 497 Taf. 50. 115
FONr. FG308-07
Chytra mit Deckelleiste

fast vollständiger oberer Teil mit einem Henkel zugänglich, Rest des Gefäßes nicht sichtbar, verbacken im Block, verformt
ausgestellter gerader Rand, kantige Lippe mit gekehlter Oberseite, kurze dreieckig profilierte Deckelleiste, markanter Schulterknick, Horizontalhenkel von rundem leicht facettiertem Querschnitt, v. a. im Bodenbereich relativ dünnwandig
Drehrillen im oberen Teil bis deutlich unter Schulter, Boden verstrichen, keine Naht feststellbar
2. H. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 498 Taf. 50. 113
FONr. FG308-16
Chytra mit Deckelleiste
Rand mit Ansätzen eines Horizontalhenkels, passt nicht an den Block an (2 Frgm.)
ausgestellter gerader Rand mit kantig gerundeter Lippe und kurzer dreieckig profilierter Deckelleiste an der Innenseite, Wand durchgehend gerundet, Horizontalhenkel von rundem leicht facettiertem Querschnitt
erhaltener Teil vollkommen scheibengedreht
2. H. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 499 Taf. 50. 114. 115
FONr. FG308-10
Lopas
im Block verbacken, weitgehend erhalten, Fehlstellen am eingedrückt Rand und an Henkeln, Boden leicht verformt
ausgestellter gerader Rand mit kantig gerundeter Lippe, kurze Deckelleiste, Henkel von rundem leicht facettiertem Querschnitt
bemalt: innen unregelmäßig aufgetragene dünne Farbe
RDm ca. 23 (55%); H (erh.) ca. 4,5
an der Innen- und Außenseite des Randes sowie innen unterhalb des Randes feine Drehrillen
2. H. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 500 Taf. 50. 114. 115
FONr. FG308-11
Lopas
im Block verbacken, nur teilweise sichtbar, leicht verformt, ein Henkel vollständig, zweiter Henkel nur in Ansätzen erhalten
ausgestellter gerader Rand mit kantiger Lippe, kurze dreieckig profilierte Deckelleiste, Henkel von rundem leicht facettiertem Querschnitt
RDm ca. 22,5
außen am Rand Drehrillen sichtbar
2. H. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 501 Taf. 50. 115
FONr. FG308-20
Lopas
im Block verbacken, größtenteils zugänglich, von einem Horizontalhenkel nur Ansätze erh., sonst vermutlich vollständig, leicht verformt
gerader Rand mit kantiger Lippe, kurze dreieckig profilierte Deckelleiste, Henkel von rundem leicht facettiertem Querschnitt
an der Außenseite des Randes Drehrillen
2. H. 4. Jh. v. Chr.

Kat. 502 Taf. 50. 113
FONr. FG308-12
Lopas

nicht anpassendes Frgm., Rand mit Teil der Wand und Ansätzen eines Henkels, an der Unterseite mit dem Rand eines Deckels verbacken

ausgestellter gerader Rand mit gerundeter Lippe, kurze dreieckig profilierte Deckelleiste

bemalt: innen unregelmäßig aufgetragene dünne Farbe an der Innenseite und außen am Rand feine Drehrillen

Kat. 503 Taf. 113. 115

FONr. FG308-08

Deckel

verbacken im Block, größtenteils erh., Fehlstellen am Rand, Knauf beschädigt

Knauf mit zylindrischem Stiel und kalottenförmigem wenig vorkragendem Abschluss, unprofiliertes gerader Rand
RDm ca. 16

Kat. 504 Taf. 50. 113

FONr. FG308-09

Deckel

vollständiges Profil mit vollständig erh. Knauf, verformt, nicht anpassend an Block, an der Innenseite verbacken mit einem rundbodigen kleineren Gefäß und an der Außenseite mit einem flachen Bodenfragment, verformt unprofiliertes gerader Rand, Knauf mit zylindrischem Schaft und kalottenförmigem Abschluss
RDm ca. 20–22 (17%)

Kat. 505 Taf. 113

FONr. FG308-19

Deckel

nicht anpassendes Frgm., Oberseite verbacken mit der Innenseite einer Lopas, nur Unterseite zugänglich
Rand unprofiliert

RDm ca. 14 (ca. 30%)

an der Unterseite Drehrillen

ZUSÄTZLICH ANALYSIERTE GEFÄSSE

CKOL 6 Taf. 60. 120

FONr. FG303-005

Skyphos, korinthischer Typ

vollständiger Boden mit Teil der Wand (1 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

Firnis: glänzend, dicht, innen und Fuß vollständig gefirnist, außen ungefirniste Zone über dem Fuß mit unregelmäßigen Schraffurlinien, Bodenunterseite ungefirnist mit zwei Kreisringen

BDm 4 (100%); H (erh.) 4

CMG 5/Fine micaceous fabric

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, keine sichtbaren Einschlüsse

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6 bis 2.5Y 6/3; Malfarbe: schwarz

attisch; ca. M. 4. Jh. v. Chr.

CKOL 7 Taf. 60. 120

FONr. FG303-006

Schalenskantharos

unterer Teil des Gefäßes mit vollständigem Fuß, Schalenskörper mit Ansätzen des Randes und der Henkel (1 Frgm.)

hochgezogene Horizontalhenkel, zweifach abgestufter Fuß mit konkaver Unterseite

Firnis: leicht metallisch, hochglänzend, vollständig gefirnist bis auf schmalen ausgesparten Streifen an der Außenseite des Fußes und ausgesparte Standfläche, innen am Schalenboden unsorgfältig gestempelt Palmettenkreuz in dreifachem Rollrädchenkranz

MaxDm 7,8 (100%); BDm 4,8–4,9 (100%); H (erh.) 5

CMG 5/Fine micaceous fabric

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer;

Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, keine sichtbaren Einschlüsse

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6; Malfarbe: schwarz

attisch; 2. V. 4. Jh. v. Chr.

CKOL 14 Taf. 62. 120

FONr. AT108-011b

Kanne

unterer Teil des Gefäßkörpers bis zur Schulter (2 Frgm.)

ausgestellter Ringfuß

bemalt: außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt und leicht metallisch, glänzend poliert, Standfläche und Bodenunterseite unbemalt

MaxDm 17,8 (25%); BDm 10,5–10,6 (65%); H (erh.) 15,7

Silicate & carbonate fabric

Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, sehr wenig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung mittel, relativ dicht, z. T. leicht porös, Einschlüsse häufig und sehr schlecht sortiert; wenig Glimmer, wenig kleine und sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch bis mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 5/1; Farbe Bruch: 2.5Y 5/2; Malfarbe: 1forGley 2.5/N

in reduzierter Atmosphäre gebrannt

Herkunft? Kontext 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 15 Taf. 62. 120. 127

FONr. AT108-011a

Kanne

Rand mit oberem Ansatz des Henkels (1 Frgm.)

kantig gerundete nach außen abfallende Lippe, Vertikalhenkel aus zwei runden Strängen

bemalt: außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt, matt glänzend poliert, am Boden und an der Innenseite des Randes unregelmäßig begrenzt, Bodenunterseite unbemalt

RDm ca. 10 (12%); H (erh.) 5

Silicate & calcite fabric

Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, sehr wenig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, relativ dicht, leicht porös, Einschlüsse häufig und gut sortiert; häufig Glimmer, wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 4/1; Farbe Bruch: 2.5Y 4/2 außen bis 2.5Y 6/1

Kern; Malfarbe: 1forGley 2.5/1

in reduzierter Atmosphäre gebrannt

Herkunft? Kontext 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 16 Taf. 62. 120

FONr. AT109-029

Kanne

Teil des Halses (1 Frgm.)

Hals außen durch horizontale Rillen und Grate profiliert
bemalt: außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt und leicht
metallisch, matt glänzend poliert
MaxDm erh. 10,3 (23%); H (erh.) 4,2
Silicate & carbonate fabric
Struktur Ofl.: innen glatt, weich, Einschlüsse wenig: häufig
Glimmer, wenig kleine silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphä-
risch bis mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch:
glatt, Bindung gut, relativ dicht, z. T. leicht porös, Einschlüsse
wenig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, vereinzelt große
weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 2.5Y 5/1; Farbe Bruch: 2.5Y 5/1; Malfarbe: Ifor-
Gley 3/N
in reduzierter Atmosphäre gebrannt
Herkunft? Kontext ca. M./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr. mit vereinzelt
älteren Stücken aus dem fr. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 23 Taf. 59. 119

FONr. Q7/6-03

A 270

Kantharos ‚Kabirenbecher‘

zu einem großen Teil erh. mit einem vollständigen Henkel,
Fuß etwas bestoßen, Teil der Wand und des Randes mit zwei-
tem Henkel fehlen (22 Frgm.)

gerundete Lippe, zwei vertikale Bandhenkel mit einem spo-
renförmigen Fortsatz, ausgestellter Ringfuß, konvexe Boden-
unterseite

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt
glänzend, sehr schlecht erh., Standfläche und Bodenunterse-
ite unbemalt

RDm 11 (46%); BDm 6,7 (80%); H (max.) 11,9

CMG 3/BufF Fabric A

Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig
Glimmer; Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Ein-
schlüsse wenig und mäßig gut sortiert: sehr wenig Glimmer, we-
nig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5Y 7/2; Farbe Bruch: 5Y 8/3; Malfarbe: schwarz
äginetisch; Kontext 4. V. 4. Jh. oder um 300 v. Chr.

CKOL 24 Taf. 59. 119

FONr. Q7/6-04

A 272

Kantharos ‚Kabirenbecher‘

zu einem großen Teil erh., Fehlstellen an Wand und Rand, von
beiden Henkeln nur Ansätze erh., Fuß bestoßen (16 Frgm.)
sich verjüngende Lippe, Vertikalhenkel, ausgestellter Ringfuß,
konvexe Bodenunterseite

bemalt: vollkommen bemalt, Malfarbe unregelmäßig, matt
glänzend, platzt teilweise ab

RDm 8–8,3 (80%); BDm 4,1 (50%); H (max.) 8,4–8,8

CMG 3/BufF Fabric A

Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig
Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, Einschlüsse we-
nig und schlecht sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig große
weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), vereinzelt
sehr große dunkelrote Einschlüsse (länglich, kantig)
Farbe Ofl.: 5Y 7/2; Farbe Bruch: 5Y 7/2; Malfarbe: 2.5Y 3/1
äginetisch; Kontext 4. V. 4. Jh. oder um 300 v. Chr.

CKOL 25 Taf. 59. 119. 125

FONr. Q7/5-09

Schale

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

einziehender Rand, gerundete Lippe

bemalt: innen und außen vollkommen bemalt, Malfarbe matt
glänzend, dicht, größtenteils abgeplatzt

RDm 9,8 (12%); H (erh.) 4,6

CMG 3/BufF Fabric single

Struktur Ofl.: kreidig, hart, Einschlüsse sehr wenig: sehr we-
nig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, leicht porös,
Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig
mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (länglich, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 8/3; Malfarbe: 5YR 3/3
bis 5YR 2.5/1

Herkunft? Kontext 4. V. 4. Jh. oder um 300 v. Chr.

CKOL 35 Taf. 58. 119

FONr. SHC1/01-14

Mortarium

Rand mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

außen verdickter gerundeter Rand, außen unter dem Rand
horizontal umlaufende Rille

unbemalt

RDm ca. 40 (5%); H (erh.) 5,6

CMG 3/BufF Fabric C

Struktur Ofl.: kreidig, mittelhart, feine Partikel bilden dichte
Oberfläche, Einschlüsse wenig: sehr wenig Glimmer, sehr we-
nig kleine goldene Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig
mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kan-
tig), sehr wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (mäßig
länglich, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig
gut, porös, Einschlüsse wenig und mäßig gut sortiert: sehr we-
nig große und sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch,
kantig gerundet), wenig große weiße durchscheinende Ein-
schlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße
dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig große
hellrote matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5Y 8/3; Farbe Bruch: 5Y 8/6

vermutlich matrizengeformt

Herkunft? Kontext 5. Jh. v. Chr.

CKOL 36 Taf. 58. 119

FONr. AT111-006

Mortarium

Rand mit Wand bis zum Ansatz des Fußes (1 Frgm.)

außen verdickter gerundeter Rand, außen unter dem Rand
horizontal umlaufende Rille, Fuß winkelig von der Wand ab-
gesetzt, am erhaltenen Fragment keine raue Reibfläche fest-
stellbar

unbemalt

RDm ca. 52 (7%); H (erh.) 7,6

CMG 3/BufF Fabric C

Struktur Ofl.: kreidig, feine Partikel bilden dichte Oberflä-
che, weich, Einschlüsse sehr häufig: wenige große goldene
Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große schwarze glän-
zende Einschlüsse (länglich, kantig), vereinzelt sehr große
dunkelrote matte Einschlüsse (länglich oder sphärisch, kantig
gerundet), sehr häufig kleine und mittelgroße schwarze matte
Einschlüsse (sphärisch, kantig); Struktur Bruch: körnig, leicht
porös, Bindung gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert:
wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerun-
det), sehr wenig sehr große hellrote Einschlüsse (mäßig län-
glic, kantig gerundet), häufig kleine und mittelgroße dunkle
matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerun-
det)

Farbe Ofl.: 2.5Y 8/3; Farbe Bruch: 7.5YR 7/6 außen bis 2.5Y 8/2 Kern
vermutlich matrizengeformt
Herkunft? Kontext M./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 37 Taf. 58. 119. 126
FONr. AT150-004
Mortarium
Boden mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)
über dem Fuß feine horizontal umlaufende Rille, Ringfuß mit
gekehlter Außenseite geht rund in Wand über, Bodenunter-
seite konvex mit zwei konzentrischen Rillen, Schalenboden
innen rau bzw. noch einzelne Steinchen der Reibfläche erh.
unbemalt
BDM 24 (ca. 10%); H (erh.) 4,7
CMG 3?/Buff Fabric single
Struktur Ofl.: kreidig bis leicht seifig, mittelhart, feine Partikel
bilden dichte Oberfläche, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer,
sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet), wenig große und sehr große weiße matte Einschlüs-
se (mäßig länglich, kantig gerundet, teilweise explodiert),
wenig kleine schwarze matte Einschlüsse (mäßig länglich, ge-
rundet); Struktur Bruch: leicht körnig, leicht porös, Bindung
gut, Einschlüsse wenig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer,
sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig läng-
lich, kantig gerundet), wenig große dunkle matte Einschlüs-
se (sphärisch, gerundet), häufig kleine hellgelbe Einschlüsse
(sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 2.5Y 8/2; Farbe Bruch: 5Y 8/3
Herstellungstechnik unklar
Herkunft? Kontext sp. 1./fr. 2. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 38 Taf. 58. 119
FONr. AT090-001
Mortarium
Rand mit Wand und Teil des Fußes (2 Frgm.)
außen verdickter gerundeter Rand, außen unter Rand hori-
zontal umlaufende Rille, Fuß winkelig von der Wand abge-
setzt, keine Reibfläche vorhanden
unbemalt
RDm 40 (14%); BDm 24 (20%); H (max.) 7
CMG 3/Buff Fabric C
Struktur Ofl.: kreidig, feine Partikel bilden dichte Oberfläche,
mittelhart, Einschlüsse wenig: sehr wenig Glimmer, wenig gro-
ße schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur
Bruch: leicht körnig, porös, Bindung gut, Einschlüsse sehr we-
nig und mäßig gut sortiert: sehr wenig sehr große weiße mat-
te Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), sehr wenig
kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet)
Farbe Ofl.: 5Y 8/3; Farbe Bruch: 5Y 7/4
vermutlich matrizengeformt
Herkunft? Kontext gemischt

CKOL 40 Taf. 58. 119. 125
FONr. AT101-003
Mortarium
gesondert gefertigter Ausguss mit Ansatz der Wand
Unterseite flach gewölbt, Oberseite gerade mit flacher gerun-
deter Eintiefung, an den Seiten glatte Ansatzflächen für den
Einsatz im Gefäßkörper, außen verdickter gerundeter Rand,
darunter horizontal umlaufende Rille
unbemalt
H (erh.) 5,5

CMG 3/Buff Fabric C
Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig: sehr wenig
Glimmer, sehr wenig große und sehr große goldene Einschlüs-
se (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große schwarze
glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), sehr wenig mittel-
große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet), wenig kleine dunkle Einschlüsse (sphärisch, gerun-
det); Struktur Bruch: körnig, porös, Bindung mäßig gut, Ein-
schlüsse häufig und mäßig gut sortiert: sehr wenig Glimmer,
sehr wenig kleine schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig
länglich, kantig gerundet), häufig kleine hellrote Einschlüsse
(sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine dunkle matte Ein-
schlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5Y 8/3; Farbe Bruch: 5Y 8/3
vermutlich handgeformt
Herkunft? Kontext sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 41 Taf. 59. 119
FONr. AT127-007
Schale
Rand mit Teil der Wand (2 Frgm.)
einziehender innen verdickter Rand mit gerundeter Lippe
bemalt: außen und innen vollkommen bemalt, Malfarbe matt,
unregelmäßig, stark abgerieben
RDm 20 (18%); MaxDm 22 (16%); H (erh.) 4,4
CMG 3/Buff Fabric A
Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse sehr wenig: sehr we-
nig Glimmer; Struktur Bruch: leicht körnig, leicht porös, Ein-
schlüsse wenig und mäßig gut sortiert: vereinzelt kleine weiße
matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine hellrote
matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), vereinzelt sehr große
dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet)
Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 8/3; Malfarbe: 2.5YR
4/8 bis 7.5YR 3/1
äginetisch; ca. 4. V. 4. Jh. v. Chr.

CKOL 42 Taf. 57. 119
FONr. AT145-011
Kanne
Boden mit Teil der Wand (3 Frgm.)
leicht ausgestellter Ringfuß
unbemalt
BDm 10 (44%); H (erh.) 7,2
CMG 3/Buff Fabric A
Struktur Ofl.: kreidig, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig
Glimmer, sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphä-
risch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glän-
zende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig
große und sehr große matte weiße Einschlüsse (sphärisch, kan-
tig gerundet, z. T. explodiert); Struktur Bruch: leicht körnig,
Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig klei-
ne rötliche Einschlüsse, wenig große dunkle matte Einschlüsse
(sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5Y 8/2; Farbe Bruch: 5Y 8/4
äginetisch; Kontext 1. H. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 43 Taf. 59. 119
FONr. Q7/6-05
Schale
Boden mit Teil der Wand (6 Frgm.)
Wand biegt winkelig nach oben um, Scheibenfuß mit konkav-
er Unterseite
bemalt: innen horizontal umlaufende breite Streifen, Malfar-
be matt, platzt teilweise ab

BDM 8,2 (55%); H (erh.) 7

CMG 3²/Buff Fabric B

Struktur Ofl.: leicht kreidig, mittelhart, porös, feine Partikel bilden an der Oberfläche helle Schicht, Einschlüsse häufig: sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), sehr wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig mittelgroße schwarze und rote matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: sehr wenig Glimmer, häufig kleine bis große hellrote Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse

Farbe Ofl.: 2.5Y 8/2; Farbe Bruch: 10YR 7/3 bis 10YR 5/6; Malfarbe: 5YR 4/4

äginetisch; Kontext 4. V. 4. Jh. oder um 300 v. Chr.

CKOL 49

Taf. 65. 120

FONr. AT138-014

Schale, einhenkelig

relativ vollständig erh., eine Fehlstelle am Rand (5 Frgm.)

gerundete Lippe, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, Ringfuß mit abgeschrägter Innenseite, Bodenunterseite erhalten

bemalt: innen vollkommen bemalt, außen Bemalung der oberen Zone nach unten unregelmäßig begrenzt, Malfarbe metallisch und matt glänzend

RDm 9,6 (90%); BDM 4,7 (95%); H (max.) 4,1

CMG 10a/Very fine fabric

Struktur Ofl.: seifig, hart, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig Glimmer; Struktur Bruch: glatt, Bindung gut, dicht, vereinzelt leicht porös, Einschlüsse sehr wenig und gut sortiert: sehr wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine dunkle Einschlüsse (länglich, kantig) Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/6; Malfarbe: 1Gley 2.5/N

korinthisch; fs. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 50

Taf. 65. 120

FONr. AT109-007

Perirrhanterion

Rand mit Teil der Wand (3 Frgm.)

horizontaler Rand mit hoher überfallender Leiste, Außenseite der Leiste durch breite Mittelrinne zwischen zwei Bündeln zu je drei horizontal umlaufenden gerundeten Rippen profiliert, innen raue Fläche aus eingelegten Steinchen

bemalt: Rillen und Rippen an der Außenseite der Leiste streifig bemalt, Streifen greift auf Oberseite des Randes über, Malfarben matt

RDm 67 (12%); H (erh.) 5,8

CMG 10b/Coarse mudstone-tempered fabric

Struktur Ofl.: Oberseite des Randes und innen unterhalb des Randes seifig und fein geglättet, mittelhart, keine sichtbaren Einschlüsse, innen ist unterhalb des geglätteten Streifens der Boden rau mit kleinen dunklen Einschlüssen, außen seifig und einfach geglättet, Einschlüsse häufig: häufig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig); Struktur Bruch: facettiert, dicht, Bindung schlecht, Einschlüsse häufig und schlecht sortiert: sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig

große und sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)

Farbe Ofl.: 10YR 7-8/4; Farbe Bruch: 10YR 7/4; Malfarbe: 5YR 5/4 und 7.5YR 3/2

handgeformt

korinthisch; Kontext 2./fr. 3. V. 5. Jh. mit vereinzelt älteren Stücken aus Anf. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 51

Taf. 65. 120

FONr. AT109-009

Perirrhanterion

Rand mit Griff (1 Frgm.)

horizontaler Rand mit hoher überfallender Leiste, Außenseite der Leiste durch breite Mittelrinne zwischen zwei Bündeln zu drei bzw. zwei horizontal umlaufenden gerundeten Rippen profiliert, spulenförmiger Ziergriff profiliert durch drei breite Perlen zwischen je einem Rippenpaar

bemalt: einzelne Rippen an der Außenseite der Leiste streifig bemalt, Ziergriff mit vertikalen Streifen, Malfarben matt

RDm 58 (4%); H (erh.) 4,1

CMG 10b/Coarse mudstone-tempered fabric

Struktur Ofl.: innen und Oberseite des Randes seifig und fein geglättet, mittelhart, keine Einschlüsse sichtbar, außen seifig und einfach geglättet, Einschlüsse häufig: wenig große und sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet, z. T. explodiert), häufig sehr große dunkelrote Einschlüsse (mäßig länglich, kantig); Struktur Bruch: grobkörnig, Bindung schlecht, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet) bis kantig gerundet), häufig große rote matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 10YR 7/6 Kern bis 5YR 6/6 außen; Malfarbe: 2.5YR 5/6 und 10YR 3/2

handgeformt

korinthisch; Kontext 2./fr. 3. V. 5. Jh. mit vereinzelt älteren Stücken aus Anf. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 52

Taf. 120. 127

FONr. AT152-010

großes Vorratsgefäß

Wand (3 Frgm.)

an der Außenseite plastisch erhabene nach unten spitz zulau- fende Fläche

unbemalt

MaxDm 60 (8%); H (erh.) 12,8

CMG 10b/Coarse mudstone-tempered fabric

Struktur Ofl.: grob, leicht seifig, hart, Einschlüsse sehr häufig: häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr häufig große bis sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig); Struktur Bruch: grobkörnig, dicht, Bindung schlecht, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: sehr wenig Glimmer, häufig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch bis mäßig länglich, kantig bis kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6/6 bis 7.5YR 7/6; Farbe Bruch: 5YR 6/8

vermutlich handgeformt, innen Verstrichspuren

korinthisch; Kontext 2./3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 53

Taf. 65. 120

FONr. AT104-106

Kessel

Rand mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

vertikaler Rand mit sich verjüngender Lippe und außen horizontal vorkragender kantiger Leiste
unbemalt

RDm 28,5 (5%); MaxDm 34 (9%); H (erh.) 6

CMG 10b/Coarse mudstone-tempered fabric

Struktur Ofl.: rau, leicht seifig, mittelhart, Einschlüsse wenig: vereinzelt Glimmer, wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: facettiert, dicht, Bindung schlecht, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig große bis sehr große hellrote matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig)

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 7/6 bis 5YR 6/6 Kern korinthisch; Kontext um 430/20 v. Chr.

CKOL 54

Taf. 66. 121

FONr. AT113-029

Transportamphore, Typ Korinth B

Rand mit Ansatz des Halses (1 Frgm.)

Rand außen keilförmig verdickt mit nach innen abfallender gerader Oberseite, außen unter dem Rand horizontal umlaufende flache Rillen und Grate

unbemalt

RDm 16 (6%); H (erh.) 4,5

CMG 13/Silicate & chert fabric

Struktur Ofl.: leicht kreidig, weich, Einschlüsse sehr wenig: sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, porös, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig mittelgroße bis große dunkle Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5Y 8/2; Farbe Bruch: 5Y 7/3

Herkunft? 1. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 55

Taf. 66. 121. 127

FONr. AT108-020

Transportamphore, Typ Korinth B

Rand mit Ansatz des Halses (1 Frgm.)

Rand außen keilförmig verdickt mit nach innen abfallender gerader Oberseite, außen unter dem Rand horizontal umlaufender Grat und flache Rille

unbemalt

RDm 16 (27%); H (erh.) 4,7

CMG 13/Silicate & chert fabric

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße dunkle Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: kreidig, weich, leicht porös, Bindung mäßig gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig große weiße Einschlüsse (länglich, kantig), wenig mittelgroße dunkle Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 8/2; Farbe Bruch: 10YR 7/6

Herkunft? M./3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 56

Taf. 66. 121

FONr. AT101-019

Transportamphore, Typ Korinth B

Rand mit Ansatz des Halses (1 Frgm.)

Rand außen keilförmig verdickt mit gerader nach innen ab-

fallender Oberseite, außen unter dem Rand horizontal umlaufende flache Rille zwischen gerundeten bzw. gratförmigen Rippen

unbemalt

RDm 14 (10%); H (erh.) 5

CMG 13/Silicate & chert fabric

Struktur Ofl.: kreidig, weich, Einschlüsse wenig: sehr wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig kleine schwarze matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, porös, Bindung gut, Einschlüsse wenig und gut sortiert: wenig mittelgroße und große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig mittelgroße hellrote Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig mittelgroße dunkle Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 7-8/3; Farbe Bruch: 10YR 7/4

Herkunft? M./3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 58

Taf. 66. 121

FONr. AT159-033

Transportamphore, Typ Korinth B

vollständiger Fuß mit Teil der Wand (1 Frgm.)

halbkugelförmiger Fuß, durch kleinen Rücksprung winkelig vom Gefäßkörper abgesetzt, innen zylindrische Ausnehmung

unbemalt

BDm 9,1 (100%); H (erh.) 4,9

CMG 13/Silicate & chert fabric

Struktur Ofl.: kreidig, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht kreidig, Bindung gut, kaum porös, Einschlüsse sehr wenig und sehr gut sortiert: sehr wenig Glimmer, sehr wenig feine rötliche Einschlüsse

Farbe Ofl.: 2.5Y 7/3; Farbe Bruch: 2.5Y 7/4

Herkunft? ca. M. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 59

Taf. 66. 121

FONr. AT159-034

Transportamphore, Typ Korinth B

Fuß mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

halbkugelförmiger Fuß, durch kleinen Rücksprung winkelig vom Gefäßkörper abgesetzt, innen zylindrische Ausnehmung

unbemalt

BDm 4,8 (35%); H (erh.) 3,3

CMG 13/Silicate & chert fabric

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, leicht porös, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und schlecht sortiert: wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig mittelgroße helle durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), sehr wenig sehr große rosarote Einschlüsse (sphärisch, kantig), sehr wenig mittelgroße dunkle Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 7/3; Farbe Bruch: 10YR 7/4

Herkunft? ca. M. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 60

Taf. 66. 121

FONr. AT093-020

Transportamphore, Typ Korinth A

Rand mit Hals, Teil der Schulter und einem vollständigen Henkel (5 Frgm.)

horizontaler kantig profilierter Rand, fällt leicht nach außen ab, Vertikalhenkel von rundem bzw. im Scheitel außen spitz zulaufendem Querschnitt, setzt unmittelbar unter dem Rand an

unbemalt

RDm 18,2 (58%); H (erh.) 18,3

CMG 12/Coarse mudstone-tempered fabric

Struktur Ofl.: grob, hart, Einschlüsse reichlich: häufig große und sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig sehr große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig); Struktur Bruch: facettiert, sehr dicht, Bindung schlecht, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: häufig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig große dunkelgraue matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)

Farbe Ofl.: 5YR 7/6; Farbe Bruch: ca. 1forGley 6/N

korinthisch; sp. 3./4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 61

Taf. 66. 121

FONr. AT150-005

Transportamphore, Typ Korinth A'

Teil des Henkels mit Ansatz des Randes (1 Frgm.)

ausgestellter Rand hochgedrückt durch Ansetzen des Henkels, Vertikalhenkel von spitzovalem Querschnitt und gratförmig zulaufendem Scheitel

unbemalt

H (erh.) 7,9

CMG 10b/Coarse mudstone-tempered fabric

Struktur Ofl.: grob, seifig, mittelhart, Einschlüsse sehr häufig: wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet, teilweise explodiert), sehr häufig große bis sehr große dunkelrote Einschlüsse (mäßig länglich bis gerundet, kantig); Struktur Bruch: facettiert, dicht, Bindung schlecht, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: häufig mittelgroße weiße Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große gelbliche matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig sehr große dunkelrote Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig)

Farbe Ofl.: 10YR 7/4; Farbe Bruch: 10YR 8/6 außen bis 5YR 6/6 Kern

korinthisch; Kontext sp. 1./fr. 2. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 66

Taf. 67. 121. 128

FONr. AT104-018

Transportamphore

vollständiger Fuß mit Ansatz der Wand (1 Frgm.)

kurzer, ausgehöhlter Stiel lädt in konkaver Kurve zum konischen Fuß aus, abgeschrägte Unterseite leicht konkav, Bodenunterseite mit runder flacher Ausnehmung

bemalt: an der Außenkante des Fußes und um den Ansatz des Gefäßkörpers jeweils ein horizontal umlaufender Streifen, beim oberen Streifen überlappen sich die Enden, Malfarbe matt

BDm 6,8 (100%); H (erh.) 11,3

Variant of Silicate/metamorphic & carbonate fabric

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse häufig: wenig Glimmer, wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: glatt, sehr dicht, Bindung gut, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: wenig Glimmer, häufig große und sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse

(sphärisch, kantig gerundet), häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), vereinzelt sehr große schwarze poröse glimmerhaltige Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 6/2 außen bis 7.5YR 4/2 innen; Farbe Bruch: 2.5YR 4/3 bis 2.5YR 5/4; Malfarbe: 7.5YR 3/1

relativ schwerer Scherben

nordägäisch, Herkunft? Kontext um 430/20 v. Chr.

CKOL 67

Taf. 67. 121. 128

FONr. AT103-020

Transportamphore

weitgehend erh. Fuß mit Teil der Wand (2 Frgm.)

massiver konischer Fuß lädt in konkaver Kurve aus, leicht gekelte abgeschrägte Unterseite, an der Bodenunterseite flache runde Ausnehmung

bemalt: an der Außenkante des Fußes und um den unteren Gefäßkörper je ein horizontal umlaufender Streifen, Malfarbe matt

BDm 6,9 (75%); H (erh.) 12,4

CMG 14/Silicate/metamorphic & carbonate fabric

Struktur Ofl.: leicht rau, hart, Einschlüsse häufig: wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große silbrige Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig bis kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet), häufig mittelgroße bis große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, mittelgroße bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)

Farbe Ofl.: 7.5YR 7/4; Farbe Bruch: 5YR 6/4; Malfarbe: 10R 5/6

mendeisch; um 440/20 v. Chr.

CKOL 69

Taf. 69. 122

FONr. AT149-008

Transportamphore, Typ Chios B

oberer Teil des Gefäßes mit Rand, Hals, Henkeln und Teil des Körpers, größere Fehlstellen in der Wand, unterer Teil mit Fuß fehlt (83 Frgm.)

ausgestellter außen verbreiteter Rand mit gerundeter Lippe, Mündung oval durch Andrücken der oberen Henkelansätze, Hals gewölbt, geht rund in Schulter über, Vertikalhenkel von spitzovalem Querschnitt

bemalt: an einem Henkel am unteren Ansatz unregelmäßige Spuren von matter Malfarbe, keine Markierungen

RDm 11,2–12,8 (100%); MaxDm 30,4 (90%); H (erh.) 57,1

CMG 8/Metamorphic/silicate, carbonate & volcanic

Struktur Ofl.: glatt bis leicht kreidig, hart, Einschlüsse wenig: häufig Glimmer, wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig kleine weiße Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und schlecht sortiert: wenig Glimmer, häufig kleine bis mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große hellrote matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße bis sehr große dunkle matte Einschlüsse (länglich bis mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 6–7/4; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6

chiotisch; gegen 440 v. Chr.

CKOL 70

Taf. 69. 122

FONr. AT147-018

Transportamphore, Typ Chios A oder B
vollständiger Fuß und unterer Teil der Wand (2 Frgm.)
Gefäßkörper verjüngt sich regelmäßig zum zylindrischen Fuß,
an der Unterseite tiefe runde Ausnehmung

unbemalt

BDM 6,4 (100%); H (erh.) 22

CMG 8/Metamorphic/silicate, carbonate & volcanic

Struktur Ofl.: glatt bis leicht kreidig, mittelhart, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, sehr wenig kleine silbrige Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, wenig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, rund), sehr wenig große dunkelrote Einschlüsse (länglich, kantig gerundet), wenig kleine bis mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch bis mäßig länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 6–7/6; Farbe Bruch: 5YR 5–6/6

chiotisch; Kontext um 470/60 v. Chr.

CKOL 72

Taf. 70. 122

FONr. AT096-034

Transportamphore, lesbischer ‚grauer‘ Typ
unterer Teil des Henkels mit Ansatz an Schulter (2 Frgm.)
Vertikalhenkel von rundem Querschnitt, läuft an der Schulter
als lange flache spitz zulaufende Zunge aus, Henkel biegt ein
wenig nach außen aus, genaue Position nicht bestimmbar

unbemalt

H (erh.) ca. 13,9

CMG 9/Feldspars & volcanic fabric

Struktur Ofl.: glatt, mittelhart, Einschlüsse sehr häufig: sehr häufig kleine bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine dunkle Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, leicht porös, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig Glimmer, häufig kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 5/2 außen bis 2.5Y 5/1 innen; Farbe Bruch: 2.5Y 5/2 außen bis 2.5Y 4/1 innen

lesbisch; sp.3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 73

Taf. 70. 122

FONr. AT104-035

Transportamphore, lesbischer ‚grauer‘ Typ
vollständiger Fuß mit Teil der Wand (1 Frgm.)
Wand verjüngt sich regelmäßig zum zylindrischen Fuß, Fuß innen hohl, flache Basis

unbemalt

BDM 3,9 (100%); H (erh.) 13,1

CMG 9/Feldspars & volcanic fabric

Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, sehr häufig große und sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 5/2 außen bis 2.5Y 5/1 innen; Farbe Bruch: 10YR 5/3 außen bis 2.5Y 4/1 Kern

lesbisch; sp.3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 74

Taf. 70. 122. 128

FONr. AT096-020

Transportamphore, lesbischer ‚grauer‘ Typ
Rand mit Hals, oberem Ansatz eines Henkels und Ansatz der
Schulter (4 Frgm.)

Rand außen horizontal kantig verbreitert, unter dem Rand
kantige Leiste, Hals leicht geschwollen, am Ansatz der
Schulter feiner Grat

unbemalt

RDM 14 (20%); H (erh.) 20

CMG 9/Feldspars & volcanic fabric

Struktur Ofl.: glatt, weich, Einschlüsse sehr häufig: wenig Glimmer, häufig große bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, häufig große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 5/1 außen bis 2.5Y 5/2 innen; Farbe Bruch: 2.5Y 5/2 außen bis 2.5Y 4/1 Kern

lesbisch; sp.3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 85

Taf. 51. 116

FONr. AT088-009

Chytra mit Deckelleiste

Rand mit Deckelleiste und Teil der Schulter (1 Frgm.)
ausgestellter gerader Rand mit kantiger, an der Oberseite
gekehrter Lippe, innen vorkragende schmale Deckelleiste

unbemalt

RDM 17,4 (11%); H (erh.) 4,5

CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: glatt, hart, an der Innenseite leicht porös,
Einschlüsse häufig: sehr wenig mittelgroße bis sehr große
goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große
bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig
gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung mäßig gut,
dicht, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig mittelgroße
bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr
wenig sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig
länglich, kantig gerundet), wenig mittelgroße dunkle matte
Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 4/2 außen bis 5YR 6/6 innen; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 7.5YR 4/1 Kern

sehr hart gebrannt, scheibengedreht
äginetisch; Kontext sp. 4. bis 1. H. 2. Jh. v. Chr.**CKOL 86**

Taf. 71. 118. 129

FONr. AT102-017

Chytra mit Deckelleiste

Rand mit Deckelleiste und Teil der Schulter (1 Frgm.)
weit ausgestellter gerader Rand, zur gerundeten Lippe hin
leicht verdickt, nur wenig vorkragende Deckelleiste an der
Innenseite

unbemalt

RDM 16 (17%); H (erh.) 4,2

Silicate & chert fabric

Struktur Ofl.: glatt bis leicht rau, außen sehr hart, an der
Innenseite weich, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig
große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet);
Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, dicht, Einschlüsse
häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, häufig mittel-
große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig
länglich, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 10YR 3/1 außen bis 5YR 4/3 innen; Farbe Bruch: 10YR 3/1 außen bis 5YR 4/6 innen
außen starke Brandspuren
scheibengedreht, sehr hart gebrannt
Import: Herkunft? Kontext fs. 4./3. Jh. v. Chr.

CKOL 87 Taf. 51. 116. 125

FONr. AT132-003

Chytra mit Deckelleiste

Rand mit Deckelleiste und Teil der Schulter (1 Frgm.)

ausgestellter Rand mit leicht ausgebogener kantig gerundeter Lippe, kurze Deckelleiste an der Innenseite
unbemalt

RDm 10 (20%); H (erh.) 3,6

CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: glatt, hart, Einschlüsse häufig: sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, häufig kleine bis mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5Y 4/1 außen bis 7.5YR 4/2 innen; Farbe Bruch: 2.5YR 4/1 außen bis 5YR 4/6 Kern
außen Brandspuren

sehr hart gebrannt, scheibengedreht
äginetisch; Kontext I. H. 4. Jh. v. Chr.

CKOL 95 Taf. 71. 118. 129

FONr. AT104-129

Kanne

vollständiger Henkel mit Ansatz des Randes (1 Frgm.)

Vertikalhenkel von rechteckigem Querschnitt, Oberseite durch zwei Rillen in drei Stränge gegliedert, deren mittlerer vertieft

unbemalt

H (erh.) ca. 13,5

CMG 18/Carbonate, sedimentary & volcanic fabric

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, mittelhart, Unterseite leicht rau, Einschlüsse häufig: sehr wenig Glimmer, häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große dunkle matt glänzende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: sehr häufig große und sehr große weiße matte Einschlüsse, wenig große dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), sehr wenig mittelgroße schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6

handgeformt

Herkunft? Kontext um 430/20 v. Chr.

CKOL 102 Taf. 51. 116

FONr. AT153-001

Chytra mit Deckelleiste

Profil vollständig erh. mit Teil des Randes, der Wand, des Bodens und einem vollständigen Henkel (9 Frgm.)

ausgestellter gerader Rand mit gerundeter Lippe, innen vorkragende Deckelleiste, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, am erh. Frgm. keine Tülle vorhanden

unbemalt

RDm 11,3 (40%); MaxDm 12,8 (25%); H (max.) 7,6

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: Innen- und Außenseite des Randes und Innenseite des Gefäßkörpers leicht rau und mittelhart, außen leicht seifig und fein geglättet, weich, Einschlüsse häufig: häufig kleine goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine schwarze glänzende Einschlüsse; Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/2

an der Innenseite im oberen Teil der Schulter Drehrillen, darunter so sorgfältig geglättet, dass keine Bearbeitungsspuren zu erkennen, Rand nachträglich aufgesetzt

außen und innen Brandspuren

äginetisch; 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 103 Taf. 52. 116. 125

FONr. AT131-001

Lopas

Rand mit Deckelleiste und Teil der Wand mit Schulter (1 Frgm.)

S-förmig geschwungener ausgestellter Rand mit kantig gerundeter Lippe, innen schräg vorkragende Deckelleiste
unbemalt

RDm 22 (8%); H (erh.) 5,9

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: Rand innen und außen leicht rau, Körper innen und außen glatt und fein geglättet, hart, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), vereinzelt große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), sehr häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig mittelgroße bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5YR 5/6; Farbe Bruch: 2.5YR 5/6 außen bis 2.5YR 4/4 Kern

vollständig scheibengedreht, Rand nachträglich aufgesetzt

äginetisch; Mitte/fr. 3. V. 4. Jh. v. Chr.

CKOL 104 Taf. 71. 118. 129

FONr. AT093-023

Lopas

größtenteils erh. mit einem vollständigen Henkel (14 Frgm.)

schräg ausgestellter gerader Rand mit kantig gerundeter Lippe, kurze kantige Deckelleiste, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt, flach gewölbte Basis, ohne Tülle

unbemalt

RDm 28 (65%); H (max.) 6,9–7,2

Acid igneous & carbonate fabric

Struktur Ofl.: außen und innen leicht rau, Bodenunterseite und innen Bodenmitte glatt, Rand und Wand außen leicht rau, hart, Einschlüsse wenig: häufig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig große bis sehr große dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig: sehr wenig mittelgroße

schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)
 Farbe Ofl.: 5YR 5/6 innen; Farbe Bruch: 7.5YR 6/6
 außen Brandspuren
 scheinbendgedreht, feine Drehrillen auch innen am Boden und an Bodenunterseite sichtbar
 Import, vermutlich von der kleinasiatischen Küste; 1. H. 2. Jh. v. Chr., Kontext 1. H. 2. Jh. v. Chr. mit Einmischungen aus dem sp. 3./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 105 Taf. 71. 118. 129

FONr. AT094-017

Lopas

Rand mit Deckelleiste und Schulter mit dem Ansatz eines Henkels (1 Frgm.)

ausgestellter gerader Rand mit kantiger Lippe, sehr kurze keilförmige Deckelleiste

unbemalt

RDm 20 (8%); H (erh.) 3,7

Carbonate, silicate & chert fabric

Struktur Ofl.: leicht rau, leicht glänzend, hart, Einschlüsse sehr häufig; sehr wenig Glimmer, sehr häufig große und sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert: häufig Glimmer, sehr wenig große schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 3/1; Farbe Bruch: 2.5YR 4/6

sehr hart gebrannt, vollständig scheinbendgedreht

Import, Herkunft? 1. D. 3. Jh. v. Chr.

CKOL 106 Taf. 52. 116

FONr. AT129-001

Lopas

Rand mit Deckelleiste und Teil der Schulter (1 Frgm.)

ausgestellter S-förmig geschwungener Rand mit gerundeter Lippe, innen weit vorkragende Deckelleiste

unbemalt

RDm ca. 26 (10%); H (erh.) 3,8

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: innen und Rand außen leicht rau, Körper außen unregelmäßig horizontal streifig poliert, hart, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, häufig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. mäßig länglich, kantig gerundet), häufig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: rau, Bindung gut, relativ dicht, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: häufig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 2.5YR 5/6; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8 außen bis 2.5YR 3/4 Kern

scheinbendgedreht, Rand nachträglich aufgesetzt

äginetisch; Mitte/fr. 3. V. 4. Jh. v. Chr.

CKOL 109 Taf. 53. 116

FONr. AT138-022

Schüssel

Rand mit Teil der Wand und Bruchstelle eines Henkelansatzes (1 Frgm.)

kantige Lippe, Horizontalhenkel

unbemalt

RDm 26 (12%); H (erh.) 6,9

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: glatt, innen streifig poliert, außen fein geglättet, mittelhart, Einschlüsse häufig; häufig mittelgroße und große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße weiße Einschlüsse (länglich, kantig), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, sehr häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/4-6; Farbe Bruch: 5YR 5/6 außen bis 10YR 5/3 Kern

scheinbendgedreht

äginetisch; Kontext 2. H. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 110 Taf. 53. 116

FONr. AT104-045

Schüssel

Rand mit Teil der Wand und Griff (1 Frgm.)

horizontal ausgestellter Rand mit sich verjüngender kantiger Lippe, außen an Rand und Wand angesetzte II-förmige Griffleiste

unbemalt

RDm 33 (8%); H (erh.) 5,5

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: außen leicht rau, innen und Oberseite des Randes glatt, fein geglättet, mittelhart, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, häufig mittelgroße bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße weiße Einschlüsse (länglich, kantig), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, häufig mittelgroße bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6

handgeformt

äginetisch; Kontext um 430/20 v. Chr.

CKOL 111 Taf. 53. 116

FONr. AT151-080

Schüssel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

Wand zur kantigen Lippe hin verdickt

unbemalt

RDm 22 (12%); H (erh.) 3,6

CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: leicht seifig, fein geglättet, innen vertikal streifig poliert, außen unterhalb des Randes horizontal streifig poliert, weich, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), wenig mittelgroße weiße Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße bis sehr große schwarze matt glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 3/2 außen bis 10YR 4/1 Kern
handgeformt
äginetisch; Kontext um 460/30 v. Chr.

CKOL 112 Taf. 53. 116. 125

FONr. AT133-056
Schüssel
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
kantige Lippe mit nach außen abfallender Oberseite
unbemalt
RDm ca. 34 (3%); H (erh.) 3,8
CMG 1/Red Fabric B Variant
Struktur Ofl.: leicht seifig, fein geglättet, mittelhart, Einschlüsse wenig; sehr wenig Glimmer, sehr wenig kleine goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: leicht körnig, Bindung gut, relativ dicht, Einschlüsse wenig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße rote matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 4/3 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch; Kontext gemischt

CKOL 113 Taf. 71. 118. 129

FONr. AT129-004
Deckel
Rand mit Teil der Wand (3 Frgm.)
kantige Lippe mit nach außen abfallender Oberseite, an der Außenseite horizontal umlaufende flache Rillen
unbemalt
RDm 22,4 (11%); H (erh.) 2,5
CMG 17/Mica schist & quartz-rich metamorphic fabric
Struktur Ofl.: leicht seifig, leicht glänzend, mittelhart, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig kleine und sehr wenig sehr große silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: häufig Glimmer, sehr häufig sehr große helle durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig), wenig große schwarze metallisch glänzende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig bis kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 2.5YR 5/6 bis 5YR 4/3; Farbe Bruch: 7.5YR 4/3
scheibengedreht
attisch; Kontext 4. V. 4. Jh. v. Chr.

CKOL 114 Taf. 54. 116

FONr. AT096-091
Platte
Rand mit Teil des Bodens (4 Frgm.)
leicht ausgestellt gerader Rand mit gerundeter Lippe, flache Basis
unbemalt
RDm 27 (13%); H (max.) 2,7
CMG 1/Red Fabric A
Struktur Ofl.: innen und außen leicht seifig, fein geglättet, hart, Bodenunterseite rau, uneglättet, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer, wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis sehr große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: häufig Glimmer, wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet), sehr häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 4/4 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
innen z. T. Brandspuren
handgeformt
äginetisch; Kontext v. a. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 116 Taf. 54. 116

FONr. AT152-005
Platte
Rand mit Teil des Bodens (1 Frgm.)
doppelter Rand, äußerer Rand gerade mit kantiger Lippe, leicht ausgestellt, innerer Rand ist höher, gerade, vertikal mit kantiger Lippe, flache Basis
unbemalt
RDm 24 (20%); BDm 23 (20%); H (max.) 3,2
CMG 1/Red Fabric A
Struktur Ofl.: Oberseite und Außenseite des Randes glatt, hart, Bodenunterseite rau, uneglättet, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, sehr häufig mittelgroße bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig mittelgroße bis große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 4/3; Farbe Bruch: 5YR 5/6
innerhalb des inneren Randes stark verbrannt
handgeformt
äginetisch; Kontext 2. H. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 117 Taf. 54. 116

FONr. AT151-076
Platte
Rand mit Teil des Bodens (1 Frgm.)
doppelter Rand, äußerer Rand gerade und leicht ausgestellt mit kantiger Lippe, innerer Rand etwas niedriger, vertikal mit sich verjüngender Lippe, flache Basis
unbemalt
RDm 29,5 (7%); BDm 29 (7%); H (max.) 3,1
CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: innen und außen leicht seifig, fein geglättet, Innenseite des Bodens streifig poliert, hart, Bodenunterseite rau, ungeglättet, Einschlüsse häufig: wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis mäßig sphärisch, kantig), wenig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, sehr wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet), sehr häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), häufig kleine bis große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), sehr wenig kleine ziegelrote Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 7.5YR 4/3 bis 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/4 handgeformt
äginetisch; Kontext um 460/30 v. Chr.

CKOL 118 Taf. 54. 116
FONr. AT096-105

Platte

Rand mit Ansätzen des Bodens und des Henkels (1 Frgm.) leicht ausgestellt gerader Rand mit kantiger Lippe, vertikaler bandförmiger Schlaufenhenkel
bemalt: innen, an der Oberseite des Randes und am Henkel unregelmäßig aufgetragene dünne Farbe
RDm 46,6 (10%); BDm 45 (10%); H (erh.) 7,4
CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: innen, Oberseite des Randes und Außenseite des Henkels leicht seifig, fein geglättet, mittelhart, Außenseite des Randes leicht rau, Bodenunterseite rau, ungeglättet, Einschlüsse wenig: wenig Glimmer, wenig kleine bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: wenig Glimmer, wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), sehr häufig mittelgroße bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), wenig große dunkle matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)
Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6 handgeformt
äginetisch; Kontext v. a. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 120 Taf. 53. 117
FONr. AT113-007

Eschara

Rand mit Ansatz der Wand (1 Frgm.), Oberfläche an der Außenseite weitgehend abgeplatzt
nach außen verbreiteter Rand mit breiter horizontaler Oberseite
bemalt: an der Ober- und Innenseite unregelmäßig aufgetragene dünne Farbe
RDm ca. 54,6 (7%); H (erh.) 2,7
CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: innen und Oberseite des Randes leicht seifig, fein geglättet, mittelhart, Einschlüsse wenig: häufig Glimmer, wenig kleine goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: wenig Glimmer, wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), sehr häufig große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch,

glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
am Rand Brandspuren
handgeformt
äginetisch; Kontext sp. 6./fr. 5. Jh. bis 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 121 Taf. 53. 117
FONr. AT096-012

Eschara

Becken größtenteils erh. mit den Ansätzen der beiden Henkel und einer Spießauflage, größere Fehlstelle an Rand und Wand, vom Ständer drei Ansätze erh., vierter zu rekonstruieren (11 Frgm.)

nach außen verbreiteter kantiger Rand mit horizontaler Oberseite, schmale längliche Spießauflage an der Oberseite des Randes aufgrund des Abdrucks ihrer Ansatzfläche zu rekonstruieren, zwei horizontale Henkel von rundem Querschnitt außen am Rand, Ständer mit vier Durchbrechungen zu rekonstruieren

unbemalt

RDm 41,5 (60%); H (erh.) 8,5

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: innen glatt, fein geglättet, mittelhart, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, häufig kleine bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: sehr wenig Glimmer, wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig), sehr häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig), häufig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 2.5YR 5/8 bis 5YR 5/6 handgeformt
äginetisch; Kontext v. a. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 122 Taf. 53. 117
FONr. AT135-010

Schüssel

Rand mit Teil der Wand bis zum Anlauf des Fußes und einem vollständigen Henkel (2 Frgm.)

außen verbreiteter kantiger Rand mit gerader nach innen leicht abfallender Oberseite, Horizontalhenkel von rundem Querschnitt

unbemalt

RDm 45 (22%); H (erh.) 7,3

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: innen glatt, fein geglättet, hart, außen grob, Einschlüsse wenig: wenig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig), wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig mittelgroße bis sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), sehr häufig große bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch,

kantig gerundet), sehr wenig sehr große dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen bis 10YR 5/3 innen
an der Oberseite des Randes Brandspuren
handgeformt
äginetisch; 5. Jh.

CKOL 123 Taf. 53. 117
FONr. AT151-074

Eschara
Rand mit aufgesetzter Leiste und Teil der Wand, Leiste an einem Ende beschädigt (5 Frgm.)
nach außen verbreiteter kantiger Rand mit breiter horizontaler Oberseite, auf den Rand aufgesetzter schmaler länglicher Steg mit konkaver Oberseite und abgerundeten Enden
unbemalt

RDm ca. 55 (10%); H (erh.) 8,2
CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: innen glatt, hart, Unterseite nur sehr grob geglättet, Einschlüsse häufig; wenig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis mäßig länglich, kantig bis kantig gerundet), wenig große weiße Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: grobkörnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert; wenig Glimmer, wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), sehr häufig kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 4/4 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
Brandspuren am Rand innerhalb der Leiste
handgeformt
äginetisch; Kontext um 460/30 v. Chr.

CKOL 124 Taf. 52. 117. 125
FONr. AT138-021

Deckel
Rand mit Teil der Wand (2 Frgm.)
gerader kantiger Rand
unbemalt

RDm 13 (39%); H (erh.) 2,5
CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: außen leicht seifig, fein geglättet, hart, Einschlüsse häufig; häufig Glimmer, wenig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine und sehr große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), häufig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert; sehr wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), sehr häufig kleine bis große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große ziegelrote Einschlüsse (sphärisch, gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6
scheibengedreht
äginetisch; Kontext 2. H. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 125 Taf. 52. 117
FONr. AT104-122

Deckel
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
gerader kantiger Rand

unbemalt
RDm 12,2 (10%); H (erh.) 2,1
CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: Oberseite glatt, fein geglättet, sternförmig streifig poliert, innen leicht rau, Einschlüsse wenig; wenig Glimmer, wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und gut sortiert; wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), häufig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große rote matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig)
Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6
scheibengedreht
äginetisch; Kontext um 430/20 v. Chr.

CKOL 127 Taf. 56. 117
FONr. AT151-077

Kessel
Rand mit Teil der Schulter (1 Frgm.)
ausgebogener Rand mit kantiger Lippe
unbemalt

RDm ca. 34 (8%); H (erh.) 4,8
CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: glatt, Oberseite des Randes fein geglättet, hart, Einschlüsse häufig; häufig feiner Glimmer, wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet), wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert; wenig Glimmer, sehr häufig kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig bis kantig gerundet), wenig große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 4/2–6; Farbe Bruch: 5YR 5/8
vermutlich scheibengedreht
äginetisch; Kontext um 460/30 v. Chr.

CKOL 128 Taf. 71. 118. 129
FONr. AT131-002

Kessel
Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)
horizontal ausgestellt Rand mit leicht gewölbter nach innen abfallender Oberseite und sich verjüngender Lippe
unbemalt

RDm 27 (6%); H (erh.) 6,2
CMG 17/Quartz-rich metamorphic & shale/phyllite fabric
Struktur Ofl.: außen und Oberseite Rand glatt, fein geglättet, Wand vertikal streifig poliert, hart bis sehr hart, innen leicht rau, Einschlüsse wenig; häufig feiner silbriger Glimmer, wenig mittelgroße silbrige Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße schwarze matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet, zum Teil explodiert);

Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig, Einschlüsse sehr häufig und schlecht sortiert: häufig silbriger Glimmer, sehr häufig mittelgroße bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große metallisch glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)
Farbe Ofl.: 2.5YR 5/6; Farbe Bruch: 2.5YR 4/8
scheibengedreht
attisch; Kontext gemischt

CKOL 129 Taf. 56. 117

FONr. AT159-028

Kessel

Rand mit Teil der Wand (1 Frgm.)

horizontal ausgesetzter Rand mit gerader Oberseite und sich leicht verjüngender kantiger Lippe
unbemalt

RDm 38 (7%); H (erh.) 5,1

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: Oberseite Rand und außen glatt, fein geglättet, hart, außen breite sich überlappende Politurstreifen, Unterseite Rand und innen rau, Einschlüsse sehr häufig: sehr häufig mittelgroße bis sehr große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. mäßig länglich, kantig gerundet), wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, häufig mittelgroße bis große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig bis kantig gerundet), sehr häufig kleine bis große durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine bis große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 4-5/6; Farbe Bruch: 5YR 4/6

handgeformt

äginetisch; Kontext 2./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 131 Taf. 54. 117

FONr. AT113-008

tragbarer Herd

Rand mit dem Ansatz einer Zunge und Teil der Wand mit einer Durchlochung und dem Ansatz eines Henkels (1 Frgm.)
innen und außen verbreiteter Rand mit gerader nach innen abfallender Oberseite, an der Innenseite des Randes vorkragende Zunge, Wand rund durchlocht, Horizontalhenkel
unbemalt

RDm 27 (8%); H (erh.) 7,6

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: außen glatt, Oberseite glatt, fein geglättet, hart, innen rau, Einschlüsse sehr häufig: wenig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig mittelgroße bis sehr große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, häufig mittelgroße bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig bis kantig gerundet), sehr wenig große dunkelrote matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 4/4 bis 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/6

scheibengedreht

äginetisch; Kontext sp. 6./fr. 5. Jh. bis 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 132 Taf. 54. 117

FONr. AT103-050

tragbarer Herd

Teil der Wand mit vier Durchlochungen (1 Frgm.)

erhaltene runde Durchlochungen gegeneinander versetzt in drei Reihen angeordnet

unbemalt

H (erh.) 8,3

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: außen und innen leicht rau, hart, Einschlüsse sehr häufig: sehr wenig Glimmer, sehr häufig kleine bis sehr große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse sehr häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig mittelgroße schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet), mittelgroße bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 4/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6

vermutlich scheibengedreht, Durchlochungen mit rundem Stift von außen durch die Wand gestoßen, an der Rückseite stehen gelassene Lappen

äginetisch; Kontext fs. 3. V./fr. 4. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 133 Taf. 54. 118

FONr. AT104-131

tragbarer Herd

Rand mit einer vollständigen Zunge und Teil der Wand, Unterkante teilweise gebrochen

Rand krägt nach außen wenig und nach innen weit vor, gerade nach innen abfallende Oberseite, nach innen vorkragende Zunge, Unterkante verläuft schräg, Fortsetzung der Bruchkante an der Innenseite unklar, außen Brandspuren

unbemalt

RDm 19 (12%); H (erh.) 3,5

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: Ober- und Außenseite glatt, hart, innen rau, Einschlüsse häufig: wenig Glimmer, wenig große bis sehr große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig bis sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, gerundet), wenig kleine weiße Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, wenig große goldene Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet), häufig große schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, kantig), sehr zahlreich kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 4/3 bis 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 5/6

vermutlich handgeformt

äginetisch; Kontext um 430/20 v. Chr.

CKOL 134 Taf. 54. 118

FONr. AT140-040

Grillrost

Ecke mit Ansätzen einer Querleiste, zweier Längsstangen und eines Fußes (1 Frgm.)

eckiger Typ, Querleiste von rechteckigem und Längsstangen von rundem Querschnitt

unbemalt

H (erh.) 3,5

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: Oberseite glatt, fein geglättet, hart, Unterseite und Fuß rau, Einschlüsse häufig: häufig Glimmer, wenig kleine bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. mäßig länglich, kantig gerundet), wenig kleine weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig große weiße durchscheinende Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut; Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bis sphärisch, kantig gerundet), wenig mittelgroße bis große durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet bis gerundet)
Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/6
handgeformt
äginetisch; Kontext v. a. M./fr. 4. V. 5. Jh., vereinzelte Stücke 1. H. 4. Jh.

CKOL 135

Taf. 54. 118

FONr. AT104-121

tragbarer Herd

Rand mit Teil der Wand und vollständigem Aufsatz (1 Frgm.) innen und außen verbreiteter Rand mit gerader nach innen abfallender Oberseite, zylindrischer Aufsatz an der Oberseite des Randes, an der Bruchkante der Wand Ansatz einer runden Durchlochung

unbemalt

RDm 24 (10%); H (erh.) 6,6

CMG 1/Red Fabric A

Struktur Ofl.: außen und Oberseite Rand glatt, fein geglättet, hart, innen rau, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, häufig kleine bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig bzw. mäßig länglich, kantig gerundet), häufig große helle durchscheinende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, häufig mittelgroße bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich bis mäßig länglich, kantig), sehr wenig sehr große schwarze glänzende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr häufig kleine bis sehr große weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet)

Farbe Ofl.: 5YR 5/6; Farbe Bruch: 5YR 5/8 außen bis 10YR 5/3 Kern

innen Verstrichspuren, vermutlich handgefertigt

äginetisch; Kontext um 430/20 v. Chr.

CKOL 136

Taf. 56. 118

FONr. AT159-002

Deckrandlampe

größtenteils erh., Fehlstelle am Rand, Schnauze fehlt (4 Frgm.) nach innen abfallender gerader Rand, Wand biegt winkelig zur flachen Basis um, henkellos

unbemalt

RDm 4,6 (90%); MaxDm 8,4 (90%); BDm 5,5 (100%); H (max.) 2,5

CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: außen glatt, fein geglättet, an der Oberseite streifig im Fischgrätmuster poliert, mittelhart, innen rau, Einschlüsse sehr häufig: häufig Glimmer, häufig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich,

kantig bzw. mäßig länglich, kantig gerundet), häufig große bis sehr große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig sehr große weiße Einschlüsse (länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, relativ dicht, Einschlüsse häufig und gut sortiert: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), häufig mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große weiße matte Einschlüsse (sphärisch, gerundet)

Farbe Ofl.: 7.5YR 5/4; Farbe Bruch: 7.5YR 4/4
scheibengedreht

äginetisch; Kontext 2./fr. 3. V. 5. Jh. v. Chr.

CKOL 138

Taf. 56. 118

FONr. AT080-012

Rundschulterlampe

vorderer Teil der Lampe mit Schnauze (1 Frgm.)

einziehender Rand, runde Schulter, erhöhte Basis, Bodenunterseite leicht unregelmäßig
unbemalt

RDm 5 (40%); MaxDm 6,7 (45%); BDm 3,8 (55%); H (max.) 2

CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: außen glatt, mittelhart, innen leicht rau, Einschlüsse häufig: wenig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig kleine schwarze glänzende Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), wenig kleine weiße Einschlüsse (mäßig länglich, kantig); Struktur Bruch: körnig, Bindung gut, Einschlüsse häufig und mäßig gut sortiert: wenig Glimmer, sehr wenig mittelgroße goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), wenig große schwarze glänzende Einschlüsse (länglich, kantig), häufig kleine bis mittelgroße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, gerundet), sehr wenig sehr große weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich, kantig), wenig mittelgroße dunkelrote und dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig)

Farbe Ofl.: 5YR 5/4; Farbe Bruch: 5YR 4/6

scheibengedreht, Bodenunterseite mit spitzem Gegenstand aufgeraut

äginetisch; vermutlich 5. Jh. v. Chr.

CKOL 139

Taf. 56. 118

FONr. AT151-078

Knickrandlampe

Rand mit Wand und Teil des Bodens (2 Frgm.)

Rand krägt gerade nach innen vor, flache Basis

unbemalt

RDm 3,6 (20%); MaxDm 3,8 (19%); BDm 2,9 (18%); H (max.) 2,1

CMG 1/Red Fabric B

Struktur Ofl.: außen und Oberseite des Randes glatt, fein geglättet, hart, Einschlüsse wenig: sehr wenig mittelgroße bis große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr wenig kleine schwarze glänzende Einschlüsse, häufig kleine weiße matte Einschlüsse (mäßig länglich bis sphärisch, kantig gerundet); Struktur Bruch: körnig, Bindung mäßig gut, Einschlüsse sehr häufig und mäßig gut sortiert: sehr wenig große goldene Einschlüsse (sphärisch, kantig gerundet), sehr häufig kleine bis mittelgroße weiße durchscheinende Einschlüsse (sphärisch, kantig bis kantig gerundet), häufig mittelgroße bis große dunkle matte Einschlüsse (sphärisch, kantig)

Farbe Ofl.: 7.5YR 4/3; Farbe Bruch: 7.5YR 4/3

stark verbrannt

scheibengedreht

äginetisch; Kontext um 460/30 v. Chr.

